

# SBGFET의 특성에 관하여

박 한 기 (연세대 이공 대학 전자공학과  
교수)

박 민 응 (연세대 대학원 전자공학과)

교주파 영역에서 사용할 수 있는 SBGFET (Schottky Barrier gate Field effect transistors)는 1967년 Hopper 와 Cebrier 에 의하여 생산가능을 시사했으며 1968년에 Mead 는 반도체 물질 Si 와 GaAs 를 비교하여 GaAs 가 3-5 배 이상 효율성이 존재함과 모델을 제안하여 스위스에 있는 I.B.M 연구소에서 SBGFET 생산에 성공하였다. 최근에는 Gate 넓이에 따라 최대 주파수 영역이 80-100 GHz 까지 가능성을 보이고 있으며 Gate 의 형태와 dual gate 를 사용하여 성능이 보다 좋은 SBGFET 를 생산하려고 하고 있다.

SBGFET 는 높은 저항층과 유사한 반질연 GaAs 층위에 0.2-0.4  $\mu$ m 의 얇은 Epitaxial layer 배에 서 drain 으로 부터 source 로 전류가 흐르며

이 전류는 Gate 바로 밑에서 확장되는 결핍층 (depletion layer) 의 잔여에 따라 제어 할 수 있다. Al 와 Ge 의 합금을 350°C 에서 drain 과 Source 에 저항 접속시키며 게이트의 용량성을 감소시키기 위하여 epitaxial layer 위에 Al 금속을 증발작용에 의하여 "Mesa" 형으로 접속하면 접속면적이 작아 접합용량이 감소하며 고주파 영역에서 동작이 용이하다.

GaAs substrate 에 사용되는 반도체물질 Si 와 Ge 을 GaAs 와 비교 하였을때는 GaAs 가 Ge, Si 보다 2-5 배의 이동도와 1.5 배 정도의 Saturation Velocity 를 알수 있으며 SBFET 의 최대 발진 주파수  $f_{max}$  은

$$f_{max} = \frac{q N_a \mu A^2}{\pi \cdot L \cdot E_s}$$

로 되며  $E_s$  는 인가된전계,  $L$  은 게이트의 길이,  $A$  는 epitaxial 층의 두께  $N_a$  는 불순물 농도를 가르킨다.

그러나 Al 금속으로 Gate 에 접속시키기 위하여 다음과 같은 여러형태의 SBFET 를 소개하고자 한다.

(1) V형 Gate SBFET

게이트의 형태를 V형으로 하여 epitaxial layer 를  $0.5 - 1 \mu m$  불순물 농도  $1-10$  정도로 도핑하여 Channel 이전압에 의하여 조절될수 있도록 매우 얇게 하면 게이트 폭이  $2 \mu m$  의 V형 gate SBFET 의 고주파 동작 특성은  $0.5 \mu m$  게이트 폭이인 planar 형 SBFET 보다 우수하고 최대이득 (maximum available gain) 를  $6dB/octave$  로 하였을때  $f_{max} = 45 GHz$  가 된다.

(2) 게이트를 thick layer 이하로 칩식된 SBFET

게이트에서 소오스에 이르는 간격에서 나타나는 직렬 저항 값을 최소한으로 줄이기 위하여 Drain 과 Source 에  $Ag + Cr$  를  $50 \text{ \AA}$  정도 피막 시키며 Gate 의 접속부분에 저항값을 매우 낮게 하며  $400^\circ C$  고온에서 좋은 안정도를 나타내게 한다.

특히 게이트 스트림의 저항성은 캐패시턴스와 함께 입력을 지연시키며 게이트의 폭이 감소함에 따라 이 지연 특성이 증가하므로 게이트 스트림의 저항성이 낮은 물질을 사용함으로써 SBFET 가 고속 (high speed) 으로 동작할 수 있게 한다.

### (3) Dual gate SBGFET

2중 게이트로 GaAs SBGFET 를 제조하였을때는 제2게이트가 4극관에서의 차폐그리드 (screen grid) 와 같은 역할을 하며

short traveling wave transistor 와 같이 되어 게이트 바이어스 전압을 조정하여 넓은 범위에서 이득을 변화시킬수 있다. 특히 2중 게이트는 게이트 길이를  $0.5 \mu\text{m}$  인 SBGFET 와 비교할때 거의 등가적인 특성을 나타낸다.

### (4) IMP SBGFET

전계가 높은 경우에 주행거리를 몇  $10 - 12$  (picosecond) 동안에 지속하는 Velocity overshoot 현상이 된다. 반송자 속도가 최대가 되도록 pinchoff 전압을  $2 - 7 \text{ V}$  사이에서 선택할때 GaAs 의 전계는  $3.5 \text{ KV/cm}$  가 되면 IMP 의 전계는  $10 \text{ KV/cm}$  침투속도 (Peak Velocity) 가 된다. 때문에 GaAs FET 와 IMP FET 를 비교할때 게이트 길이가  $1 \mu\text{m}$  이하에서는 GaAs 가 IMP 보다 우수한 동작을 하며  $1 - 10 \mu\text{m}$  사이에서는 IMP 가 GaAs 보다 우수한 동작을 한다.

이와 같이 특수한 형태로 Gate 에 Al 금속을 접속

시켰을 때 V형인 경우는  $0.5 \mu\text{m}$ 의 Gate의 길이  
 때와 특성이 같으나 다만 최대발전 주파수만이 감소  
 하며 Thick layer 이하로 침식시킬 경우는 drift ve-  
 locity가 상승한다.

또한 Gate의 길이가  $0.5 \mu\text{m}$ 로 제조하기에는 기술적  
 으로 곤란하므로 넓은 범위내에서 2중 Gate를 손쉽게  
 결합하여 등가적인 특성을 얻는다.

Substrate의 반도체물질 GaAs와 InP를 비교하였  
 을 때 Gate의 길이가 클 때에는 InP의 동작특성이  
 좋다.