

\* 이 준 용(공 박)\*\*김 학 주  
\* 광운 대학 전기공학과 \*\* 광운 대학 대학원

A Study on the Dielectric Dispersion of Vulcanized Natural Rubber

\* Joon Ung,Lee \*\* Kim Hak Joo  
\* Kwang Woon University

## 1. 서 론

고무는 한나라의 국민경제에 중요한 위치를 차지하는 자원자료의 하나로서 그 이용 범위는 디단히 넓어 자동차 타이어, 고무 절연전선, 통신케이블의 케이블 및 일상생활 필수품에 이르기까지 그 이용 범위는 1만 종류가 넘으며, 고무의 종류로는 천연고무인 NR을 비롯하여 합성고무인 SBR · IIR 및 IR 등 여러 가지 종류가 있으나 여기서는 고무의 기본이 되는 NR를 시료로 선정하였다. 무국성인 NR의 주성분은 단량체 이소프렌(Isoprene)의 공중합체인데, 여기에 황을 첨가 배합하면 유극성으로되어 생고무에 비하여 유전 손실이 증가하는 것으로 알려져 있는데 가황에 의해 나타난 쌍극자들이 주파수에 따라서 유전원화에 참여하는 거동을 살피는 것은 사용시료의 전기접연 물성 연구에 효과적인 수단이 되므로 본 연구에서는 생고무에 황의 첨가량을 변화시켜 배합 성형한 시료를 25( $^{\circ}\text{C}$ ), 주파수 범위  $10\text{ (Hz)} - 3.2 \times 10^7\text{ (Hz)}$  사이에서 관찰한 유전 완화 특성을 소개하고 물성적인 히식을 시도하였다.

## 2. 유전분산과 유전 흡수 이론

- 2-1. 쌍극자 분극  
2-2. 혼합 유전체

## 3. 사용시료와 측정 장치

먼저 소련(蘇聯)한 생고무에 가황 축진제, 분산제 및 충진제를 차례로 넣어 로울러로 잘 배합한 후 마지막으로 가교재인 황을 필요한 양만큼 첨가 배합하여 로울러에서 원하는 두께의 판상으로 봄아서 Mould에 필요한 양의 배합고무를 넣어 140( $^{\circ}\text{C}$ )에서 20분 동안 Press로 가압, 가열하여 성형시켜 지름 38(mm)로 잘라 시편으로 사용하였다.

본 실험에서 Q-meter를 이용하여 시료의 유전율 및 유전손실을 측정하였는데 사용된 Q-meter는 HEWLETT PACKARD 4342형으로 두께 38(mm)의 시료 양면에 Al foil을 붙여 샌드위치형으로 한 후 이 시료를 16451 A의 표준 진극사이에 삽입하여 유전율과 유전손실을 측정하였다.

## 4. 실험 결과

4-1. 주파수 변화에 의한 비유전율과 유전 정접  
그림 1은 25( $^{\circ}\text{C}$ ), 주파수 범위  $10^4 - 3.2 \times 10^7\text{ (Hz)}$  사이에서 가황 천연고무의 비유전율과  $\tan\delta$ 를 측정한 결과이다.

황의 비율이 증가함에 따라 비유전율은 증가하고 분산의 크기도 점점 커짐을 알 수 있고 또  $\tan\delta$ 도 황의 함량이 많아질수록 증가하며 황을 첨가하지 않은 생고무인 경우는 계면 분극과 쌍극자 분극 중 계면 분극이 주된 역할을 하는 것 같으나 황을 2(%) , 4(%) 생고무에 첨가하면 계면분극은 점점 작아져 7(%) 이상의 가황고무에서는 쌍극자분극만이 주지하는 것 같다. 주파수에 대한 비유전율과 유전 정접특성을 살펴보니, 황을 2-4(%) 넣은 가황고무 및 황을 7-25(%) 넣은 가황고무로 나누어 검토해 보았다.

## 5. 결 론

주파수 범위  $10^4 - 3.2 \times 10^7\text{ (Hz)}$ , 25( $^{\circ}\text{C}$ )에서 가황 변화에 따른 생고무의 유전완화현상을 연구한 결과,  
1) 생고무는 WAGNER의 혼합유전체로 작용하는 것을 확인하였다.  
2) 황의 첨가비율이 2(%) , 4(%)로 증가함에 따라 혼합유전체의 전도분극은 점차로 강화되어 7(%) 이상에서는 나타나지 않는 데 반해 쌍극자 분극은 점점 커져서 7(%) 이상의 가황고무에서 쌍극자분극만이 주지하였다.

3) 황의 비합비율을 증가시키면 쌍곡자분극에 의한  $\tan\delta$  곡선의 최대점은 높은 주파수에서

점점 낮은 주파수로 이동하는데 이는 가고로  
분자쇄의 길이가 점점 길어지기 때문인 것  
과 마찬가지로 분산의 크기도 황의 증가로 점점 증가  
함을 알 수 있다.

4)  $\tan\delta$  는 상고무인 경우  $\approx 10^{-3}$  이지만 7(%) 이상의 가황고무에서는  $6 \times 10^{-2}$  로 급격히 증  
가하는 데 전기절연의 관점에서는 황을 적게  
넣은 것이 바람직하다.

5) 쟝적 고유 저항은 주파수가  $10^4$  (Hz)에서  
 $3.2 \times 10^7$  (Hz)로 증가할 때  $10^{10} (\Omega \cdot \text{cm})$ 에서  
 $10^7 (\Omega \cdot \text{cm})$ 로 감소하며 황의 점가비율과는 별  
차이가 없는 것을 확인하였다.

#### References

1. C.M.BLOW; Rubber Technology and Manufacture,  
NEWNES-BUTTERWORTHS, LONDON, PP1-70, 142-172  
(1971)
  2. J.A.BRYDSON; RUBBER CHEMISTRY, APPLIED SCIENCE PUBLISHER Ltd., LONDON, PP1-10, 194-247  
(1978)
  3. R.VON HIPPER; DIELECTRICS and WAVES, MIT.  
PRESS, PP3-63(1954)
- 외 다수 .





그림1. 가황고무의 주파수에 따른  $\tan\delta$ 의 변화 ( $25^\circ\text{C}$ )  
Relation of dissipation factor to  
frequency of alternating field  
for vulcanized natural rubber at  $25^\circ\text{C}$ .