

폴리플로필렌 박막의 부성저항 특성

'Negative Resistance Properties in Polypropylene Films'

홍진옹*	광운대학교 박사과정
강도열	홍익대학교 교수
김재환	광운대학교 교수
이준웅	"

1. 서론

그 텍에는 미소전류 측정기술의 발달로 박막(1)(2) 유기반도체 및 방사선조사효과(3)(4) 등 외 문제와 관련하여 고분자내의 전기전도현상을 활발히 연구하고 있으나 전기인가시 케리어의 종류, 농도 및 이동도등의 전기 전도에 관한 기본과정에 대해서도 불명한점이 많으며 본원(5)(6) 기, 전극종류, 불순물 등에 따라서도 전도현상은 매우 다르게 보고 되어 있다.

또 최근에는 고전자를 반도체에 인가할때 나타나는 부성저항특성이 고분자 박막(7)에서도 존재한다는 연구보고가 되어 큰 관심을 끌고 있으며 고분자 재료중 구조가 가장 간단한 폴리에치렌은 유전율이나 유전정접이 양호하여 고압 케이블의 절연층 등 실용적으로는 가

장 많이 쓰이고 있으나, 두개가 일정한 박막을 제작하는데 근란한 점이 있어 본 연구에서는 두개[40 μm]의 폴리플로필렌 박막을 시료로 선정하여 온도범위 25°C - 45°C 사이에서 16 - 150 [MV/m] 사이의 전자를 인가할때 전도전류를 측정하였는데, 25°C, 특히 [110 MV/m]부근에서 부성저항 특성이 나타남을 확인하였는데 그 결과를 보고한다.

2. 사용시료와 실험장치

두개[40 μm]의 폴리플로필렌 박막[동일화학제품]을 직경[50 mm]로 준비하여 전도 전류를 측정하였는데 이 시료는 비유전율과 유전손실이 대단히 적어 고주파전기절연성이 우수하며 증점은 [170°C]로 내열성은 좋다.

그림 1은 본연구에 사용된 실험장치의 브록다

이 야그램으로 고전압 발생장치는 Peshel Instrument(USA, 0~50KV, DC)이며, 고 저항은 제작하였다. 온도는 0~200°C까지 제어할 수 있는 제어장치(日, Shimaden Co.)를 사용하였다.

3. 실험결과

그림2는 두개[40 μm], 전극면적 6.25π[cm²]의 폴리플로필렌 필름을 시료로 선정하여 온도범위 25~45°C, 전기 50~150 [MV/m] 사이에서 측정한 전도전류인데 전자에 따라 세 종류의 서로 다른 성질의 전도전류가 흐름을 알수 있다.

4. 결론

이상의 실험결과에서 25°C 때

- (1) 80~110 [MV/m] 사이의 전자에서는 Schottky 효과에 의해 전극으로부터 주입되는 전자성전도전류가 주된 기여를 하는 것을 확인하였고 전자 85 [MV/m] 때 전위장벽의 깊이는 1.07[eV]에서 0.22[eV] 만큼 저하함을 확인하였다.
- (2) 25°C, 약 110 [MV/m] 부근에서는 부성특성이 나타났다.

- (3) 부성저항특성이 나타난 다음 영역의 전도전류는 그전영역의 전도전류보다 감쇠함을 확인하였다.

References

- (1) H,T. MANN ; J. APPL. Phys., 35, 2173(1964)
- (2) R,W. christy ; J.APPL. Phys., 35, 2179(1964)
- (3) P.Hedvig ; J. Polymer. Sci., A2, 4097(1964)
- (4) B, Gross; J. APPL. Phys., 36, 1635(1965)

(5) J.F. Fowler et F.T. Farmer; Nature 175, 5
90(1955)

(6) L.E. Amborski ; Structural dependence of
the electrical conductivity of PET. J. Polymer
Sci., 62, 331 (1962)

(7) A. TOURELLE and J.P. REBOUL ; High-Field c-
onduction Phenomena in Polymers, Ann. Soc. Sci
. Bruxelles, 89, 190(1975)




그림 1




그림 2