

일자극 전류에 의한 폴리스ulfone 코로나 일렉트렉트의 특성 연구

A study on the character of PSF corona electrect by TSC

진 경 시*

정 순 용

이 동 일

이 덕 출

울산 전문대

성지 전문대

인하 대학교

"

1. 서 론

고분자 일렉트렉트의 안정화를 위하여 일렉트렉트의 전기물성에 관하여는 여러 연구자(1, 2, 3)들에 의하여 활발하게 연구되어 왔으나 Electrect의 생성과정 및 전하축적 등에 대한 제현상이 여러 요인에 따라 복잡하게 변화하기 때문에 오늘날까지 완벽한 기구 해석이 규명되지 않고 있는 실정이다.⁽⁴⁾

본 연구는 최근 공업용 폴리스ulfone으로 주목을 끌고 있는 Polysulfone (PSF)을 이용하여 코로나 일렉트렉트를 제작하였으며, 일렉트렉트의 특성을 규명하기 위하여 TSC 수단을 활용하였다.

부 Corona 일렉트렉트의 TSC 곡선에서 이상방향의 단락 전류가 관측되었기에 이를 규명하고자 일렉트렉트와의 비교 등에서 얻은 결과를 발표하고자 한다.

2. 실험 장치 및 실험 방법

(1) 시료 및 전극 재료

시료는 내열성 고분자 재료인 PET 와 PI 의 중간성을 가진 두께 30(μ m)인 폴리스ulfone을 주 시료로 사용하였다.

전극 재료는 금(Au : 99.999%), 동(Cu : 99.99%)을 사용했고, 전극 형성은 5×10^{-5} Torr 정도의 진공상태에서 고분자 필름상의 상하 부분을 전극 재료로 진공증착하는 상태와 상부면은 고분자 표면 그대로 두는 상태에서 Corona 대전 후 전극 재료를 증착하는 등 실험 목적에 따라 변화시켰다.

전극의 직경은 3.6cm로 하여, 전극 면적은 10 cm^2

가 되도록 하였다.

(2) 실험 장치

본 실험에 사용한 장치는 사진 1에 나타내었다. 그림 1은 Corona 방전장치의 개략도로서 그 구성을 보면 고전압 발생부, Corona 방전부, 진공 배기부, gas 주입부, 온도조절부, 전류측정부로 되어 있다.

본 실험에 사용한 고전압 전원은 (Pulse Electronic 제, TYPE HDV-10K3S, 0-15kv), 외부 Screen Grid 전압원은 (HAMAMATSU 제, Model, HT V. C752.0-2. 5kv), 정전방원은 (Foster No. 2 2YB935, 일력 96-104V, 출력 110 0.5%), 미소 전류측정은 (TAEKEDA 제 Model TR 8641, 0-10 $^{-14}$ A)를 사용했고, 기록기는 (HEWLETTPACKARD Model 7100 BM)의 Strip Chart Recorder, 그리고 (CHINO Model BF 163)의 프로그램 조절기를 사용하였다.





사진 1. Corona 放電裝置와 電流測定裝置



(그림 1. Corona 放電裝置의 개략도)

I_e ; Vs 와 Vs 의 電壓으로 帶電하는 동안 電流

Vc ; Corona 放電電壓

Vg ; Screen grid 電壓

(3) 실험 방법

시료는 미처리상태, PSF thermo electrect

및 PSF Corona electrect 로 구분하고, 전극 계는 실험 목적에 따라 여러 형태로 형성시켰다.

(Corona electrect 형성 방법)

1) 시료의 한쪽 면에 전극 재료를 증착한 뒤
정지 평판전극(하부 주전극)에 silicon 그리스를
얼개 밟아 고정한다.

2) 진공 펌프로 코로나 방전 장치내를 10^{-3}
Torr정도로 진공을 시킨 후 N_2 와 O_2 를 가스봄 배
로부 티Regulator Valve 를 통하여 4:1의 비율로
방전부에 대기압이 될때까지 유입시킨다.

3) 시료의 온도를 연구 목적에 따라 소정의
온도값으로 온도조절기를 사용하여 일정하게 유
지시키고 Screen Grid 전압(V_g) 을 10kv로 20분
동안 인가한 후 $J_c - t_c$ 의 특성 측정한다.

4) 소정의 t_c 후 전압을 인가한 채로 소정의
 T_c 에서 냉각수로 실온 까지 금속히 냉각시킨다.

5) 냉각된 시료로부터 코로나 방전 전압을 제
거한 후 대전된 시료 표면 위에 도전성 페인트를
도포한 후 열자극 전류 측정 장치에 넣는다.

3. 실험 결과 및 고찰

(1) 각종 내열성 고분자의 코로나 일렉트렉트
비고


각종 고분자 재료 모두를 200°C까지 열처리한
후 냉각한 뒤 코로나 전압 $V_c = -10kv$ 그리드인가

전압 $V_g = 2kv$, 형성 온도 $T_c = 150^\circ C$ 형성 시간 $t_c = 20min$ 로 한 표준 실험 조건인 동일 조건에서 Corona 대전을 하여 열자극 전류(TSC)를 측정한 것을 그림 2에 도시하였다. PSF가 고온 영역에서 현저한 TSC를 나타내고 저온 영역에서 다른 고분자에서 볼 수 없는 방향의 TSC가 관측되었다.

(2) 코로나 대전 전류와 온도 특성


표준 실험 조건에서 형성 온도 T_c 를 변화시키면서 측정한 대전 전류를 그림 3에 도시하였다.

그림 5에서 보는 바와 같이 온도가 높을 수록 대전전류가 크며 시간적으로 감소하는 비율이 완만함을 알 수 있다.



(그림 2.

各種 耐熱性高分子의 Corona electret의 TSC



a) Neg Corona

(그림 3

Corona 帶電電流와 溫度特性

4. 결 론

기중 코로나 방전에 의하여 풀리설판 고분자 재료 표면상에 코로나 방전에 의하여 정, 부 코로나 전하를 대전시켜 PSF Corona electrect 를 제작하고, 일렉트렉트의 특성을 검토하기 위하여 측정한 열자극 전류(TSC) 특성의 실험 결과로부터 하기의 결론을 얻었다.

1) 코로나 일렉트렉트 형성시 부 코로나 전류는 정 코로나 전류 보다 100°C 이상의 시료내에 마이 트랩핑을 할 수 있다.

2) 코로나 대전된 시료와 미처리재료에 외부 애서 bias 전압을 인가하면서 측정한 TSC특성으로 부터 코로나 대전시 캐리어가 주입하여 트랩되는 사실을 알 수 있다.

3) 코로나 일렉트렉트와 써머 일렉트렉트의 TSC 특성 비교에서 코로나 일렉트렉트는 써머 일렉트렉트 앓는 달리 이상 방향 TSC 가 관측 되었다.

(5) 문 헌

1), M.M.periman and R.A.CReswell; "Thermal Currents from Corona Charged Mylar." J.APPL. Phys, VoL.41.No.6, PP2365 - 2375(1970)

2), A.C.Lilly etal; "TSC in Mylar" J.Appl. Phys, 41,No.5(1970)

3), T.Takamatsu etal; "thermal charge of Depolarization Current in polymer Electrets." Pol.J,NO.1, PP 101 (1970)

4) 이덕출 ; "고분자 Electret 와 그현상"
대한전기학회지, 제 29 권, 제10호, pp 615-620(1980)