

아크릴수지 절연물에 방형파 펄스전압 인가시
침상보 이드에 의한 트링파괴

Treeing Break-down by Needle Shaped Vaid Under
Rectangular Pulse Voltage in Aceyl-Resin Insulation

곽 영 순

부산대학교

이 종 호 *

"

1. 서 론

최근에 전력수요의 증대와 더불어 전력
케이블 및 전력용 기기는 고압화, 소형화되고
, 절연내력과 전기절연의 신뢰성 향상도 요구
되고 있다. 따라서 전력용 기기 및 전력
케이블의 전기절연의 신뢰성을 향상시키기
위하여 상규전압뿐만 아니라 과도 이상전압에
대한 절연특성을 충분히 파악하는 것이 중요
하다.

고분자절연재료가 개발되어 널리 이용
되고 있지만 트리로 불리는 수지상의 파괴
형태가 있는 것이 발견되었다. 이것을 계기로
하여 트리의 발생 및 진전기구를 규명하는
연구가 행하여져 왔다. 즉 폴리에틸렌,
에폭시수지, 아크릴수지 등의 각종 고분자
에 있어서, 주로 고류 및 표준 층극전압을
이용한 활발한 연구가 행하여져, 트리의 발
생 및 진전기구가 분명해져 왔다.

고분자절연재료중의 보이드에서 발생하
는 트리에 관해서는, 고류전압에서는 많은
연구가 진행되어 왔으나, 금준한 펄스전압하
에서 트리의 발생 및 진전에 관한 연구가 진
행중이나 아직 규명하지 못한 점이 많다.

본 연구에서는 절연재료중에 존재하는
각종 보이드에서 발생하는 트링파괴기구를
규명하고자 아크릴수지제품인 PMMA 절연물에

인공적으로 침상보 이드를 만들어 정극성 및
부극성 방형파 펄스전압을 반복 인가하여 극
성에 따른 트리의 발생 및 진전의 형상을 조
사하였다. 그리고 보이드의 길이가 트링파괴
에 미치는 영향에 대하여 경포 분석하였다.

2. 시료 및 전극

본 실험에 사용한 고체유전체 시료로는
일가역성 고분자화합물 중에 완전 비정형인
PMMA(*Poly-Methyl Methacrylate*)을 사용하였다.

그림 1은 본 실험에 사용한 시료의 형상을
보여주고 있다.





그림 1. 시료의 형상

그림 2는 본 실험에 사용한 방형파 펄스발
생장치회로도와 시료와의 결선도를 보여주고
있다.



1령2. 실험회로도


3. 실험결과 및 고찰

그림 3은 정극성 및 부극성 방형파 펄스전압을 반복하여 인가한 경우에 1mm의 밀폐된 침상보이드의 선단에서 발생하는 트리의 진전특성을 나타내고 있다. 방형파 펄스전압이 상승할수록 트리의 발생에 요하는 방형파 펄스수는 감소하고 있다.


트리의 형상은 보이드가 없는 경우와 마찬가지로 트리의 발생시에는 돌기형으로 나타나지만 이 돌기가 성장함에 따라 주지상으로 진전되어진다. 침상보이드의 극성이 정극성인 경우에 트리진전이 빠름을 보여주고 있다. 즉 인가전압이 15KV인 경우에는 극성효과가 분명치 않지만, 인가전압이 20KV 이상일 때는 극성효과가 현저하게 나타난다.

그림4는 보이드길이를 1mm, 3mm, 5mm로 하여 방형파 펄스전압을 인가한 경우에 트리의 발생 및 진전특성을 나타내고 있다. 보이드길이가 짧을수록 인가 펄스수는 적어짐을 알 수 있으며, 보이드길이가 길어질수록 인가펄스수는 커지만 일단 트리가 발생된 후에는 금속이 성장함을 알 수 있다. 이는, 보이드길이가 커지면 보이드선단에 전계강도가 약해져 트리발생이 늦어지거나, 트리가 발생된 후에는 보이드길이가 크므로

가스압력이 어느 일정치까지 즉 트리를 정체시킬 수 있는 압력까지 도달하는 시간이 길어지므로 공간전하의 이동이 빨라져 트리의 진전이 빠르게 성장하는 것으로 생각된다.



1령3. 침상 Void로 부터 Tree 진전특성 [void: 1mm]



1령4. Void 길이에 따른 Tree의 성장