

## 154KV XLPE 케이블 개발시험 보고


이 영 춘 금성전선

황 순 철\* 금성전선

### 1. 서 론

1981년부터 당사 PROJECT 사업으로 추진  
하여온 154KV CAZV Cable의 (한국전력의  
송전선로에의 채택을 위한 개발시험결과 중 시험부문  
관련 사항만을 종합 요약한 것임.

(Fig.1) Cable 구조.



### 2. 본 론

#### 1) 개발 시험 일정

(1) 154KV CAZV 1C<sub>x</sub>600SQ : 개발시험합격.

국산화 채택(1983.6.20 - 7.8)

(2) 154KV CAZV 1C<sub>x</sub>1200SQ : 개발시험합격.

국산화 채택(1983.7.19 - 8.11)

(표1) Cable 규격

(3) 154KV CAZV 1C<sub>x</sub>2000SQ : 개발시험합격.

국산화 채택(1984.4.3 - 4.18)

#### 2) Cable의 구조 및 규격

본 개발시험에 사용된 SAMPLE은 당사에서 개발된

154KV급 600,1200,2000SQ의 3종류로서,

Fig1 및 표 1에 CABLE구조 및 규격을 표시하였다

(단위 mm)

TEST ITEM	SPEC.	600 SQ	1200 SQ	2000 SQ
도체 의경 (SPEC)		29.4 (24.5)	41.82 (41.1)	53.29 (52.8)
내부 반도전층 두께	약 1.5	1.372	1.85	2.31
절연 두께	23	22.94	22.99	24.78
외부 반도전층 두께	약 1.5	1.004	1.08	1.932
절연 외경 (SPEC)		77.2 (73.5)	89.522 (80.7)	105.75 (103.2)
AEP 두께 (SPEC)		2.422 (2.4)	2.93 (2.7)	2.946 (2.91)
줄이	찰고차	5.48	5.50	5.526
쇠이즈 두께	4.5	4.704	5.01	5.52
완성 외경 (SPEC)		109.24 (114)	123.7 (125)	139.3 (142)

### 3) 시험 결과

전기적 특성은 당사의 초고압 시험설비를 이용한 내전압 및 impulse 시험결과

Shield Room에서의 부분방전 시험과

Field Test를 통해서 아래표와 같은 특성치를 얻었다.

$$t = \frac{750 \times 1.25 \times 1.1 \times 1.1}{50} = 22.7 \text{ (mm)}$$

$$= 23$$

단  $K_1$ : 온도 계수(1.25)

$K_2$ : Impulse에 의한 열화계수 (1.1)

$K_3$ : 포설 및 안전계수(1.1)

$E_L: 50KV/mm$

즉 절연두체의 결정은 Impulse 파괴전압으로서 당사의 절연 파괴 특성이 규격치보다 약 35% OVER되므로 향후 절연두께 감소가 가능하리라 사료됨.

(4) 당사 고전압 시험 단말처리의 우수성은 증명되었고 특히 고전압 인가시 시료 양끝 단의 전계 집중완화를 위한 처리가 완벽하였다.

### 3. 결론

154KV CABLE의 각 SIZE에 대한 개발시험을 1차에 합격하므로 국내최초로 154KV CABLE 개발을 성공하였고 이 개발시험 과정을 통하여 첫째 각 설비와 작업방법을 표준화 하였고 둘째 단말처리의 개선을 통하여 초고압에서의 연면방전 등의 문제점의 해결에 좋은 성과를 얻었다.

세째 CABLE의 특성을 정확하게 알므로 향후 절연두께 감소를 위한 정확한 DATA제공이 가능하게 되었다.

위의 식에서

154KV의 절연두께는 다음과같이 된다.

$$t = \frac{BIL \times K_1 \times K_2 \times K_3}{E_L}$$

TEST ITEM	SPEC.	600KV	1200KV	2000KV	$\frac{E_L}{KV/mm}$
<b>1) 부분방전</b>					
① 120KV	5pC↓	4.3	3.4	3.7	-
② 225KV	30pC↓	5.3	5.7	11.5	-
③ 120 KV	5pC↓	4.3	3.5	3.7	-
<b>2) 교류장시간</b>					
× 파괴 칭고치	715KV(기기내부)	작동	600KV(기기내부)	700KV(기기내부)	-
× 파괴 칭고치	1482KV(단말부)	1492KV(전선부)	1900KV(단말부)	1915KV	-
× 파괴 (F) 9kv/30초	이상없음	이상없음	이상없음	-	-
× 파괴 (F) 1244KV(전선부)	1391KV(전선부)	1600KV(전선부)	-	-	-
<b>3) 방식별 AC 내전압</b>					
× 파괴 칭고치	30KV/30초	이상없음	이상없음	이상없음	-
× 파괴 칭고치	36KV/30초	40KV/30초	45KV/30초	75KV	-
<b>4) 냉식증 Impulse</b>					
× 파괴 칭고치	50KV/3초	이상없음	이상없음	이상없음	-

### 4) 시험 결과의 평가

(1) 모든 특성이 양호

(2) 모든 특성 중 가장 중요한 항목인 절연체 AC파괴, Impulse파괴, 특성치가 국제 규격이상의 수준임.

(3) 절연 두께의 결정은 다음식과 같다.

$$t = \frac{BIL \times K_1 \times K_2 \times K_3}{E_L}$$