

## Polyaniline의 합성 및 Polyaniline 전지의 특성 연구

○문성인\*, 김인성\*, 안명상\*, 강동필\* \*한국전기연구소 절연재료연구실  
형유업\*\*, 박효열\*\*, 손명환\*\*\* 윤문수\*\* \*\*기능재료연구실, \*\*\*초전도연구실

### A Study on the Synthesis of polyaniline and Characteristics of Polyaniline Battery

\*S.I.Moon, \*I.S.Kim, \*M.S.Ahn, \*D.P.Kang \* KERI Insul. Mater. Lab.  
Y.E.Hyung, \*\*H.Y.Park, \*\*M.W.Son, \*\*\*M.S.Yun \*\* Func. Mater. Lab., \*\*\* Super-Conc. Lab.

#### Abstract

This paper describes the synthesis method of polyaniline and the characteristics of polyaniline/Zn and polyaniline/Li secondary batteries. Polyaniline was synthesized chemical or electrochemical method and then used as cathod active materials to investigate the characteristics of polyaniline/Zn and polyaniline/Li secondary batteries. Characteristics of polyaniline/Zn battery was affected by additives such as graphite powder and carbon black. Internal resistance, energy density and energy efficiency of polyaniline/Li secondary battery were 167Ω, 140.7 Wh/kg and 95.6%, respectively.

#### 1. 서론

1981년 미국 Pennsylvania 대학의 MacDiarmid와 Heeger가 도전성고분자인 polyacetylene을 2차전지의 전극활물질로 사용한 실험에서 높은 에너지밀도를 나타낸 결과를 보고<sup>1)</sup> 하면서부터 도전성 고분자의 전극활물질로서의 전극특성에 대한 연구가 활발히 시작되었다.

최근에는 polypyrrole<sup>2)</sup>, poly-p-phenylene<sup>3)</sup> 등과 같은 유기도전성 고분자를 전극활물질로 사용한 유기고분자전지의 연구가 활발해지고 있으며 또 전력수요의 주야 각자가 심화함에 따라 전력저장을 목적으로 한 대용량의 2차전지로서의 사용에 대한

시도도 나타나고 있다. polyaniline(PAn)<sup>4)</sup>은 화학적 방법에 의해 값싸고 대량으로 제조할 수 있을 뿐만 아니라 공기중에서 안정하고, 안정한 전기화학적 산화환원 반응을 할 수 있기 때문에 이를 2차전지에 이용할 경우 다른 고분자 전극활물질보다 장점이 많다.

본 실험에서는 PAn을 합성한 다음 PAn/Zn, PAn/Li 등으로 2차전지를 구성하여 충방전 특성을 알아 보았다.

#### 2. 실험

PAn은 화학증합 및 전해증합하였다. 화학증합 PAn은 산수용액을 용매로 사용하여  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 로 산화시켜 합성하였으며 전해증합 PAn은 산수용액중에서 정전류법으로 합성하여 이들을 정극으로, 부극으로는 Zn 및 Li 등을 부극으로하여 PAn/Zn, PAn/Li 2차전지를 구성한 다음 충방전 특성을 조사하였다. 전해증합 PAn의 전기화학적 특성을 조사하기 위해 Cyclicvoltammetry를 행하였으며 또한 구조 분석을 위해 SEM으로 관찰하였다.

#### 3. 결과 및 고찰

그림 1은  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ (1:0.1)수용액을 전해질로 사용한 R6형의 PAn/Zn 전지(I)을 100Ω의 부하저항으로 방전시켰을 때의 방전시간에 따른 전압강하를 나타낸 것이다.




Fig. 1 Discharge characteristics of polyaniline/Zn battery(I). Discharging; 100 $\Omega$  load resistance

이 그림에서 알 수 있듯이 방전이 진행됨에 따라 전압은 서서히 강하하다가 0.6V 정도에서 급격히 강하하였다. 방전용량은 28mAh로 PAn 정극 활물질 1kg당 28Ah/kg이었으며 에너지 밀도는 19Wh/kg이었다. 그림 2는 PAn/Zn 전지(II)를 10 $\Omega$ 의 부하저항으로 방전시켰을 때의 방전시간에 따른 전압강하를 나타낸다.




Fig. 2 Discharge characteristics of polyaniline/Zn battery(II). Discharging; 10 $\Omega$  load resistance

이 전지(II)는 PAn/Zn전지(I)과는 달리 R20형으로 제조하였으며 graphite 및 carbon black의 함량비를 이보다 각각 20배, 50배 더 증가시킨 것이다. 개방전압은 1.32V, 방전종지전압은 0.5V었으며, 방전용량은 315mAh로 PAn 정극 활물질무게당 90Ah/kg이었으며 에너지밀도는 73Wh/kg이었다. 따라서 이 전

지(II)는 PAn/Zn전지(I) 보다 용량 및 에너지밀도가 훨씬 더 큽을 알 수 있는데 이는 graphite 및 carbon black의 함량 증가로 인해 정극합성의 도전성이 증가되어 전지의 내부저항이 감소되고 따라서 전지 내부에서의 에너지손실이 줄어들기 때문이다. 다음 그림 3은 스벤망을 작용 전극으로 사용하여 3.36mA/cm<sup>2</sup>의 정전류로 각각 5분, 10분, 20분, 1시간, 2시간으로 충합시간을 달리 하여 전해중합하여 H<sub>2</sub>O 및 Acetonitrile로 세척·건조한 PAn의 무게와 이를 1N NaOH 수용액으로 3시간 처리하여 ClO<sub>4</sub><sup>-</sup>를 undoping시켜 undoped 상태의 PAn-골격을 만든 다음 세척·건조한 PAn의 무게를 전기량의 변화에 따른 관계로 plot한 것이다.




Fig. 3 Relationship between quantity of polymerizing electricity and polyaniline weight.

이 그림에서 알 수 있는 바와 같이 ClO<sub>4</sub><sup>-</sup> doped-PAn 상태로는 1C당 0.605mg, PAn-골격상태로는 1C당 0.415mg의 수율로 합성됨을 알 수 있다. 따라서 1F의 전기량으로 합성한 PAn-골격(MW: 91g/mol)은 Faraday식에 의해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{91(\text{g/mol})}{0.380 \times 10^{-3}(\text{g/C}) \times 96485(\text{C/F})} \times X = 1$$

여기서 X는 40%로 계산되었으므로 다시 말해 1F의 전기량에 의해 PAn-골격은 40g로 합성된다. 즉 PAn의

전해 중합시 PAn골격 unit당 약 2.5개의 전자가

필요하다.

그림 4는 PAn/2M LiClO<sub>4</sub> (PC+EGDE 50/50%)/Li Cell의 정전류충방전특성곡선이다.




Fig. 4 Constant current charge-discharge curve of polyaniline/Li cell.

사용된 PAn량은 0.154mg으로서 이 cell은 24mC의 전하량으로 안정하게 충방전함을 알 수 있다. 만충전상태에서 방전개시시의 내부저항은 167Ω, 평균방전전압은 3.25V로 에너지밀도는 140.7Wh/kg, 평균충전전압은 3.40V로 에너지효율은 95.6%였다.

#### 4. 결론

이상과 같이 PAn을 중합하고 전기화학적 특성 및 PAn/Zn, PAn/Li 2차전지의 특성을 조사한 결과 다음과 같다.

1) PAn/Zn 2차전지는 graphite분말 및 carbon black을 배합하게 되면 전지의 내부저항이 낮아져 PAn정극활물질무게당의 용량 및 에너지밀도가 증가한다.

2) PAn의 전해중합시 ClO<sub>4</sub><sup>-</sup> doped-PAn상태로는 0.605mg/C, PAn 골격상태로는 0.415mg/C의 수율로 합성되고 PAn 단위당 약 2.5개의 전자가 소요된다.

3) PAn/Li 2차전지는 내부저항이 167Ω, 에너지밀도가 140.7Wh/kg, 에너지효율이 95.6%로 안정하게 충방전한다.

#### 5. References

- 1) Paul J. Nigrey et al., "Lightweight Rechargeable Storage Batteries Using Polyacetylene, (CH)<sub>x</sub> as the Cathode-Active Material", J. Electrochem. Soc.: Electrochemical Science And Technology, Vol.128, No.8, p.1651, 1981
- 2) Mohammadi et al., "Properties of Polypyrrole-Electrolyte-Polypyrrole Cell", J. Electrochem. Soc. : Electrochemical Science And Technology, Vol.133, No.5, p.947, 1986
- 3) R. L. Elsenbaumer et al., "Organic Batteries Based on Polyphenylenes", Polym. Prepr. Am. Chem. Soc. Div. Polym. Chem., Vol.23, p.132, 1982
- 4) A. G. MacDiarmid et al., "Polyaniline: Electrochemistry and Application to Rechargeable Batteries", Synth. Met., Vol.18, p.393, 1987