

ZnO 압전 박막의 제조와 유량조절 밸브로서의 응용

ZnO Piezoelectric Thin Film Fabrication and Its Application as
a Flow - rate Control Microvalve

박 세 광

경북대학교 전기공학과

Sekwang Park

Kyungpook National Univ.

Abstract: After reviewing previous work done on two piezoelectric thin films (PZT, ZnO), ZnO thin piezofilm of 1-3UM is fabricated by sputtering on the different substrates (i.e., P+Si/ N-Si, SiO₂/P+Si/ N-Si, Al/ SiO₂/ P+Si / N-Si). The result shows that ZnO piezofilm on the Al has the best c-axis orientation. One of applications for the ZnO piezofilm as an microvalve to control liquid flow is introduced, and which can be controlled electrically and remotely.

요약 : PZT 와 ZnO 박막에 관해 지금까지의 발표된 연구결과를 토대로 1-3 UM 정도의 ZnO 박막을 스파터링 방법에 의해 각각 다른 기판 (P+ Si/N-Si, SiO₂/P+ Si/ N-Si, Al/SiO₂/P+ Si/N-Si) 위에 제조하였고 그 결과 Al을 넣은것이 보다 나은 C-축 특성을 보였으며, 박막 압전 ZnO 의 한 응용으로서 유량을 제어할

수 있는 소자를 소개하고 원격 조정 가능한 밸브로서의 이용 가능성을 탐진해 보았다.

I. 서 론

두께 1-3UM 정도의 압전 박막은 트랜스듀서로서 아주 유용하였다. 즉 이는 초음파센스, 가스센스, 접촉감지센스 및 액류에이터로서 그 응용 범위가 넓어 질 수 있다. [1][2] 특히 지난 10 년간 이러한 트랜스듀서로서 이용 가능성이 연구 되어져왔고 그중 CdS 와 ZnO 가 주 압전박막으로 사용되었다. [3][4] 이 두가지 압전박막은 모두 6각구조 (6 mm 그물)로서 CdS 는 증착기술을 이용해서 제작 되었으나 ZnO 의 경우는 두가지원소 의 증기압이 큰 차를 가지고 있기 때문에 ZnO 의 증착은 아주 어렵다. 실제적으로 성공적인 예는 지금까지 스파터링 기술에 의한 경우가 더 많다. 그러나 표면이 거칠지 않고

고르며 빽빽한 구조를 가진 양질의 외형적 특성을 가진 것이라야 좋은 압전특성을 가진 박막 ZnO 이고 또한 1-3 UM 정도 두께를 가진 박막 ZnO를 얻기란 매우 어렵다. 압전 세라믹스 물질 중 하나인 PZT ($Pb(Ti,Zr)O_3$) 가 실제적으로 높은 압전상수(d)를 가지고 보다 나은 특성을 지닌 물질이지만 이 또한 스파터링하는 동안 Pb 성분의 결핍으로 실제 변이 영역에서 가장 큰 압전현상이 일어나는 것을 얻지 못할 경우가 많다. 일반적으로 박막으로 얻어진 PZT는 타겟으로 쓰것에 비해 다른 구성비를 가지고 있고 이를 보완하기 위해 복잡한 타겟을 만들 필요가 있기 때문에 PZT를 이용한 박막제작에는 어려움이 많다.

II - 1. 실험 방법

II-1. ZnO 압전박막제조

아래 표 1 은 지금까지 알려진 스파터링 방법에 의한 ZnO 압전박막제작을 종합한 표이다.

표 1. 스파터링 방법에 의한 박막제작 비교표

방법	타겟	가스 (Ar:O2)	압력 (mTorr)	기판온도 (°C)
DC 다이오드	ZnO	30:70	70	400
RF 다이오드	ZnO	100:0	10	
		0:100		
DC 브리오드	ZnO	90:10	1 - 2	175
DC 마그네트론	Zn	0:100	200-1000	실내온도
RF 마그네트론	Zn	0:100	7	500
	ZnO	0:100	3 - 50	150-400
	Zn	0:100	5 - 70	실내온도

II-2. 시편제조

II-2-1. 시편준비

ZnO 압전박막의 질은 시편 재료에 따라 변화될

수 있으므로 그림 1에서 보여지는 바와 같이 3 가지의 다른 시편을 준비하였다.

시편 #1

- 1) N-type (100) 양면 폴리시드 (polished)
Si 웨이퍼, 두께 : 145 UM
- 2) P+ 바쁜 확산, 950 °C, 1시간

시편 #2

- 3) RF 스파터한 SiO₂
스파터링조건 : RF 출력 220 W, 5×10^{-5} Torr,
쿼츠타겟 (Quartz Target), Ar (100 %) 가스.
30분의 예비 스파터링후 4시간동안 스파터링함.

시편 #3

- 4) 알루미늄 증착 (두께 3000 Å) 전극용.




그림 1. ZnO 압전박막을 위한 기판 샘플 준비

II-2-2. 스파터링

ZnO 압전박막은 DC 다이오드 방법에 의한 다음과 같은 조건에서 제조되었다.

조건 :

- 포워드 전력 (Forward Power) : 500 W
- 리프렉트 전력 (Reflect Power) : 5 W
- 타겟 바이어스 (Target Bias) : 1850 V

기판 바이어스 (Substrate Bias) : 0 V
 아노드 ~ 캐소드 간격
 (Anode-Cathode Spacing) : 3 인치
 타겟 직경 (Target Diameter) : 5 인치
 가 스 : Ar (75 %) + O₂ (25 %)
 $P = 12 \text{ mTorr}$ 에서
 예비 스파터링 (Pre-Sputtering) : 10 분간
 스파터링 시간 (Sputtering time) : 3.5분간
 예상 속도비
 (Estimated deposition rate) : 4000 Å /hr
 (이것은 경험에 의한 RF 바이어스 전압이 1000 V, 토크드전력이 250 W 일 때 2000 Å/hr 에
 기초해서 추정한 것임)

III. ZnO 압전 박막 실험 결과

상기에서 준비한 3 가지의 시편에 대한 SEM
 시험한 결과, 알루미늄위에 만든 ZnO 압전 박막의
 질이 (C-축 방향특성, 조밀도 등) 가장
 우수하며 두께는 약 1.5 UM (1.8 UM 예상)
 이며 약 10도 정도의 편향이 있음을 알 수 있다.

(그림 2 참조)



그림 2. SEM 시험결과

IV. ZnO 압전 박막을 이용한 소자로서의 응용에
 초음파센스, 가스센스, 측지센스 등으로서의
 응용은 지금까지 소개된 바가 있으나 액류에
 이터로서의 응용으로 미세한 유량을 제어할 수
 있는 벨브를 소개한다. (그림 3 참조)
 그림에서와 같이 A를 통해 들어온 액체가
 Chamber B를 통해 C로 흐를 때 유량은 ZnO
 박막에 가해진 전압 V_a 에 의해 조절될 수 있다.
 즉 박막의 가장자리는 모두 Clamping 되어
 있으므로 박막은 Bending 현상이 일어나고 이
 Bending에 의해 유량이 조절된다. Bending의
 거리 및 Bending 으로 인한 박막의
 수직 방향으로의 힘은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$t = d33 V_a$$

$$F = Y d31 w V_a$$

여기서

$d31, d33$: 압전상수

Y: 영률상수

w: 압전 물질의 폭




그림 3. 압전 물질을 이용한 유량조절 벨브




그림 4. ZnO 압전박막 벤딩 실험 결과

(입력: V_{pp}=30V, 450 Hz)

출력: 35mV

Bending: 0.25 UM)

Films Obtained by DC Reactive Sputtered ZnO Transducers", IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics, January 1972

V. 결 론

위의 실험결과 ZnO 압전박막의 액류에 이어 소자로서의 이용가능성은 높다. 그러나 Bending 거리가 수 UM 정도로 얻기위해서는 수백 Volt의 전압을 인가 해야하고 이 Bending 힘도 인가한 전압에 비례한다.

VI. 참고 문헌

- [1] D.L. Polla, et.al., "Integrated Zinc Oxide-On-Silicon Tactile-Sensor Array, IEDM 85, pp 133-136, 1985
- [2] T. Shiosaki, et.al., "Fabrication and Characterization of ZnO Piezofilms for Sensor Devices", IEEE Proc., CHI 504(1979) pp 151-154
- [3] I. Martil et.al., "Structual and Optical Properties of RF Sputtered CdS Thin Films, Thin Solid Films, 120(1984) pp 31-36
- [4] I. Petrov, et.al., "Highly Oriented ZnO