

Lead Magnesium Niobate 세타믹스의 유전성에 대한 미세 구조와  
Pyrochlore상 의존성

Microstructure and Pyrochlore Phase Dependence on the Dielectric  
Properties of Lead Magnesium Niobate Ceramics

강 동현<sup>1</sup>, 윤기현<sup>2</sup> 연세대학교 요업공학과

D. H. Kang and K. H. Yoon Dept. of Ceramic Engineering  
Yonsei University

**Abstract**

The effects of pyrochlore phase and microstructure on the dielectric properties, such as dielectric constant, dissipation factor, diffuseness coefficient and dielectric hysteresis characteristics, of Lead magnesium niobate(PMN) ceramics have been studied as a function of the amount of excess MgO. The pyrochlore phase in PMN was completely eliminated with the addition of 5 m/o excess MgO. Also, the dielectric constant and remanent polarization increased with increase in grain size, density and then decreased with grain growth inhibition for further addition of excess MgO. The diffuseness coefficient showed a tendency nearly reverse to that for the dielectric constant and remanent polarization change.

1. 서 론

전자 산업의 발달에 따라 종택 사용 해오던 전자 요업체 부품의 제조 방법도 많은 연구를 통해 수정 및 개발되어 오고 있다. 특히 전자 부품으로서 중요한 유전체의 경우 도 단층 형태에서 적층 형태로 전환 연구 되고 있는데 일반적으로 사용 되고 있는  $\text{BaTiO}_3$ ,  $\text{SrTiO}_3$  등 알칼리 토류 티탄산 물질의 경우 고온의 소결온도에 기인 한 고가의 전극 재료의 사용이 불가피 하다. 따라서 이러한 소결 온도 저하 및 유전성의 향상 측면에서 크게 대두되어 연구 되고 있는 물질이 Pb 계 복합

산화물 인데 이에 대해 연구는 1950년 초반 Shriane 등이 압전성이 우수한 PZT 계에 대해 보고한 이후로 다양하게 진행되어 오고 있다. 특히 PMN은 '50년 말 Smolenskii 등이 강유전성을 갖는 복합 페롭스카이트 산화물로 보고하였으며 또한 단일상 PMN은 동일구조를 갖는 유사 복합물에 비해 특이하게 높은 유전상수와 우수한 전극 특성을 갖는 성질을 이용하기 위하여 최근에 이르기 까지 유전성, 구조특성, 광학 특성 등이 계속 보고 되고 있다.

이번 PMN 은 제조과정시 저유전성 물질인 Pyrochlore상의 생성이 문제되는데 이를 제거하기 위한 많은 연구가 이미 보고된 바 있다.

본 연구에서는 제조과정시 발생되는 PbO 의 증발 보상 및 액상소결 촉진을 위하여 excess PbO 를 첨가하고 또한 excess MgO 를 조성에 따라 첨가한 PMN 을 제조하여 존재하는 pyrochlore상 및 밀도, 입자크기, 제2상등 미세구조의 변화가 PMN 의 유전성에 미치는 영향을 조사하였다.

## 2. 실험

PMN 경의 제조를 위하여 Aldrich 사의 순도 99.9% 이상인 PbO(yellow), MgO, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 분말을 사용하였다. 실험에서 사용된 조성인, stoichiometric PMN에 excess MgO 를 2~15m/o 까지 첨가한 출발물질을 예판율을 대체로 20시간 동안 치르코니아 볼로써 혼합, 건조하였다. 건조분말을 잘 분쇄한 후 알루미나 도가니를 사용하여 800°C에서 4시간 동안 하소하였으며 하소 분말은 40m/o excess PbO 를 첨가하여 다시 20시간 동안 불밀팅하였다. 혼합, 건조한 분말에 PVA 결합제를 잘 섞고 철질한 후 직경이 약 1cm 정도인 원반형 시편을 성형하였다. 소결은 동일 조성 분말로 잘 덮은 후 알루미나 도가니를 이용하여 900°C에서 4시간 동안 행하였다.

XRD 분석을 통하여 존재하는 perovskite상의 백분율을 다음식으로 계산하였다.

$$\frac{I_{\text{perov.}}}{I_{\text{perov.}} + I_{\text{pyro.}}} \times 100 = \text{percent perovskite.}$$

이때  $I_{\text{pyro.}}$ ,  $I_{\text{perov.}}$  는 perovskite상과 pyrochlore 상의 강도 100인 면 (110), (222) 의 강도를 각각 나타낸다. 미세구조는 잘 연마한 (SiC 치,  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 분말) 표면을 5%HCl + 0.5% HF 용액에서 30초~10분간 예칭하여 SEM 으로 관찰하였고, 제2상의 확인을 위해 마단면을 관찰하고, EDAX로써 성분을 확인하였다. 입자크기는 linear intercept 법으로 결정하였다. 전기적 측정을 위해 소결 시편의 양면을 잘 연마한 후 은 전극을 발라 600°C에서 열처리하였다. 유전 특성은 액체 질소 와 heating coil 을 이용하여 -80°C ~ 80°C 영역에서 5°C 간격으로 LCR meter, Q meter 로써 측정하였으며, 잔류 분극양은 hysteresis loop 으로 부터 구하였다.

## 3. 실험 결과

PMN 에 40m/o excess PbO 를 첨가함에 의해 900°C에서의 저온소결이 되었으며 excess MgO 를 5~10m/o 까지 첨가함에 따라 PMN 에 존재하는 pyrochlore 상(~9%) 이 완전히 제거 되었으며, 미세구조를 관찰한 결과, 입도증가와 더불어 입자가 크게 성장하였다.

유전상수는 pyrochlore 상 제거효과 및 입자성장에 기인하여 증가하였으나, excess MgO 를 10m/o 이상 첨가시 부터 pyrochlore 상이 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 MgO 가 주성분인 제2상의 석출현상 및 그에 의한 입성장 억제 현상에 기인하여 감소하였다. 잔류분극양도 미세구조의 존성을 보였다.

따라서 PMN 유전성은 pyrochlore 상 존재뿐만 아니라 입자크기, 제2상 석출 등 미세구조적 특성에 복합적으로 영향을 받음을 알 수 있겠다.

## 4. 참고 문헌

- 1) S. L. Swartz and T. R. Shrout, J. Am. Ceram Soc., 67 (5) 311 (1984)
- 2) M. Lejeune and J. P. Boilot, Mat. Res. Bull. 20, 493 (1985)
- 3) D. H. Kang and K. H. Yoon, Ferroelectrics, 87, 255 (1988)
- 4) M. Lejeune and J. P. Boilot, Am. Ceram. Soc. Bull., 64 (4) 679 (1985)
- 5) M. Lejeune and J. P. Boilot, Ferroelectrics 54, 191 (1984)
- 6) G. A. Smolenskii and A. I. Agranovskaya, Sov. Phys. Sol. Stat., 1 (10) 1429 (1960)