

## A5

### Y 대신 Na 을 치환한 Y-123 고온 초전도체의 강한 상자성

연세대학교 물리학과 남 군\*  
이 경복  
박 춘만  
김 철구

The Strong Paramagnetism in the High T<sub>c</sub> Superconductor

Y-123 with Na Substitution

Department of Physics

Yonsei University Kyun Nahm\*  
Kyeong Bock Lee  
Choon Mahn Park  
Chul Koo Kim

#### 조

고온 초전도체 Y-123에서 Y 대신 Na 를 치환한 시료를 제작하여 자기적인 측정과 x-ray 분석을 하였다. 자기적인 측정에서 강한 상자성 moment가 관측되는 것은 BaCuO<sub>2</sub>상의 존재때문임이 밝혀졌다. BaCuO<sub>2</sub> 의 양은 Na 양에 비례하여 증가하므로 자기적 moment 가 Na양에 비례하는 것과 같이 보인다.

#### 1. 서 론

Dalichaouch 등 [1]에 의해  $Y_{1-x}Na_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ 의 초전도 성질과 자기적인 성질이 연구 발표되었다. 그들은 Na의 양에 비례하는 강한 상자성 Curie-Weiss신호가 나오는 이유가 Cu<sup>3+</sup>상태에서 Cu<sup>2+</sup>로 전이되기 때문이라고 설명하였다. 그러나 초전도 상태와 공존하면서, 상자성 moment가 생기며 Cu의 valency가 변하는 것에 대한 의문으로  $Y_{1-x}Na_xBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  ( $x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6$ )을 다시 만들어 측정하였다.

#### 2. 실험 방법

시료는 보통 사용되는 건식방법에 의해 제조되었다. 시료는 Cu-K $\alpha$  선을 이용하여 구조를 연구하였다. 온도에 따른 자화율 측정은 VSM을 이용하였다.

#### 3. 실험 결과 및 고찰

x-ray 측정결과 Y-123 상의 가장 큰 peak 인 (110)을 1로 하였을 때 불순물상인 BaCuO<sub>2</sub> peak들의 상대적인 강도가 Na양의 증가에 일차적으로 비례함을 관측하였다.

그림 1에는 T<sub>c</sub> 이상에서 자기장 1.75 T를 가해서 얻은 자화율이다. 그림에서 Na양의 증가에 따라 상자성이 크게 나타남을 알 수 있다. 자화율은 다음의 관계식에 의해 실험과 비교하였다.

$$\chi(T) = \chi_0 + C_{\text{mole}} / (T - \theta_p) \quad (1)$$

x-ray 분석에 의하면 Na 양의 증가에 따라 불순물상 BaCuO<sub>2</sub> 이 거의 선형적으로 증가한다는 것이다. 이것은 Curie-Weiss 법칙을 따르는 상자성이 이 불순물상에서 나옴을 강력히 시사한다. 이점을 확인하기 위하여 BaCuO<sub>2</sub> 시료를 만들어서 1.75 T의 외부장을 가한 후에 유효자기 moment  $P_{\text{eff}}$ 를 계산한 결과  $P_{\text{eff}}=1.93 \mu_B$ 를 얻었다.




Fig 1. Temperature dependent Susceptibility 와  $Y_{1-x}Na_xBa_2Cu_3O_{7-\sigma}$

이 값은 이론적인  $Cu^{2+}$ 의  $1.73 \mu_B$ 와 약간 차이가 나나 Arjomand 등 [2]의 실험값과 비슷하다. 결론적으로  $Y_{1-x}Na_xBa_2Cu_3O_{7-\sigma}$ 의 경우는 BaCuO<sub>2</sub>의 불순물상이 나오도록 다음의 형식으로 쓰여져야 함을 알 수 있다.

$$(1-x) \cdot (Y_1Ba_2Cu_3O_{7-\sigma}) + 2x \cdot (BaCuO_2) + x \cdot (CuO) \quad (2)$$

Na 원자들은 CuO 와 Na-Cu-O 를 형성하거나 grain 사이에서 Na-oxide 를 형성하도록 남아 있을 것이다. EPR 측정결과에 의하면 EPR 신호 역시 시료내의 BaCuO<sub>2</sub> 때문임이 밝혀졌다. 신호의 강도는 BaCuO<sub>2</sub> 양에 비례함이 관측되었다.

#### 4. 결 론

$Y_{1-x}Na_xBa_2Cu_3O_{7-\sigma}$  ( $x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6$ ) 시료의 강한 Curie-Weiss 성의 원인은 불순물상 BaCuO<sub>2</sub>의 증가때문임이 밝혀졌다.

\* 과학 기술처 특정연구비에 의해 수행됨

#### 5. References

- [1] Y.Dalichaouch, M.S. Torikachvili, E.A. Early, B.W. Lee, C.L. Saemann, K.N. Yang, H.Zhou and M.B. Maple, Solid State Commun. 65, 1001(1988).
- [2] M. Arjomand and D.J. Machin, J.Chem. Soc. Dalton Trans. 1061(1975).