

A 9

Fe-Si-B-Cu-Nb 합금의 자기적성질에 미치는 제조조건의 영향

한국과학기술연구원 피우갑, 임상호*, 노태환, 김희중, 강일구

Effect of Manufacturing Conditions on the Magnetic Properties of Fe-Si-B-Cu-Nb Alloys

KIST W.K.Pi, S.H.Lim*, T.H.Noh, H.J.Kim and I.K.Kang

1. 서론

80년대 후반 일본에서 Yoshizawa 등(1)에 의해 우수한 연자성특성을 가지는 초미세 연자성합금이 개발되었다. 이 초미세 연자성합금은 종래의 대표적 연자성 비정질합금인 영자와 Co계 합금과 비교해 볼 때 포화자속밀도가 높고 열적안정성이 우수하며 투자율 또한 비슷한 특성을 나타내고 있다. 이는 Fe계 비정질 연자성합금인 Fe-Si-B계 합금에 소량의 Cu와 Nb를 첨가한 것으로 이들 원소의 복합첨가에 의해 10~20nm의 α -Fe 초미세결정립이 형성되는 것으로 알려져 있다.

이 재료는 비정질을 리본형태로 제조한 후 결정화온도 이상의 적정온도에서 열처리함으로써 얻어진다. 이때 얻어진 재료의 자기적특성은 제조된 비정질리본의 성질에 상당히 민감한 것으로 알려지고 있다.(2) 따라서 우수한 연자성특성을 가지는 초미세결정합금을 제조하기 위해서는 비정질리본 제조시 제반 조건을 확립하는 것은 매우 중요하다고 생각된다. 이에따라 본 연구에서는 Fe-Si-B-Cu-Nb 합금의 자기적성질에 미치는 제조조건의 영향을 조사하여 보았다.

2. 실험방법

단률형 액체급냉장치를 사용하여 두께 약 $20\mu m$, 폭 $2\sim 3mm$ 인 리본형태의 시편을 제조하였고 x-선 회절법으로 비정질상임을 확인하였다. 제조된 리본은 외경 $21mm$ 의 보빈에 감은 후 적정온도에서 결정화열처리를 하였다. 열처리후 impedance analyzer로 실효투자율(μ_s)을 $1kHz$, $5mOe$ 의 조건에서 측정하였으며, D.C. fluxmeter를 사용하여 B_{10} 과 보자력(H_c)을 구하였다. 또한 x-선 회절법을 이용하여 결정구조의 변화를 관찰하였으며, 기지조직의 변화를 투과전자현미경으로 조사하였다.

3. 실험결과 및 고찰

본 실험에서 행한 용탕온도의 범위($1240\sim 1380^\circ C$)에서 용탕온도가 증가할수록 자기적성질이 향상되었다. 이러한 현상은 용탕의 온도가 증가할수록 제조된 비정질리본에서 원자배열에 의한 이방성이 감소하였기 때-

문이라 생각된다. 그림 1에는 원자배열에 의한 이방성의 정도를 나타내는 Br/B_{10} 의 변화에 따른 1kHz에서의 유효투자율의 변화를 나타내었다. 용탕온도의 증가에 따른 연자성특성향상의 또 다른 요인으로는 비정질상태에서 초미세 결정립상태로의 상변태시 핵생성과 관련된 문제를 들 수 있는데, 높은 온도에서 제조된 비정질리본의 경우 상변태에 수반하는 구동력이 커서 상변태 초기에 많은수의 균일한 핵을 생성시키게 되고 따라서 균일하고 작은 α -Fe 결정립을 얻을 수 있기 때문으로 생각된다.




Fig. 1 The relationship between the effective initial permeability at 1kHz and the ratio Br/B_{10}

4. 결론

- 1) 용탕온도의 증가에 따라 연자성특성은 크게 향상되었으며, 이때 얻어진 합금의 1kHz에서의 실효투자율은 88000, 보자력 9mOe 및 Br/B_{10} 은 0.6이었다.
- 2) 이와 같은 연자성특성의 향상은 제조된 비정질리본의 이방성이 용탕온도의 증가에 따라 감소하고, 상변태시 구동력의 증가로 인한 핵생성수의 증가에 의한 것으로 생각된다.

5. 참고문헌

- ① Y. Yoshizawa, S. Oguma and K. Yamauchi, J. Appl. Phys., 64 (1988) 6044
- ② Y. Yoshizawa and K. Yamauchi, Materials Sci. Engr., A133 (1991) 176