

B 1

Mn-Zn Ferrite의 자기적 특성에 미치는 첨가물의 영향

삼화전자(주) 정갑교*
최만식
손홍재
허원도

The Effect of Additives on the Magnetic Properties of Mn-Zn Ferrite

Samhwa Electronics Co., Ltd. K. K. JUNG *
M. S. CHOI
H. J. SHON
W. D. HUR

1. 서 론

Soft Ferrite는 산화제2철을 주원료로하는 산화물 연자성재료로서 자심재료로 금속계 연자성재료에 비해 전기비저항이 $10^4 \sim 10^6$ 배 정도 크므로 고주파 유도 손실이 적어 고주파 영역에서의 자심재료인 전원트랜스포머용 재료로 매우 유용하다.^{1,2)}

Soft Ferrite의 자기적 특성은 조성 및 제조공정에 의하여 크게 변화한다. 즉 조성의 변화에 따라 포화자화, 결정자기 이방성 상수, 큐리온도, 자외 등의 고유특성(intrinsic properties)과 제조공정의 변화에 의해 초투자율, 전기비저항, 향자력, 손실계수 등의 외적특성(extrinsic properties)이 변화하므로 요구되어지는 자기적 특성에 적절한 조성과 제조공정이 필요하다.³⁾

Soft Ferrite의 대표적인 자기 특성은 초투자율(μi), 손실계수($\tan \delta / \mu i$), 포화자화(Bs) 및 큐리온도(Tc)이며 일반적으로 μi , Bs 및 Tc는 크고 $\tan \delta / \mu i$ 는 적은것이 요구된다.

그러나 이들 요구를 동시에 만족시키기는 어렵기 때문에 실용재료에 더 중요시 되는 특성에 따라 재료의 최적조성 및 제조공정이 다르다.

본 연구에서는 비교적 저주파 영역에서 초무자율이 큰 Mn-Zn ferrite의 조성을 택하여 *) 높은 투자율과 낮은 손실 특성을 얻기 위하여 첨가물 함량 변화에 따른 미세구조 및 자기적 특성을 체계적으로 조사하였다.

2. 실험 방법

실험에 사용한 Soft ferrite 분말은 종래의 고상반응법으로 제조하였다. 조성은 자기이방성 계수가 zero가 되는 것으로 설정하였으며 첨가물은 Bi, O, 를 0.01wt/o로 고정 첨가하고 CaCo_x를 0~0.5wt/o (0.1wt% 간격)을 변화 투입하였다.

또한 첨가물 함량 변화에 따른 결정립의 크기를 조사하기 위하여 주사 전자현미경을 이용하였으며 연자기적 특성은 LCR meter 및 core loss tester를 이용하여 조사하였다.

3. 결 과

Mn-Zn ferrite에서 CaCo_x의 첨가함량이 증가할수록 결정립은 감소하였으며 비저항은 증가함을 보였다.
초투자율의 주파수 의존성은 CaCo_x의 함량이 증가할수록 우수하게 되며 상대손실은 첨가물 함량에 따라 일정 주파수 영역에서 최소의 값을 가진다.

참고문헌

- 1) B. D. Cullity : Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley Co. (1972). 181~203
- 2) F. G. Brockman : Am. Ceram. Soc. Bull. 47(1968). 186
- 3) S. Chikazumi : Physics of Magnetism, John Wiley & Sons, (1964)
- 4) K. Ohta : Magnetocrystalline Anisotropy and Magnetic Permeability of Mn-Zn Ferrites, J. Phy. Soc. Jap. 18(5) (1963) 685~690