

## B 12

### Ga 첨가에 의한 표면이 이방화된 Nd-Fe-B 고특성 금속옹고리본

한국표준연구소 김윤배\*, 김동환, 김창석

High Quality Nd-Fe-B Melt-Spun Ribbons with the textured surface by Ga Addition

KSRI Y.B.Kim, D.H.Kim and C.S.Kim

#### 1. 서 론

최근, 결정립도를 수십-수백 nm로 미세화 시킨 Nd-Fe-B 게 금속옹고리본에서 Stoner-Wohlfarth의 이론치보다 높은 고잔류자속밀도가 얻어지는 것으로 보고되고 있다[1-3]. 소위 HIREM(high-remanence) 재료로 알려지고 있는 이들 소재는 등방성임에도 불구하고 0.8 T 이상의 높은 잔류자속밀도와 120~160 kJ/m<sup>3</sup> (15~20 MG.Oe)의 높은 에너지적을 나타낸다.

본 연구에서는 이방화가 용이한 리본의 자유표면은 이방화를 시키고 잔여 부분은 수십 nm의 결정립을 갖는 새로운 형태의 금속옹고리본을 제작하여 자기특성을 향상 시키고자 하였다.

#### 2. 실험 방법

실험에 사용된 시편의 조성은  $Nd_{12}Fe_{80}B_6Ga_2$  및  $Nd_{12}Fe_{80}B_6(Nb,M)_2$  ( $M=Ti/Cu/Ga$ )으로 유도용해로 및 아크용해로를 이용하여 Ar 가스 분위기 중에서 제작하였다. 금속옹고리본은 단률법으로 Ar 가스 분위기 중에서 제작하였다. 제작된 리본의 자기특성은 진동시편마그네토미터로 측정하였으며, 미세조직관찰 및 미세구조조사에는 각각 투과전자현미경 및 X-선 회절장치를 사용하였다.

#### 3. 실험결과 및 고찰

Fig.1은 디스크 표면속도를 17.9 m/s로 하여 제작한  $Nd_{12}Fe_{80}B_6(Nb,M)_2$  ( $M=Ti/Cu/Ga$ ) 금속옹고리본의 free-side surface에 대한 X-선 회절패턴으로써 M=Ga의 경우 (006) peak 회절선의 강도가 (004) peak 보다 강함을 볼 수 있다. 이는  $Nd_2Fe_{14}B$ 의 자화용이축인 c 축이 리본면에 대하여 수직한 방향으로 배향되어 있음을 의미한다. 또한, 투과전자현미경에 의한 미세조직 관찰 결과 이 리본은 약 30 nm의 미세한 결정립으로 구성되어 있으며, 자기특성 측정 결과 0.8 T 이상의 고잔류자속밀도를 나타낼 수 있었다.  $Nd_{12}Fe_{80}B_6Ga_2$ 를 금속옹고한 결과 자유표면이 역시 이방화된 리본을 얻을 수 있었으며, 본 연구를 통하여 표면이 이방화되지 않은 시편과의 자기특성을 비교, 설명하고자 한다.

#### 4. 결 론

Ga 을 첨가한 Nd-Fe-B 합금을 금속옹고한 결과 수십 nm 크기의 결정립을 갖으며 리본의 표면은 이방화된 새로운 형태의 HIREM 재료 제조가 가능하였다.

#### 5. 참고문헌

- [1] R.W.McCallum, A.M.Kadin, G.B.Clement and J.E.Keem, J. Appl. Phys., 61, 3577 (1987).
- [2] G.C.Hadjipanayis and W.Gong, J. Appl. Phys., 64, 5559 (1988).
- [3] Y.B.Kim, K.W.Lee, C.S.Kim, H.C.Shin, T.K.Kim, M.Okada and M.Homma, 5th MMM-INTERMAG Conference, to be published in J. Appl. Phys., 70 (1991).




Fig.1 X-ray diffraction patterns for the free-side surface of  $\text{Nd}_{12}\text{Fe}_{80}$   $\text{B}_6(\text{Nb},\text{M})_2$  ( $\text{M}=\text{Ti}/\text{Cu}/\text{Ga}$ ) melt-spun ribbons.