

C 6

Pd/Co 인공다층박막의 구조분석

고려대학교 박용선*

이성래

Structural Analysis of Pd/Co artificial multilayers

Korea Univ. Park Yong-seon*

Lee Seong-Rae

1. 서 론

Pd/Co, Pt/Co 다층막은 현재 광자기기록매체로 실용화되고 있는 RE-TM 비정질합금박막에 이은 차세대 매체로서의 응용을 위한 연구가 널리 진행중이다. 본 연구는 각 조건에 따른 Pd/Co 다층막에서의 구조적 결합과 Pd underlayer 두께에 따른 구조분석을 이론과 실험을 통하여 비교하였다.

2. 실험 방법

Pd/Co 다층막은 자동제어 동시 열진공증착장치를 이용하여 제작하였으며, 각 조건별로 제작된 다층막의 XRD pattern으로부터 각 satellite peak들의 2θ 위치, 강도 그리고 Full width of Half Maximum(FWHM)을 측정하여 모델구조로부터 계산된 pattern과 비교하였다. 이론적 강도는 아래식으로 표현되며, 여기서 $L(Q)$ 는 구조적 주기(Λ)와 적층수를 표현하는 Laue함수이며, $F(Q)$ 는 단위층구조를 나타내는 구조인자이다.

$$I(Q) = L(Q)|F(Q)|^2$$

위식으로부터 각 조건에 따른 peak들의 2θ 위치, 강도 그리고 FWHM값들을 완벽한 구조와 결합을 지닌 구조의 경우로 나누어 계산하고 실험치와 비교하였다.

3. 실험결과 및 고찰

일정한 박막두께 범위내에서 Pd층두께가 일정하며 Co층두께가 변하는 경우, 반대로 Co층두께가 일정하며 Pd층이 변하는 경우 그리고 Pd/Co두께비가 일정하면서 주기가 증가하는 경우의 peak들의 위치변화와 강도변화를 살펴보았으며 또한 구조적 결함에 따른 변화도 연구하였다.(Fig) 본 연구에 사용된 superlattice의 disorder정도($\Delta \Lambda / \Lambda$)는 실험적으로 측정한 FWHM으로부터 계산한 결과 대략 ~3%정도였으며, Pd underlayer를 먼저 충착시킬 경우 disorder정도는 감소하며 이로부터 계면의 sharpness와 각 층의 결정성이 증가함을 확인하였다.

4. 참고 문헌

T.Shinjo and T.Takada : *Metallic Superlattices*, Elsevier, New York (1987) Ch.2




Fig. Calculated x-ray diffraction patterns as a function of a fluctuation in structural period. The following parameters are used in these calculation:Pd layer thickness =40 Å, Co layer thickness=20 Å, the number of bilayers=50, structural period=60 Å and (a) $\Delta \Lambda / \Lambda=0$, (b) $\Delta \Lambda / \Lambda=0.06$, (c) $\Delta \Lambda / \Lambda=0.12$, (d) $\Delta \Lambda / \Lambda=0.18$