

습식법으로 제조한 KEROSEN 분산매
자성유체의 자기적 특성 연구

숭실대학교 물리학과
장세동 *
장경오
이광철
고재구

The Magnetic properties of kerosen-based
magnetic fluid prepared by wet method

SOONG SIL UNIVERSITY
S D JANG*
K O JANG
K C LEE
J G KOH

1. 서 론

자성유체는 Magnetite와 같은 강자성체를 100Å 정도의 미세 분말로 가공 한것을 계면 활성제로 표면 처리 한 다음 이것을 특수한 액체에 분산시킨 Colloid 용액의 일종으로 그 용용분야는 방진 시일, 진공회전속 시일등의 시일, 스피커, 자성유체연마, 가속도 센서 등 광범위하다. 즉 자성유체는 용액속에 colloid 크기의 강자성 미분말을 안정 분산 시킨 것으로서, 외관상 상자성을 지니고 있는 액체로서 중력이나 자장에 따라 응집 침강되지 않고 외부자장에 따라 형상이 바뀌는 초상자성 (superparamagnetic) 성질을 가지고 있다.

2. 실험 방법

본 연구에서는 습식법으로 Magnetite를 제조한 후 계면활성제를 피복하여 Kerosen에 분산시켜서 자성유체를 제조하였다. Magnetite를 합성하기 위해서 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 를 1:2가 되도록 한 후 4구 플라스크에 넣고 침전제로 NaOH를 사용하여 고반시키면서 PH 11.5에서 Magnetite를 형성한 후 일정온도로 가열하면서 강하게 고반시켜 magnetite를 합성하였다. 합성된 magnetite colloid 용액에 계면 활성제를 넣고 80°C에서 흡착반응을 실시한 후 상온으로 냉각후 HCl로 PH 5.5까지 응집을 시켜 세정을 한 후 흡인여과건조를 실시하였다. 전조된 Magnetite 합성을 kerosen에 분산을 시켜 자성유체를 제조하였다.

3. 실험결과 및 고찰

습식법으로 합성한 magnetite를 확인하기 위해서 XRD분석을 실시하였다. XRD 분석결과 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 의 비율 1:2로 하고 open 용기로 실시한 경우는 magnetite를 얻을 수 없었고,

완전밀폐를 실시하지 않으면 얻어진시료는 불완전한 결정의 peak가 얹어지고 오래지 않아 변화의 시료가되어 버렸다. 본실험에서 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 의 비율 2:3으로 하고 magnetite 를 얻은후 30분간 고온화하면서 공기산화 되는 방법으로 얻어진 시료는 XRD 분석으로 magnetite 의 결정을 알 수 있었다. 또한 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 의 비가 1:2로 하여 산화 방지를 위해 본위기에서 실시하여 magnetite 를 얻을 수 있었다. 이 분말은 입자는 구형을 나타내었다. 이 분말들의 자기적 특성을 관찰하기 위해서 VSM으로 측정한 결과 초상자성적인 loop를 나타내면서 Mr/gr 값이 약 $1.0\text{E}^{-01}\text{emu/gr}$ 에서 $2.1\text{E}^{-01}\text{emu/gr}$ 를 나타내고 Hc 는 $3.05\text{E}-03\text{KOe}$ 를 나타내었다. Ms/gr 값은 17.151emu/gr 에 31.43 emu/gr 정도의 값을 얻었다. 이 colloid용액에 계면활성제로 sodium oleate 를 magnetite 분말당 약 40 wt%로 첨가하여 80°C 에서 약 한시간정도 흡착반응을 실시한후 상온으로 냉각시킨후 HCl로 pH 5.5 까지 냉각시킨후 여러번 세정을 한 후 유기상 흡착이 잘일어나도록 메탄올을 약간 흘려주고 흡인여과후 전조를 실시하였다. 전조된 분말에 kerosen 을 첨가하여 강하게 분산을 실시하였고, 잔류 수분과 메탄올을 제거하기 위해서 100°C 정도로 가열을 실시한후 냉각하고 본입자를 제거하기 위해서 자석을 대고 따라내었다. 이렇게 제조된 자성유체의 자기적 특성을 관찰하기 위해서 VSM으로 자기적 특성을 측정하였다. 그결과 초상자성적인 특성을 나타내었다.

5. 결론

습식법으로 magnetite 를 합성하기 위해서 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 의 비율 1:2로 한경우 산화 방지를 실시해야하며, 완전한 결정상을 얻기위해서 온도를 가열하면서 고온을 실시해야 할 것이다. 본 연구에서 습식법으로 얻어진 분말은 XRD 분석 결과 magnetite peak 를 나타내었고, 입자의 크기가 약 $80-130\text{\AA}$ 정도였으며, Ms/gr 값이 17.151 emu/gr 에서 31.43 emu/gr 정도이며, Mr/gr 값이 $1.0\text{E}^{-01}\text{emu/gr}$ 에서 $2.1\text{E}^{-01}\text{emu/gr}$ 값을 나타내었고, Hc 값은 약 $3.05\text{E}-03\text{ KOe}$ 값이 측정되었고, 입자는 구형을 나타내었다. 그런 분말로 제조한 자성유체는 초상자성적인 특성을 나타내었다.

6. 참고문헌

- (1) N.M.Gribanov et al: Jour. MAG. MAG. MAT. 85(1990). p7
- (2) A.E.Berkowitz, J.A.Lahut, C.E.VanBuren: IEEE TRANS. MAG. V 16, NO 2, 3(1980), p184
- (3) Ferrohydrodynamics, R. E. Rosensweig, Cambridge university press, (1985), p38