

C8

Tb/Fe 다층 조성 박막의 자기 및 자기 광학적 특성

숙명여대 고영옥, 마혜선, 이민숙, 안선이, 장현숙*, 김미양, 이장로
전북대 이용호

표준과학연구원 기초과학지원센터 손봉균

MAGNETIC AND MAGNETO-OPTIC PROPERTIES OF Tb/Fe MULTILAYERS

Sookmyung Women's Univ. Y.O.KO, H.S.MA, M.S.LEE, S.I.AHN, H.S.JANG*, M.Y.KIM, AND J.R.RHEE
Jeonbuk National Univ. Y.H.LEE KRISS P.K.SHON

1. 서론

희토류-천이금속 박막중에서 Tb-Fe 박막은 자기광 및 수직 자기기록과 관련하여 높은 수직이방성, 큰 Kerr 회전각 때문에 관심의 대상이 되고 있다.(1-2) 본 연구에서는 DC 및 RF-sputtering 방법으로 제작한 두께가 1000 Å정도의 Tb/Fe 다층 조성 박막에 관하여 Fe층의 두께 변화에 따른 자기특성 및 자기광학적 특성을 조사해 보았다.

2. 실험방법

Tb/Fe 다층박막의 제작은 진공도 2×10^{-6} Torr로 진공배기 시킨 후 고순도 Ar gas를 주입하여 Ar 진공도 5×10^{-3} Torr에서 유리기판 위에 Fe를 DC-sputtering, Tb를 RF-sputtering 시켜 약 1000 Å정도의 $8.8 \text{ \AA Tb} / X \text{ \AA Fe}$ ($X=5.4, 6.1, 6.4, 6.7, 7.4, 7.8, 9.0, 10, 11$) 다층박막을 제작하였다. 기판의 각 증발원 노출시간은 기판이 놓인 회전 테이블의 회전속도를 제어하여 조정하였고, 증착율은 수정진동자 박막두께 조절기를 사용하여 1~5 Å/s 영역에서 변화하였고 Tb/Fe 혼합을 방지하기 위하여 Al 호일로 칸막이를 설치하였다.

열처리 효과를 조사하기 위하여 제작한 시료를 진공도 100°C, 200°C에서 2시간 열처리 하였다. 제작한 시료의 결정상태를 확인하기 위하여 X선 회절장치를 사용하였고, 자기특성은 시료진동형자기계로 15 KOe에서 자기이력곡선을 관측하여 수평 및 수직 자기 특성을 조사하였고, 자기 광학적특성은 Faraday cell을 부착한 편광 변조방법을 채용한 타원편광분석장치를 사용하여 알아보았다.

3. 실험결과 및 고찰

제작한 $8.8 \text{ \AA Tb} / X \text{ \AA Fe}$ 다층막의 수직자화 자기이력곡선의 포화자화도는 Fe층 두께 $X=6.7 \text{ \AA}$ 일때 까지는 두께가 증가함에 따라 커진다. 이 영역에서는 Fe 성분의 자화가 시료의 자화를 지배하기 때문이다. $X=7.8 \text{ \AA}$ 에서는 $X=7.3 \text{ \AA}$ 인 시료보다 포화자화도가 더 작은 것으로 나타나, Fe 층의 두께 8 \AA 주위에서 자화변덕이 생긴다. $X=8 \text{ \AA}$ 을 지나서는 Fe두께 증가에 따라 포화자화도는 증가하였다.

자화방향이 박막면에 평행방향(수평자화 자기이력곡선)과 수직방향(수직자화 자기이력곡선)일 때의 자기이력곡선 사이의 면적차로서 정의되는 걸보기 자기이방성에너지 (apparent anisotropy) K_u' 은 측정 결과 $X=6.4 \text{ \AA}$ 일때 극대치를 가지고 $X>7.4 \text{ \AA}$ 일때는 $K_u' < 0$ 이고, $X<7.4 \text{ \AA}$ 일때는 $K_u' > 0$ 이 되었다. 즉 K_u' 이 Fe 층두께 7.4 \AA 부근을 분기점으로 하여 자화용이축이 박막면에 수직한 방향으로부터 평행한 방향쪽으로 기울어짐을 나타내었다.

P.F.Garcia등의 공식⁽³⁾을 써서 계산한 Tb와 Fe층 경계면에서 생기는 표면수직 이방성에너지 $K_s=0.38$ (erg/cm^2)이고 Fe층만의 체적수직 이방성에너지 $K_v=3.6 \times 10^7 (\text{erg/cm}^3)$ 로 Fe덩어리의 $K_v=4.8 \times 10^5 (\text{erg/cm}^3)$ 보다 훨씬 크게 나타났다.

P면광 입사광의 파장이 6328 \AA 일때 polar Kerr 회전각은 Fe층 두께 $X=6.4 \text{ \AA}$ 일때 극소각 0.35°, $X=8.0 \text{ \AA}$ 일때 극대값 1.22°를 나타 내었다. longitudinal Kerr 회전각은 전시료에 걸쳐 1.0°부근의 값 을 가져 Fe 두께변화에 따른 변화가 적었다.

시료제작후 6개월경과후 자기특성의 경시현상을 조사하기 위하여 자기이력곡선을 관측한 결과 측정치의 변화가 측정오차의 범위내에 있음을 확인하였다.

진공도 1×10^{-3} Torr에서 열처리온도를 100°C, 200°C로 변하면서 각각 2시간동안 열처리한 결과 100°C로 열처리 한 경우는 측정치의 변화가 거의 없었지만 200°C 경우는 전시료에 걸쳐 포화자화도는 증가하는 반면 항자력은 감소하는 경향을 나타내었다. 200°C 까지에서는 아직도 시료의 결정상태는 비정질 상태를 나타 내었다.

4. 참고문헌

- (1) N. Sato, and K. Habu, J. Appl. Phys. 61, 4287 (1987).
- (2) K. Yamauchi, K. habu, and N. Sato, J. Appl. Phys. 64, 5784 (1988).
- (3) P. F. Garcia, A. D. Meinhaldt, and A. Suna, Appl. Phys. Lett. 47, 178 (1987).