

콘크리트용 잔골재로서 山砂·海砂의 活用方案에 관한 研究

A Study on the Use of Pit Sand and Sea Sand as the Fine Aggregate in Concrete

윤상대* 신의근** 배수호***
Youn, Sang Dai Shin, Eui Kyoun Bae, Su Ho

Abstract

Due to the recent shortage of river sand resulting from a rapid growth of concrete construction, sea sand and pit sand are increasingly used instead. It is, however, well noted that non-washed sea sand used in reinforced concrete causes to corrode reinforcing steel and to incur cracks in concrete, and thus eventually result in damage to concrete. Moreover, many sources of pit sand in our country are randomly used without experimental research for its applicability to concrete construction. The purpose of this research is to activate the usage of pit sand and sea sand for concrete construction to solve the recent shortage of river sand. Followings have been experimentally investigated: 1) Physical properties of pit sand and sea sand, 2) Compressive strength of mortar on the weight of pit sand passing through No.200 sieve, 3) Compressive strength of mortar on the chloride content of sea sand, 4) Compressive strengths of concrete using pit sand and sea sand, respectively, 5) Corrosion propagation in reinforcing steel on the chloride content of sea sand, and 6) etc.

1. 서 론

최근 신도시 개발 등 계속적인 건설공사의 급증으로 인한 하천골재의 고갈로 그 공급량이 대량 부족함에 따라 콘크리트용 대체골재로서 해사·산사 등이 대두되고 있다.

이들중 해사는 그 사용량이 매년 증가하고 있으나 그것을 세척하지 않고 그대로 콘크리트에 사용할 경우 콘크리트 품질의 저하에 따른 콘크리트의 균열발생 등 조기 노후화현상으로 내구성에 많은 문제점을 내포하고 있어 그 대책연구가 시급하고, 산사는 경기, 경남 등 지역적으로 분포되어 있는데 이들의 사용법에 관한 국내 연구실적은 전무한 실정이나 하천모래의 고갈에 따라 포천(경기)등지에서 산사를 채취하여 무분별하게 사용되고 있어 산사의 제반 공학적 특성 및 활용방안에 관한 연구가 시급한 실정이다.

따라서 본 연구는 산사·해사의 물리적 특성을 구명하고, 산사의 200번체 통과량별·해사의 염분함량별 모르타 입축강도 특성을 파악하였으며, 산사·해사를 사용한 콘크리트의 입축강

도 특성 및 해사의 염분함량과 콘크리트의 유틸리티비에 따른 철근부식량과의 관계를 구명하여 산사·해사를 콘크리트용 잔골재로서 적극적으로 활용하는데 그 목적을 두고 있다.

2. 시험개요

2.1 사용재료

2.1.1 시멘트

시멘트는 시장에서 구입한 보통 포틀랜드 시멘트(S시제품)를 사용하였으며, 그 물리적 성질은 Table.1과 같다.

2.1.2 철근

해사 콘크리트 공시체의 철근부식 축진시험을 위한 철근은 D13 이형철근으로서 인장시험 결과는 Table.2와 같다.

2.1.3 골재

본 연구를 수행하기 위한 시료로서 산사는 포천(경기), 합천(경남)산, 해사는 당진(충남), 해남(전남)산, 하천골재는 남한강산(경기 여주군 이포리)을 사용하였으며, 이들의 물리적 성질은 Table.3 및 Table.4와 같다.

* 농어촌진흥공사 농공기술연구소 수석연구원

** 정회원, 농어촌진흥공사 농공기술연구소 책임연구원

*** 정회원, 농어촌진흥공사 농공기술연구소 연구원

(중앙대학교 토목공학과 박사과정)

Table.1 Physical properties of cement

Specific gravity	Setting time		Compressive Strength(kgf/cm ²)		
	Initial(min)	Final(hr)	σ 3	σ 7	σ 28
3.13	150	5.25	122	221	293

Table.2 Properties of reinforcing steel

Bar size	σ y (kgf/mm ²)	σ u (kgf/mm ²)	Elongation(%)
D13	28.5	41.2	31.0

Table.3 Physical properties of fine aggregate

Specimens	Specific gravity	Absorpt-ion(%)	Unit weight(t/m ³)	Weight of passing No.200 sieve(%)	F.M.
Pit Po Cheon	2.62	2.57	1.613	6.5~7.9	2.47
Sand Nab Cheon	2.52	3.14	1.512	9.0~9.6	3.53
Sea Dang Jin	2.58	1.01	1.576	2.2	3.03
Sand Hae Nam	2.56	1.68	1.526	2.0	3.05
River sand (Yeo Joo)	2.57	1.05	1.623	2.4	2.71

Table.4 Physical properties of coarse aggregate

Gmax (mm)	Specific gravity	Absorption (%)	Unit weight (t/m ³)	F.M.	Abrission (%)
40	2.66	0.82	1.689	7.16	26.8

2.2 공시체제작

2.2.1 모르터

모르터 공시체제작은 KS F 2514(모르터의 압축강도에 의한 전금재의 시험방법)에 따라 산사와 해사의 씻기전 시료와 토본 함량 및 염분함량에 따라 물-시멘트비는 60%, 시멘트와 모래의 증량배합비는 1:3으로 하여 각 재료별(σ 3, σ 7, σ 28, σ 90)로 각각 6개씩 모르터 공시체를 제작하였으며, 또한 아들과 동일한 배합조건으로 하천사에 대해서도 모르터 공시체를 제작하였다.

2.2.2 콘크리트

콘크리트 공시체제작에 있어서는 먼저 하천사로 콘크리트 배합설계(210-40-8)를 하여 물-시멘트비를 결정하고, 산사·해사 콘크리트의 배합은 이들 각각의 비중 및 조립률을 고려하여 하천사와 동일한 조건으로 하였다.

콘크리트 공시체(φ 15×30cm)는 KS F 2403(시험실에서 콘크리트의 압축 및 흡강도 시험용 공시체를 제작하고 양성하는 방법)에 의하여 제작하였으며, 각 시료의 콘크리트 배합조건은 Table.5와 같다.

Table.5 Mix proportions of concrete

Specimens	σ ab (kgf/cm ²)	Gmax (mm)	Slump (cm)	W/C (%)	S/a (%)	Unit Weight(kgf/m ³)			
						V	C	S	G
Pit Po Cheon	210	40	8.0	53	34	150	290	642	1,296
Sand Nab Cheon	210	40	8.4	53	36	158	290	683	1,254
Sea Dang Jin	210	40	7.0	53	36	158	290	678	1,250
Sand Hae Nam	210	40	8.0	53	35	158	290	638	1,277
River Sand (Yeo Joo)	210	40	8.0	53	35	150	290	653	1,277

2.2.3 철근콘크리트

해사의 염분함량과 콘크리트의 물-시멘트비에 따른 철근부식량과의 상관관계를 파악기 위하여 씻기전 시료와 염분함량에 따라서 철근 콘크리트 공시체를 제작하였는데, 공시체 제작조건 및 공시체 제작용 물드는 각각 Table.6, Fig.1과 같다.

2.3 시험방법

2.3.1 씻기시험

1) 산사

산사의 씻기횟수에 따라 200번체(0.075mm) 통과량, 입도분포 및 조립률을 구하고, 또한 200번체 통과량별 산사 모르터공시체를 제작하기 위하여 실내 씻기시험을 하였는데, 그 방법은 시료 30kgf의 수도를 20ℓ를 함께 콘크리트 배합설계용 가정식 막서(용량: 0.02m³)에 넣고 2분간 회전(60 rpm)시킨 후 200번체로 수세하여 통과량을 측정하였으며, 씻기횟수는 2분간 회전을 1회로 하여 8회까지하였다.

2) 해사

해사의 염분함량별 모르터, 콘크리트 공시체를 제작하여 모르터의 압축강도 및 콘크리트중의 철근부식 관계를 미각하기 위하여 씻기시험을 하였는데 그 방법은 산사의 실내 씻기시험시에 사용한 콘크리트 배합설계용 막서에 시료 50kgf의 수도를 20ℓ를 함께 넣고 2분간 회전시킨 후 200번체로 수세하였으며, 씻기횟수 0~5회까지의 각 횟수별로 KS F 2515(금재중의 염화물 함유량 시험방법)에 의하여 0.1N 질산은용액을 사용, 염분함량을 측정하였다.

2.3.2 압축강도시험

1) 모르터

모르터의 압축강도시험은 KS F 2514(모르터의 압축강도에 의한 잔골재의 시험방법)에 의하여 토분함량별 산사, 염분함량별 해사 및 하천사 모르터 공시체에 대하여 각 재령별 (σ 3, σ 7, σ 28, σ 90)로 하였다.

2) 콘크리트

콘크리트의 압축강도시험은 KS F 2405(콘크리트의 압축강도 시험방법)에 따라 동일한 배합조건으로 제작한 하천사, 해사 및 산사 콘크리트 공시체에 대하여 각 재령별 (σ 7, σ 28, σ 90)로 하였다.

2.3.3 철근부식 축진시험

콘크리트중의 철근부식량시험은 KS F 2561(철근 콘크리트용 방청제)의 부속서 2『콘크리트중의 철근부식 축진시험 방법』에 준하여 공시체를 28일 수증양생을 시킨 후 Table.7과 같은 공시체의 반복주기에 따라 30주기 경과 후 공시체를 파괴하여 철근부식 상태를 측정하였다.

Table.6 Reinforced concrete specimens for corrosion test of reinforcing steel

V/C (%)	NaCl(%)			Slump(cm)					
	River Sand		Sea Sand	River Sand		Sea Sand			
	Yeo Joo	Dang Jin	Hae Nam	Yeo Joo	Dang Jin	Hae Nam	Yeo Joo	Dang Jin	Hae Nam
45	0.0	0.150 0.072 0.021	0.114 0.052 0.016	3.0 3.0 3.0	3.2 3.2 3.2	3.5 3.5 3.5	8.2 8.2 8.2	8.2 8.2 8.2	8.2 8.2 8.2
55	0.0	0.150 0.072 0.021	0.114 0.052 0.016	8.5 8.5 8.5	8.5 8.5 8.5	8.2 8.2 8.2	8.2 8.2 8.2	8.2 8.2 8.2	8.2 8.2 8.2
65	0.0	0.150 0.072 0.021	0.114 0.052 0.016	11.5 11.5 11.5	11.3 11.3 11.3	11.5 11.5 11.5	11.5 11.5 11.5	11.5 11.5 11.5	11.5 11.5 11.5

Table.7 Corrosion condition of specimen for each cycle

Corrosion condition	In dry oven(150°C)	In air (20°C)	In water (15°C)
Curing hours	9 hours	15 hours	24 hours




Fig.1 Concrete cylinder mould for corrosion test of reinforcing steel

3. 결과분석 및 고찰

3.1 산사, 해사의 품질

3.1.1 비중 및 흡수율

Table.8은 산사, 해사의 비중 및 흡수율 시험결과를 나타낸 것으로 해사(당진, 해남)의 비중 및 흡수율은 콘크리트용 잔골재로서 매우 양호한 편이고, 산사(포천, 힐천)의 비중(2.52~2.55)은 양호한 편이나 씻기전 산사는 흡수율(2.57~3.14)이 매우 커서 콘크리트 강도 및 내구성에 악영향을 미칠 수 있으므로 이를 콘크리트용 잔골재로서 사용하기 위해서는 반드시 세척을 하여야 한다.

Table.8 Specific gravity and absorption of pit sand and sea sand

Items	Specimens		Pit sand(Po Cheon)		Pit sand(Hab Cheon)		Sea sand	
	Before washing	After washing	Before washing	After washing	Dang Jin	Hae Nam		
Specific gravity	2.52	2.55	2.52	2.53	2.58	2.56		
Absorption(%)	2.57	1.10	3.14	1.80	1.01	1.66		

3.1.2 입도

1) 입도분포

Fig.2, 3은 산사(포천, 힐천)의 입도곡선을 나타낸 것으로서 이들의 씻기전 입도곡선은 토분함량이 많기 때문에 콘크리트용 잔골재로서의 표준입도 범위를 벗어나지만 세척함에 따라서 표준입도 범위 내로 들어오는 것을 알 수 있다.

Fig.4는 해사(당진, 해남)의 입도곡선을 나타낸 것으로서 당진해사는 입도분포가 양호하나 해남해사는 콘크리트용 잔골재의 표준입도 범위를 약간 벗어난다. 그러나 30번(0.60 mm), 50번(0.30mm)체를 제외하면 입도분포가 양호하므로 크게 크게 문제시 되지는 않을 것으로 판단된다. 또한 해사의 입도분포는 채취지역과 장소에 따라서 크게 다르므로 가능한 한 표준입도 범위에 맞추어서 콘크리트용 잔골재로서 사용하여야 할 것으로 판단된다.




Fig.2 Grading curve on washing number of pit sand (Po Cheon)




Fig.3 Grading curve on washing number of pit sand (Hab Cheon)




Fig.4 Grading curve of sea sand(Dang Jin and Hae Nam)

2) 조립률

Table.9는 씻기횟수별 산사 및 해사의 조립률을 나타낸 것으로 포천산사는 씻기횟수 0~4회까지는 K.S 규정치를 벗어나지만 씻기횟수 5회부터는 그 규정치 내에 들어고, 함천산사는 씻기횟수 6회부터 K.S 규정치 내에 들어간다. 산사의 씻기횟수별 조립률은 씻기횟수가 많아질수록 감소하면서 K.S 규정치내에 들어가는데 이것은 산사의 입자표면에 부착되어 있는 토론이 씻어지고, 또한 씻기시험시에 무른 입자가 피쇄되어 입경이 작아지기 때문인 것으로 판단된다.

Table.9 Finess Modulus of pit sand on washing number and sea sand

F.M.	Specimens	washing number							
		0회	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회
Pit	Po Cheon	3.47	3.23	3.25	3.28	3.11	3.08	3.04	3.03
	Hab Cheon	3.53	3.38	3.20	3.14	3.15	3.14	3.08	2.99
Sea	Dang Jin						3.03		
	Hae Nam						3.05		

3.1.3 산사의 씻기시험과 200번체 통과량

Table.10은 산사의 씻기횟수별 200번체 통과량을 나타낸 것으로서 포천산사는 씻기횟수 2회부터 K.S 규정치에 접근해 가며, 함천산사는 씻기횟수 6회부터 접근해 감을 알 수 있다. 따라서 등일한 시험조건에서는 포천산사가 함천산사보다 큰 크리트용 잔골재로서 물리적 성질이 우수하다.

3.1.4 해사의 씻기시험과 염분함량

Table.11은 해사의 씻기횟수별 염분함량 시험결과로서 당

Table.10 Weight of pit sand passing No.200 sieve on washing number

Weight of pit sand passing No.200 sieve(%)	specimen	washing number							
		0회	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회
Po Cheon		6.84	3.59	3.02	2.55	2.38	2.35	2.31	2.28
Hab Cheon		9.98	6.48	5.51	5.20	4.48	4.24	3.73	3.55

진, 해남시료 모두 씻기횟수 2회에서 내구성이 요구되는 구조물의 염분 허용한도 0.04% 이하로 된다.

그러나 당진, 해남시료의 씻기전 염분함량은 0.114~0.150% 이므로 보통 철근 콘크리트 구조물의 염분 허용한도 0.10% 이하와 큰 차가 없으므로 금후에는 해사사용 콘크리트 자체의 품질을 향상시키면 염분 허용한도를 완화하여도 철근부식이 방지되는 연구가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

Table.11 Chloride content on washing number of sea sand

Chloride content (%)	Specimens	washing number						
		0회	1회	2회	3회	4회	5회	6회
Dang Jin		0.150	0.072	0.034	0.021	0.015	0.015	0.015
Hae Nam		0.114	0.051	0.032	0.016	0.011	0.007	

3.2 산사의 200번체 통과량이 모르터 압축강도에 미치는 영향

Table.12는 산사의 200번체 통과량별 모르터 압축강도를 나타낸 것으로서 포천, 함천 산사 모두 200번체 통과량, 즉 토론함량이 많을수록 압축강도 저하현상이 뚜렷히 나타나고, 토론함량 2.0~6.5%의 포천산사는 재령 28일, 90일 각각의 하천모래에 대한 압축강도 비율이 79.8~96.3%, 78.9~101.8%로 매우 양호한 값을 나타내지만, 함천산사의 경우는 토분함량 4.2% 이상부터 재령 28일, 90일 각각의 그 비율이 74.9%, 75.8% 이하로 되므로 콘크리트용 잔골재로서의 성능이 포천산사보다 떨어지는 것을 알 수 있다.

3.3 해사의 염분함량이 모르터 압축강도에 미치는 영향

Table.13은 해사의 염분함량별 모르터 압축강도를 나타낸 것으로 당진, 해남시료 모두 염분함량에 따른 압축강도 변화는 뚜렷히 나타나지는 않지만 염분함량이 적을수록 압축강도가 다소 증가하는 경향이 있다. 이것은 염분함량별 시료조제를 씻기시험으로 하였기 때문에 이때 200번체 통과량이 씻겨 나갔으므로, 염분함량의 감소라기 보다는 세척효과에 의해 압축강도가 증가한 것으로 판단된다.

Table.12 Compressive strength of mortar on weight of pit sand passing No.200 sieve

Specimens		No.200 sieve passing weight(%)	Compressive strength(kgf/cm ²)			
			σ 3	σ 7	σ 28	σ 90
Pit sand	Po Cheon	6.5 3.6 2.0	98 (69.0) 102 (71.0) 125 (88.0)	152 (71.4) 176 (82.6) 228 (107.0)	213 (79.8) 229 (86.5) 257 (96.3)	307 (78.9) 360 (92.5) 396 (101.8)
	Hab Cheon	9.0 5.5 4.2 2.6	97 (68.3) 102 (71.0) 118 (83.1) 129 (90.0)	130 (61.0) 151 (70.8) 166 (84.5) 212 (99.5)	184 (61.4) 181 (67.1) 204 (74.9) 249 (93.3)	240 (61.7) 281 (67.1) 298 (78.0) 370 (95.1)
	Yeo Joo	2.4	142 (100.0)	213 (100.0)	267 (100.0)	389 (100.0)

(): Compressive strength of mortar using pit sand to that of mortar using river sand

또한 하천사 모르터에 대한 해사의 압축강도 비율은 당진해사의 경우 100.7~114.8%로 아주 양호하고, 해남해사의 경우 재령 3일, 7일시에 72.8~100.0%로 다소 떨어지나 재령 28일 시에는 그 비율이 104.9~108.2%로 압축강도가 하천사 모르터 보다 크며, 재령 90일시에는 그 비율이 90.0~95.9%로 약간 저하된다.

한편, 당진해사의 염분함량은 해남해사보다 많지만 굴재 자체의 물리적 성질이 해남해사보다 우수하기 때문에 시험한 전 압축강도 ($\sigma 3$, $\sigma 7$, $\sigma 28$, $\sigma 90$)는 해남해사 및 하천사보다 큰 값을 나타낸다. 따라서 본 시험결과는 해사의 염분함량과 압축강도와는 무관하다는 기존의 연구결과⁽⁴⁾와 일치한다.

Table.13 Compressive strength of mortar on chloride content of sea sand

Specimens		Chloride content (%)	Compressive strength(kgf/cm ²)			
			σ 3	σ 7	σ 28	σ 90
Sea sand	Dong Jin	0.150 0.034 0.015	163 (114.8) 160 (112.7) 156 (111.3)	226 (106.1) 227 (106.6) 233 (109.4)	259 (100.7) 270 (101.1) 294 (110.1)	420 (106.0) 440 (113.1) 441 (113.4)
	Hae Nam	0.114 0.032 0.011	128 (90.1) 131 (92.3) 142 (100.0)	155 (78.8) 164 (77.0) 162 (76.1)	200 (104.9) 209 (106.2) 208 (107.9)	350 (90.0) 360 (92.5) 373 (95.9)
	Yeo Joo	-	142 (100.0)	213 (100.0)	267 (100.0)	389 (100.0)

(): Compressive strength of mortar using sea sand to that of mortar using river sand

3.4 산사, 해사 콘크리트의 압축강도

산사, 해사 콘크리트의 각 재령별 ($\sigma 7$, $\sigma 28$, $\sigma 90$) 압축강도 시험결과는 Table.14와 같다. 동일한 배합조건일 때 하천사 콘크리트에 대한 해사(당진, 해남) 콘크리트의 압축강도 비율은

94.9~108.6%로 아주 양호한 값을 나타내고, 포천산사 콘크리트는 93.0~98.7%로 하천사 콘크리트와 거의 비슷한 수준이나 합천산사 콘크리트의 경우는 그 비율이 81.2~88.6%로 약간 떨어지는데 이것은 합천산사가 포천산사에 비하여 토분함량이 많고, 또한 콘크리트용 잔골재로서 물리적성능이 떨어지기 때문인 것으로 판단된다.

3.5. 해사의 염분함량과 콘크리트의 물-시멘트비에 따른 철근부식량과의 관계

Fig.5는 해사(당진, 해남)의 염분함량과 콘크리트 공시체증의 철근부식 면적률과의 관계를 나타낸 것으로서 이들 관계는 일반적으로 염분함량에 따라서 철근부식 면적률이 변화하지만 콘크리트의 물-시멘트비에 따라서도 철근부식량이 크게 변하는 것을 알 수 있다.

Table.14 Compressive strength of concrete using pit sand and sea sand

Specimens		Compressive strength(kgf/cm ²)			Remarks
		σ 7	σ 28	σ 90	
Pit sand	Po Cheon	154 (94.7)	213 (97.3)	252 (93.0)	Washing
	Hab Cheon	127 (81.4)	194 (88.6)	220 (81.2)	
Sea sand	Dang Jin	148 (94.9)	238 (108.6)	275 (101.5)	No washing
	Hae Nam	160 (102.5)	214 (97.7)	258 (95.2)	
River sand (Yeo Joo)		156 (100.0)	219 (100.0)	271 (100.0)	

(): Compressive strength of concrete using pit sand and sea sand to that of concrete using river sand




Fig.5 Corrosion area of reinforcing steel on chloride content of sea sand

4. 결론 및 금후과제

콘크리트용 잔골재로서 해사, 산사를 활용하기 위한 본 실험 연구로부터 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 산사, 해사의 물리적 성질은 콘크리트용 잔골재로서 양호한 편이나, 자연(미세석)산사는 흡수율이 크고 암도본포가 콘크리트용 표준임도국선을 벗어나므로 반드시 세

척을 하여야 한다. 또한 해사는 일도와 조개껍질량에 악간의 문제점이 있으나 전자는 대체적으로 문제로되는 범위는 아니고, 후자는 그 제한치(5mm 이하: 20%, 5~13mm: 4%)에 관한 기준 연구결과⁽²⁾가 있으므로 사용상 크게 문제시되지는 않을 것으로 판단된다.

- 2) 실내 씻기시험으로 산사의 토분함량별, 해사의 염분함량별 시료조제가 가능하며, 또한 이에 의한 토분함량 및 염분함량을 현장 세척설비에 의한 것과 비교할 수 있다.
- 3) 산사의 토분함량은 모르터 압축강도에 현저한 영향을 미치며, 하천사모르터의 재령 28일 압축강도를 기준으로 한 경우 자연(미세적)산사 모르터의 압축강도는 하천사 모르터의 61.4~79.8%밖에 밀현되지 않으나 산사의 토분함량을 3.6% 이하로 줄이면 89.5~96.3%까지 증가한다. 따라서 산사를 콘크리트용 전갈재로서 사용하기 위해서는 반드시 세척을 하여야 하고, 또한 토분함량을 구조물의 중요도에 따라 규제할 필요가 있다고 판단된다.
- 4) 해사의 염분함량에 따른 모르터의 압축강도는 뚜렷한 변화가 나타나지 않았으며, 이는 해사의 염분함량과 압축강도와는 무관하다는 기준의 연구결과⁽⁴⁾와 일치한다.
- 5) 등일한 배합조건 일 때 하천사 콘크리트에 대한 해사(당진, 해남)콘크리트의 압축강도 비율은 94.9~108.6%로 매우 양호한 값을 나타내었고, 포천산사 콘크리트는 그 비율이 93.0~98.7%로 하천사 콘크리트와 거의 비슷한 수준이나 함천산사 콘크리트의 경우는 81.2~88.6%로 약간 저하되는데 이것은 함천산사가 포천산사에 비하여 토분함량이 많고, 굴재 자체의 물리적 성능이 떨어지기 때문인 것으로 판단된다.
- 6) 일반적으로 해사 콘크리트중의 철근부식은 염분함량에 비례하며, 콘크리트 품질에 따라 크게 변화되는 것을 알 수 있다. 즉 해사 콘크리트의 물-시멘트비가 55%, 65%인 경우는 염분함량 0.05% 이상부터 부식이 발생하였으나, 물-시멘트비가 45%로 저하되면 염분함량 0.07%까지 부식이 전혀 발생되지 않았으며, 또한 부식발생 면적률도 물-시멘트비가 55%, 65%인 경우보다 현저히 감소되는 경향이 있다.
- 7) 본 연구는 산사 및 해사를 콘크리트용 전갈재로서 적극적으로 활용하기 위한 중간 연구결과로서 금후에는 산사사용

콘크리트의 내구성, 해사사용 콘크리트의 고품질화에 위한 철근의 방식, 산사 및 해사 콘크리트의 증성화에 관한 연구가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

参考文献

1. 대한주택공사: “해사활용기술연구”, 1991.10.
2. 현석훈: “해사사용에 관한 연구”, 레미콘공업협회, 제5회 레미콘기술세미나, 1989.11, pp.45~72
3. 신현복: “콘크리트용 전갈재로서의 해사의 이용”, 대한토목학회논문집, 제26권, 제2호, 1978.6, pp.85~92
4. 전현우: “해사의 이용방안에 관한 연구”, 대한토목학회논문집, 제25권, 제1호, 1977.3, pp.107~112
5. 海砂の箇分含有量とコンクリート中鋼筋の腐食に關する研究”, セメント・コンクリート, No.498, 1988.8, pp.60~66
6. 福士勲: “海砂使用上の技術基準”, セメント・コンクリート, No.415, 1981.9, pp.174~181
7. 重倉・戸田: “山砂の利用に関する研究(その1, その2)”, 日本建築學會大會學術講演概要集, 1969.8, pp.321~324
8. 重倉・戸田: “山砂の利用に関する研究(その3)”, 日本建築學會大會學術講演概要集, 1971.11, pp.7~8
9. Neal S. Berke: “Corrosion Inhibitors in Concrete”, Concrete International, 1992.7, pp.24~27