

## B - 2

# DC Magnetron Sputtering 방법으로 증착한 Fe-N 박막의 구조와 자기적 성질 (Structure and Magnetic Properties of Fe-N Films Deposited by DC Magnetron Sputtering)

이종화 · 이원종  
한국과학기술원 전자재료공학과

## I. 서론

Fe-N 박막은 조성과 미세구조 제어에 의하여 포화자속밀도와 보자력을 조절할 수 있으며 내식성과 내마모성이 우수하기 때문에 연자성 박막[1], 자기기록매체[2,3], 수직자화막[4]에의 응용이 활발히 연구되고 있다.

Fe-N 박막은 증착시의 질소 분위기가 자기특성에 크게 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 그러나 아직까지 질소첨가에 의한 박막의 미세구조 변화와 이에 따른 자기특성의 변화에 대한 체계적인 연구가 이루어지지 않았다. 따라서 본 연구에서는 Fe-N 박막을 DC magnetron sputtering 방법으로 증착하였을 때 질소첨가가 박막의 미세구조 변화와 자기적 특성에 미치는 영향을 알아보았다.

## II. 실험 방법

99.9% 순도의 Fe를 타겟으로 하였고, 기판으로는 슬라이드 글라스를 잘라서 사용하였다. 스퍼터링전에 chamber내의 진공도를  $3 \times 10^{-6}$  torr이하로 유지한 후 스퍼터링 기체들을 주입하여 1 mtorr의 압력하에서 스퍼터링 하였다. 스퍼터링용 기체는 Ar과 N<sub>2</sub>를 사용하였고 이를 MFC(Mass Flow Controller)로 유량을 조절하여 주입하였다. 총 주입 기체유량( $F_{total}$ )은 10 sccm으로 하였으며, 총 주입 기체유량에 대한 질소유량비( $F_{N2}/F_{total}$ )는 0~20%로 변화시켰다. 또다른 증착변수인 스퍼터링 power는 30~200W (0.66~4.38W/cm<sup>2</sup>) 사이에서 변화시켰다. 증착 속도는 질소유량비가 증가함에 따라 약간(10% 이내) 감소하다가 일정한 값을 유지하였으며, 스퍼터링 power를 30, 100, 200W로 증가시킴에 따라 증착속도는 각각 약 1, 3, 6Å/sec로 거의 비례적으로 증가하였다. 박막의 두께는 Tencor사 a-step으로 측정하였으며 증착박막의 최종두께는 2000Å으로 하였다. 박막 X선 회절 방법을 이용하여 결정구조를 분석하였는데 입사 파장으로는 Cu

$K\alpha$ 선을 이용하였으며 scan speed는  $4^\circ/\text{min}$ 으로 하였다. 박막 조성은 Perkin-Elmer사 AES(Auger Electron Spectroscopy)를 이용하여 입사 전자 에너지( $E_p$ ) 3keV, 입사 전자빔 전류( $I_p$ ) 200nA 조건에서 측정하였다. DMS사의 VSM(Vibrating Sample Magnetometer)으로 상온에서 박막표면에 평행하게 자계를 인가하였을 때의 박막의 상온 포화자화값( $4\pi M_s$ ) 및 보자력( $H_c$ )을 측정하였다. 측정시 최대 인가자계는 3 kOe으로 하였다. 중착조건에 따른 Fe-N 박막의 표면 및 단면 형상의 변화를 SEM(Scanning Electron Microscope)으로 관찰하였다.

### III. 결론

1. 스퍼터링 기체중 질소유량비가 증가함에 따라 박막내 질소함유량은 증가한다. 스퍼터링 power가 클수록 중착속도는 거의 비례적으로 증가하며, 박막내 질소함유량은 감소한다.
2. 낮은 질소유량비에서 중착하였을 경우 박막은 질소 침입형  $\alpha$ -Fe 결정구조를 갖는다.
  - 1) 격자간 질소 침입에 의해 격자변형이 일어나며, 박막내 질소원자 함유량에 비례하여  $d(110)$ 과  $(110)$  회절선풋(FWHM)이 증가한다.
  - 2) 박막내의 질소원자함유량이 증가함에 따라 포화자화값은 감소한다.
  - 3) 낮은 보자력을 나타내게 하는 적절한 격자변형량이 존재하며, 보자력의 감소는 격자변형에 의해 주상정구조의 성장이 억제되어 형성되는 평탄한 표면형상의 균일한 미세구조에 기인한다.
3. 스퍼터링 기체중의 질소유량비가 더욱 증가함에 따라 박막내의 생성상은 질소 침입형  $\alpha$ -Fe상에서  $\text{Fe}_{2-3}\text{N}$ ,  $\text{Fe}_2\text{N}$  상이 나타나며 이들 상의 형성에 의해 포화자화값은 급격한 감소를 나타낸다. 이러한 상변화는 스퍼터링 power 값에 상관없이 박막내 질소원자함유량 15% 정도가 되어 평균적으로 5 % 정도의 격자 팽창이 일어나고 격자정수 변화의 국부적 분포의 불균일도가 어느 정도 이상이 되었을 때 일어난다.

### IV. 참고문헌

- [1]. N. Terada, Y. Hosh, M. Naoe and S. Yamanaka, IEEE Trans. Magn., MAG-20, 1451(1984).
- [2]. K. Umeda, E. Kita and A. Tasaka, IEEE Trans. Magn., MAG-22, 591(1986).
- [3]. S. Takahashi, T. Tsujioka, M. Kume, J. of Magn. Soc. Japan, 12, 321(1988).
- [4]. K. Kijima and N. Honda, J. of Magn. Soc. Japan, 12, 321(1988).