

B - 17

쌍결정 엑스선 회절을 이용한 GaAs 기판위의 AlGaAs 층에 대한 로킹커브 시뮬레이션

(Rocking Curve Simulation of AlGaAs Layer on GaAs by DXRD)

한국전자통신연구소 반도체연구단 김 상기, 김 형문, 조 경익, 권 오준

영남대학교 물리학과 김 인수, 배 인호

쌍결정 엑스선 회절을 이용하여 GaAs 기판위에 AlGaAs 층을 형성시켰을때 나타나는 로킹커브 특성을 알아보기 위하여 GaAs 기판위에 $Al_xGa_{1-x}As$ 층의 두께와 조성을 변화시키면서 로킹커브 시뮬레이션을 하였다. 먼저, $Al_xGa_{1-x}As$ 층의 두께를 3000 Å으로 일정하게 하고 조성 x 를 0.05에서 1.0까지 변화 시켰다. 그결과 AlGaAs 층의 반치폭이 조성 x 가 증가할수록 감소하였고, 기판의 회절강도는 조성 x 에 관계 없이 일정한 반면 층의 회절강도는 조성이 0.2일 때부터 1.0으로 증가될수록 감소하였다. 조성에 대한 Bragg 각의 미소변화 $\Delta\theta$ 는 조성 x 가 0.2일때 56 arcsec인 것 이 x 가 1.0일 때 356 arcsec로 선형적으로 증가하였다. 또한 AlGaAs 층의 조성 x 를 0.3으로 일정하게 하고 층의 두께를 0.1 μm에서 5 μm으로 변화 시켰을때, $\Delta\theta$ 와 기판의 반치폭은 각각 104 arcsec와 8.3 arcsec로 일정한 반면, AlGaAs 층의 반치폭은 층의 두께가 두꺼울수록 감소하였다.

그리고 GaAs 기판위에 분자선에피택시(MBE) 방법으로 두께가 1.3 μm인 $Al_xGa_{1-x}As$ 층을 성장시켰다. 이것을 쌍결정 엑스선 회절을 이용하여 (004) 대칭법 (symmetric reflection)으로 측정한 결과 $\Delta\theta$ 는 106 arcsec로 관찰되었다. 이 값을 위에서 구한 로킹커브 시뮬레이션 결과와 비교했을 때, Al의 조성 x 는 0.326으로 분석되었다. 이와 같이 쌍결정 엑스선 회절법을 이용하여 이종접합 구조에서 에피층의 정확한 조성을 비피괴적이고 손쉽게 분석할수 있었다. 그러나 위에서의 로킹커브 시뮬레이션은 부정합전위(misfit dislocation)와 같은 결정결함에 의해 $AlGaAs/GaAs$ 계면에서 스트레인의 완화(strain relief)가 일어나지 않는다고 가정하여 계산한 것이다. 따라서, 에피층의 정확한 조성을 구하기 위해서는 먼저 비대칭(asymmetric) 회절법에 의해 스트레인을 측정하고 이 값을 이용하여 로킹커브 시뮬레이션을 병행하여야 한다.