

전기용량법에 의한 박막의 자기변형 측정

전북대학교 이용호, 신용돌*
한국과학기술원 김희중, 강일구

Thin Film Magnetostriction Measurement using Capacitance Method

Jeonbuk National University Y.H.Lee, Y.D.Shin
KIST Hi-Jung Kim, I.K.Kang

1. 서론
기판위에 자성박막을 증착한 시료를 자장속에 넣을때 박막의 자기변형에 의해 생기는 시료의 굽곡을 전기용량으로 변환하여 측정하는 방법을 써서 박막의 자기변형을 측정하였다

2. 측정원리

- $B=0, C_0 = \epsilon_0 abd^{-1}$, ϵ_0 : 진공의 유전율, a : 기판의 길이, b : 기판의 폭
- $B \neq 0, C = \frac{\epsilon_0 b}{m} \ln(1 + \frac{ma}{d}) \approx C_0 (1 - \frac{\delta}{2d}) \equiv C_0 + \Delta C, \Delta C = -\frac{\delta}{2d} C_0$
- 자유단변위 $\delta = \frac{3E_f t_f a^2}{E_s t_s^2} \lambda$, E_f : 박막의 영율, E_s : 기판의 영율, $m = \frac{\delta}{a}$
 t_f : 박막의 두께, t_s : 기판의 두께
- ΔC 는 transformer-ratio-arm bridge (TRA bridge) 법으로 측정
- E_f 와 E_s 는 기계적 공진법으로 측정
- 다결정의 등방자기변형 $\lambda = \frac{3}{2} \lambda_s (\cos^2 \theta - \frac{1}{3})$, $\lambda_s = \frac{2}{3} [\lambda(0) - \lambda(\frac{\pi}{2})]$
 $\lambda_s = \frac{2}{3} K(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$, 장치상수 $K = \frac{2 E_s t_s^2 d}{3 E_f t_f a^2 C_0}$

3. 실험결과 : Ni 박막 두께 18150 Å, 기판두께 0.53mm 인가자장 $B_p = 0.16T$

- Fig.1 : λ 의 인가자장 B 및 각도 θ 의존성
- Fig.2 : B 및 λ 의 시간 t 의존성, Fig.3 : λ_{max} 의 θ 의존성
- λ 는 180° 주기의 sine함수 \Rightarrow 등방자기변형 (다결정 Ni 박막)
- Ni의 λ_s 는 38×10^{-6} 으로 계산됨 (bulk 시료의 값과 거의 같음)
- 특징, 고능률 소형전자석의 전력소모 극소화 및 digitizing oscilloscope에 의한 순간 측정법에 의하여 자기변형 측정상의 최대난점인 시료의 온도 변화 문제가 거의 완전히 해결되었음.



