

## B12

### $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{M}_3(\text{M}=\text{B}, \text{Si})$ 화합물의 저온자기특성

산업과학기술연구소 이우영\* 최승덕  
신형섭 양충진

### Low Temperature Magnetic Properties of $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{M}_3(\text{M}=\text{B}, \text{Si})$ Compounds

RIST W. Y. Lee\* S. D. Choi  
H. S. Shin C. J. Yang

#### 1. 서 론

P6/mmm 공간군의  $\text{RCo}_5$  ( $\text{R}$ : Rare earth)에서 파생된  $\text{R}_{n+1}\text{Co}_{3n+5}\text{B}_{2n}$  ( $n=1, 2, \dots, \infty$ ) 화합물은 일반적으로 Co를 치환하는 B의 함량이 증가할 수록 큐리온도와 평균 Co자기 모멘트는 감소하지만 결정자기이방성은 증가한다. 이러한 조성중 특히  $n=3$  일 때  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$  화합물은 c축이 매우 긴 육방정의 결정구조( $c/a=2.5$ )를 가지므로 새로운 영구자석 재료로서 주목된다. 본 연구에서는  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$  및  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{Si}_3$  합금의 저온자기특성을 측정하고 정확한 결정구조를 파악함으로써 거대 보자력 및 고 자화력의 신조성 합금을 발굴하는 기초를 마련한다.


#### 2. 실험방법

고순도의 Sm, Co, B 및 Si을  $\text{Sm}_2\text{Co}_7(\text{B}, \text{Si})_3$  조성으로 Ar 분위기에서 유도용해하여 모합금을 제조하고 다음의 두 방법으로 실험하였다. 첫째, 유도용해된 ingot를 석영 진공봉입하여  $1050^\circ\text{C}/24\text{hr}$ 으로 균질화처리하고, 둘째 ingot를 파쇄하여 재차 유도용해한 후 냉각회전체에  $12.6\text{m/sec}$ 의 속도로 분사하여 금냉리본으로 제조하였다. 이와같이 제조된 각각의 합금은 진동시료자력계(VSM), 열자기분석기(TMA) 및 자화율 측정장치로 자기특성을 측정하고, X-선 회절로 얻어진 패턴은 RIETAN 프로그램에 의하여 정밀분석 함으로써 각 합금의 정확한 결정구조를 결정하였다.

### 3. 실험결과 및 고찰

그림1과 2는 금냉법으로 제조된  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$  및  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{Si}_3$  합금을 자장중에서 정렬 시킨 후 에폭시로 응고시켜 자장의 수평 및 수직방향으로 측정하여 얻은 자기특성의 결과이다.  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$  합금의 경우 77 K에서 수평방향으로 측정된 자기특성은  $M_s=14.8 \text{ emu/g}$ ,  $M_r=13.8 \text{ emu/g}$ 이며, 고유보자력은 매우 커서 최대 인가자장 16 kOe의 VSM으로는 측정이 불가하였다. 반면 수직방향의 자기특성은  $M_s=2.7 \text{ emu/g}$ ,  $M_r=1.9 \text{ emu/g}$  및  $iH_c=0.6 \text{ kOe}$ 로서 수평방향에 비하여 자기특성은 현격히 작다. 이 현상은 77 K에서  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$ 의 결정자기이방성이 매우 크기 때문으로 생각되며,  $T=0^\circ\text{C}$  부근에서 spin reorientation의 거동을 보인다.  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$  합금의 큐리온도는  $130^\circ\text{C}$ 로 관찰된다.

그림2로에서 볼 수 있는 바와같이  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{Si}_3$  합금은 대표적인 ferromagnetic 재료의 결정자기이방성을 보여준다. 또한  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{Si}_3$  합금은  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$  합금에 비하여 자기모멘트가 큼 뿐 아니라 큐리온도  $326^\circ\text{C}$ 로서 열자기특성도 우수한 것으로 평가된다. 이와같은 특성을 보이는  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{Si}_3$  합금이  $\text{Sm}_2\text{Co}_7\text{B}_3$ 와 동일한 결정구조를 갖는지는 현재 RIETAN 프로그램에 의하여 정밀분석중이다.



### 4. 참고문헌

- 1) K. H. J. Buschow, J. Phys. F. 18 (1988) 295
- 2) H. Ido, J. Appl. Phys. 70 (1991) 6128