

### A3

## 전기용량법에 의한 박막자외 측정의 새 교정법

전북대학교 물리학과

이용호, 신용돌\*

KIST 자성합금연구실

김희중, 강일구

숙명여자대학교 물리학과

이장로

## New Calibration Technique for Thin Film Magnetostriction Measurement using Capacitance Method

Jeonbuk National University

Y.H.Lee, Y.D.Shin

KIST, Magnetic Alloys Lab.

H.J.Kim, I.K.Kang

Sookmyong Women's University

J.R.Rhee

### 1. 서 론

전기용량법을 써서 기판위에 증착된 박막의 자외를 측정하는 장치[1]에 있어서 외팔보 시료의 자체무게에 의하여 시료의 자유단이 아래로 처지는 것을 검출하여 측정치를 교정하는 새로운 방법에 대하여 보고한다.

### 2. 실험방법

Fig.1-A는 시료 S가 시료홀더의 아래에 있을때이고, Fig.1-B 는 시료홀더의 상하를 전도하였을때의 그림이다. Fig.1-A에서는 S와 E 사이의 전기용량 C는 시료의 무게 W 때문에  $C-\Delta C$ 로 감소하고, Fig.1-B에서는 C는  $C+\Delta C'$ 로 증가한다. 시료의 질량은 50mg 정도로 매우 작으므로  $\Delta C \approx \Delta C'$ 로 볼수있다.

### 3. 실험결과 및 고찰

Fig.2는 53NiFe 시료의 재외  $\lambda$ 의 자장 H 및 각도  $\theta$  의존성의 측정결과이다. 박막의 두께는 7000Å, 크기는  $7 \times 14\text{mm}^2$ , 시료질량 m은 37.3mg, 기판두께  $a_s$ 는 0.15mm, 기판과 박막의 영율은 각각  $7.1 \times 10^{10}$ 과  $20 \times 10^{10}(\text{Pa})$ 이다. 자체 무게에 의한 자유단의 변위  $\delta_w$ 는 다음과 같다.

$$\delta_w = \frac{3}{2} \frac{m g l^3}{[1 + 3(a_f/a_s)(E_f/E_s)] a_s^3 E_s b} \quad (1)$$

또 자외에 의한 자유단의 변위  $\delta$ 는

$$\delta = 3 E_f a_f l^2 \lambda / E_s a_s^2 \quad (2)$$

또  $\delta$ 와  $\delta_w$ 는 전기용량법 측정장치의 출력 전압 V,  $V_w$ 에 비례하므로 다음의 식을 얻는다.

$$\lambda = \frac{1}{2} \frac{m g l E_s}{b E_f a_f (E_s a_s + 3 E_f a_f)} \cdot \frac{V}{V_w} \quad (3)$$

$\lambda_s = \frac{2}{3} (\lambda_0 - \lambda_{90})$  이므로 Fig.2의 결과를 이용하여 53NiFe의  $\lambda_s$ 는  $29.8 \times 10^{-6}$ 의 결과가 얻어졌다.

#### 4. 결 론

상기값은 기존치와 잘 일치하고 있다[2]. 본 방법의 특징은 TRA 부리지의 용량의 절대치가 필요없으며 따라서 부리지 교정을 별도로 할 필요가 없는 점이다.

#### 5. 참고문헌

1. 이용호, 신용돌, 김희중, 강일구, 응용물리 6, p287 (1993).
2. R. M. Bozorth : "Ferromagnetism" p.632 (Nostrand, 1964).




Fig. I-A




Fig. I-B

