

## [II-16]

### 분자선에피택셜(MBE) 방법으로 성장된 $\text{Al}_{0.35}\text{Ga}_{0.65}\text{As}$ 에서 Si 도핑 농도에 따른 광특성연구

(Influence of the Si doping on the optical characteristics of the MBE  
grown  $\text{Al}_{0.35}\text{Ga}_{0.65}\text{As}$  layer)

서 경수, 곽 병화, 이 재진, 조 경익, 김 경수  
한국전자통신연구소, 반도체연구단

최근 화합물반도체 재료가 고주파소자 및 각종 광전소자(opto-electronic) 재료로 용도가 다양해짐에 따라 그 중요성이 점차 커져 이에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는 추세이다. 따라서 이들에 대한 물리적 특성을 규명하기 위하여 여러가지 분석법이 사용되고 있는데, 광루미نسен스분광법(Photoluminescence spectroscopy : PL)은 광흡수, 광산란, 광전도분석법과 함께 화합물반도체 재료의 광학적 특성을 분석하는데 매우 유용한 방법중의 하나이다. PL법은 비파괴적이고 전기적 접촉을 요구하지 않아 시료의 물리적 손상이 없이 물성을 측정할 수 있을 뿐 아니라, 실험이 비교적 간단하고 스펙트럼을 이해하는데 복잡한 이론식이 필요치 않은 장점이 있다. 또한, PL법은 반도체에서 재결합과정의 이해를 통하여 반도체의 질(quality)을 평가할 수 있을 뿐 아니라 bulk 나 에피택시박막 wafer의 균질도 및 성장조건에 따른 재료의 특성비교 등에 유용하게 쓰인다.

본 연구에서는 MBE 방법에 의해 Si 불순물 농도를 달리하면서 5종의  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 를 성장시켜 DCXRD로  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 의 조성비를 구하였다. SIMS를 사용하여 도핑된 Si의 양을 분석한 결과, Si 셀 온도범위인  $1,250\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 1,500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서  $6\times 10^{16}\text{ cm}^{-3} \sim 9\times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$ 으로 비례하여 변화함을 나타내었다. Hall 효과 측정결과 Si 셀 온도가  $1,414\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Si 도핑농도 :  $1.5\times 10^{17}\text{ cm}^{-3}$ ) 이상에서는 심한 보상(compensation)을 나타내어 캐리어 농도가 감소함을 보였다. PL 방법으로 분석하여 에피에 도핑된 불순물의 농도에 따른 효과를 분석한 결과, Si 불순물에 관련된 것으로 보이는  $1.81\text{ eV}$  근방의 피크는 측정온도에 직선적인 관계를 나타내었다. 또한 캐리어 농도에 따른 Si 불순물 관련 피크의 에너지 세기와 신호 세기의 관계로부터 불순물의 농도 측정 가능성을 살펴보고 아울러 보상효과에 의한 특성변화도 고찰하였다.