

# 高黃酸鹽 시멘트와 플라이애쉬를 사용한 高强度콘크리트의 力學的 特性에 關한 實驗的 研究

## An Experimental Study on the Mechanical Properties of High Sulphated Cement Concrete with Fly-Ash

박승범\* 임창덕\*\* 최수홍\*\*\*  
Seung Bum, Park Chang Duck, Im Soo Hong, Choi

## ABSTRACT

The purpose of this experimental study is to improve the workability and durability in high sulphated cement concrete with fly-ash. As a result, we can make high strength concrete by using only high sulphated cement but try to improve the workability and degree of strength by adding 10% fly-ash but the effect beyond my expectation to improve the workability and degree of strength does not show, and the improvable effect except the drying shrinkage of durability does not show, either. So we must give attention to using fly-ash.

## 1. 서 롤

콘크리트의 고강도화는 부재단면이 감소하여 경제적일뿐만 아니라 콘크리트 부재의 프리캐스트화가 용이하여 품질관리, 내진, 내구성면에서도 많은 장점이 입증됨에 따라 국내에서도 그에 대한 관심이 높아짐과 동시에 이의 실용화를 위한 많은 연구가 이루어지고 있지만 고강도 콘크리트의 품질에 대한 불확실성 및 내구성등에 대한 이해와 확신이 부족하고 고강도 콘크리트를 이용한 부재 설계 및 구조 해석시 국내 실정에 맞는 재료 모형 및 해석 이론의 개발이 미흡등으로 인하여 고강도 콘크리트의 실용화는 아직 미흡한 것으로 평가된다.

본 연구는  $800\text{kg}/\text{cm}^2$  이상의 고강도 콘크리트 제조가 가능한 국내 S사에서 개발한 고황산염시멘트를 이용하여 고강도 콘크리트 제조 가능성이 확인되었지만, 고유동화제 철가로 인하여 작업성 유지시간이 짧아 현장에

서의 제조시에 어려움이 예상되므로 작업성 개선 및 장기강도 향상을 목적으로 고황산염 시멘트에 플라이애쉬 10%를 첨가하여 제조한 고강도콘크리트의 작업성 향상과 이에 따른 압축강도 증진 유무 및 내구특성을 실험적으로 검토하였다.

## 2. 실험 방법

## 2.1 사용재료

### (1) 시멘트

고황산염시멘트와 비교용으로 보통 포틀랜트 시멘트를 사용하였으며 이들 화학적·물리적 성질은 Table 1, 2와 같다.

Table 1. Chemical composition of high sulphated cement

Chemical composition [%]										
SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	Ig. loss	Sum	
20.3	5.4	2.4	60.9	2.9	0.12	0.75	6.0	1.2	99.97	

Table 2. Physical properties of high sulphated cement mortar at steam curing

Specific gravity	Sound-ness	Setting Time		Compressive Strength [kg/cm <sup>2</sup> ]			
		[min]	[hr, min]	1 day	3 days	7 days	28 days
3.12	0.06	300	7.45	430	441	507	616

\* 정회원, 충남대학교 토목공학과 교수

\*\* 정회원, 충남대학교 토목공학과 강사

\*\*\* 정회원, 삼성중공업 건설기술연구소

### (2) 플라이애쉬

고황산염시멘트에 10% 대체하여 사용한 플라이애쉬는 국내 보령 화력발전소에서 생산되고 있는 것을 이용하였으며 이들 물리적 특성은 Table 3 과 같다.

Table 3. Chemical composition of Fly Ash

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	Ig. loss	Sum
54.7	28.2	6.3	4.7	1.1	0.99	0.8	2.6	99.39

### (3) AE제

국내 유통 D사 제품인 AE제를 사용하였고 이들 물리적 특성은 Table 4와 같다.

Table 4. Physical properties of AE Agent

Name	Appearance	Spec. gravity	Specification
DAREX-AEA	Brown	1.03	ASTM C-260

### (4) 고성능감수제

실험에 사용된 고성능감수제는 Mighty-150을 사용하였다. 이 때 물리적 성질은 Table 5. 와 같다.

Table 5. Physical properties of high range water reducing agent

Name	Appea- rance	Spec. gravity	PH	ASTM C494 Solid base
Mighty-150	Dark Brown	1.2	7~9	45%

### (5) 골재

금강산 25mm 쇄석과 잔골재를 사용하였다.

## 2.2 실험계획 및 내용

### (1) 작업성과 강도 특성

고황산염시멘트와 고황산염시멘트에 플라이애쉬를 10% 첨가한 고강도 콘크리트 제조시 단위 시멘트량과 물시멘트비 변화 및 고성능감수제 변화에 따른 작업성과 압축강도 및 흠

강도 측정을 위한 배합설계는 Table 6과 같이 계획하였다.

Table 6. Experimental design for workability, comp. strength and flex. strength

Kind of cement	Unit cement content (kg/m <sup>3</sup> )	W/(C+F) (%)	H.W.R.A (C x wt%)
High sulphated cement	450	30	1.5
	550	36	2.5
	650		
High sulphated cement + Fly Ash (10%)	450	30	1.5
	550	36	2.5
	650		

### (2) 동결용해 저항성

고황산염시멘트 및 플라이애쉬 10%를 첨가한 고강도콘크리트의 동결용해 저항성을 보통시멘트와 비교·검토하기 위하여 Table 7과 같이 단위시멘트량 500kg/m<sup>3</sup>의 같은 공기량이 1% 내외의 슬럼프 8cm인 Non-AE 콘크리트와 연행 공기량이 4.5% 내외인 AE 콘크리트의 물·시멘트비 변화에 따른 특성을 검토하였고, 이 때 동일 작업성 유지를 위한 슬럼프 조절은 고성능감수제로 조절하고 연행공기량 조절은 공기연행제로 조정하였다.

Table 7. Mix proportion of high strength concrete for durability

Cement	Kind of Concrete	W/C+F(%)
High Sulphated Cement	Non-AE Concrete	33, 30, 27
	AE Concrete	33, 30, 27
High Sulphated Cement + Fly Ash 10%	Non-AE Concrete	33, 30, 27
	AE Concrete	33, 30, 27
Ordinary Portland Cement	Non-AE Concrete	33, 30, 27
	AE Concrete	33, 30, 27

### (3) 건조수축

고황산염시멘트 및 플라이애쉬를 10% 첨가한 고강도콘크리트의 건조수축 시험을 보통시멘트와 비교·검토하기 위하여 Table 7중의 Non-AE 콘크리트를 대상으로 실험하였다.

### (4) 화학저항성

Table 7과 같은 배합중 보통 시멘트와 고황산염 시멘트 및 플라이애쉬 10%를 첨가한 Non-AE 콘크리트 배합을 이용하여 미경화된 콘크리트를 5mm체로 체가름한 다음 5cm 입방체의 모르터 공시체를 재령별로 3개씩 제작하여 7일간 양생조건별로 양생시킨후 35% 황산나트륨 용액에 침지 기간별 손실중량 백분율을 구하였다.

### (5) 고황산염시멘트의 중성화

고황산염 시멘트와 고황산염 시멘트에 플라이애쉬를 10% 첨가한 고강도 콘크리트의 중성화 시험은 Table 8과 같이 계획하였고 적용 배합은 동결용해 저항성 시험에 이용되었던 AE콘크리트로 검토하였다.

Table 8. Experimental design for concrete carbonation

종류	W/C+F (%)	Unit Weight (kg/m <sup>3</sup> )					AE
		Ce	W	S	A	감	
A	33	500	165	657	998	0.78	0.04
	30	500	150	676	1021	1.96	0.04
	27	500	135	689	1045	4.21	0.08
B	33	500	165	651	988	0.65	0.06
	30	500	150	667	1012	1.85	0.06
	27	500	135	683	1036	4.10	0.06
C	33	500	165	659	999	0.64	0.03
	30	500	150	675	1024	1.26	0.03
	27	500	135	691	1047	3.90	0.07

## 2.3 측정방법

### (1) 압축강도시험

콘크리트의 압축강도는  $\phi 10\text{cm} \times 20\text{cm}$ 의 원주형 공시체를 사용하여 측정하였으며 실험시편은 KS F 2405에 준하여 진동봉으로 제작하였다.

### (2) 휨강도시험

$15 \times 15 \times 55\text{cm}$ 의 몰드로 공시체를 제작하였으며, 시편의 제작 및 휨강도 측정은 KS F 2408

에 의거하였다.

### (3) 동결용해

동결용해 시험은 KS F 2456에 의한 수중 급속 동결용해에 의하고 공시체는 재령 14일에서 시험하였다. 각 공시체는 시험 전에 초기 동탄성계수를 측정하고 시험이 진행됨에 따라 30cycle마다 상대 동탄성계수를 측정하였으며 실험도중 상대 동탄성계수가 60이하가 되었을 때 시험을 완료하여, 실험자료로 부터 내구성 지수를 도출하였다.

### (4) 건조수축

KS F 2424의 콘크리트의 길이변화 시험에 의거하여 각 재령별로 건조수축량을 측정하였다.

### (5) 화학저항성

화학저항성은 미경화콘크리트를 5mm체로 체가름한 모르터를 이용하여 5센티미터 입방체의 공시체를 재령별로, 양생 조건별로 각 3개씩 제작하여 7일간 표준양생과 증기양생 시키고 6일간 수중 양생한 시료를 35% 황산나트륨용액에 침지기간별로 손실중량 백분율(%)을 측정하였다.

### (6) 중성화

$\phi 10 \times 20\text{cm}$ 의 콘크리트 공시체를  $65^{\circ}\text{C}$ 로 5시간 증기양생 시킨후 중성화시험기를 이용하여 탄산가스 농도 10%, 온도  $40^{\circ}\text{C}$ , 습도 50%인 조건에서 각 재령별로 보관시켰다. 각 재령시 공시체를 반으로 절단하여 페놀프탈레인 1% 용액으로 절단부분을 분무기로 분무하였다. 이 때 중성화 되지 않은 건전부의 콘크리트는 적색으로 발색이 되지만 중성화된 콘크리트는 무색으로 나타나는데 이들 무색의 평균 깊이를 중성화 침투 깊이로 하였다.

## 3. 實驗結果 및 考察

### 3.1 플라이애쉬가 高黃酸鹽시멘트의 작업성과 강도 특성에 미치는 영향

고황산염 시멘트와 고황산염 시멘트에 10% 플라이애쉬를 첨가한 고강도 콘크리트의 작업성과 압축 및 휨강도 측정결과를 보면 재령 28일의 압축강도는 평균  $810\text{kg/cm}^2$  내외이며 최고강도를  $904\text{kg/cm}^2$ 까지 얻었고 플라이애쉬를 10% 첨가한 경우의 강도 발현 증진은 그다지 크지 않아 최고 강도  $913\text{kg/cm}^2$ 까지 얻었

다. 일반적인 콘크리트의 압축강도에 대한 흠강도의 비가 보통 콘크리트의 경우 5~7정도 범위인데 비하여 고황산염 시멘트 콘크리트의 경우에는 약 9정도로 흠강도의 증진이 크게 개선되었다. 이는 보통 콘크리트를 이용한 고강도 콘크리트보다 고황산염 시멘트나 10% 플라이애쉬를 첨가한 고강도 콘크리트의 수화물 조직이 치밀하게 형성된 원인으로 흠강도가 증가된 것으로 판단된다. 콘크리트의 작업성은 Fig. 1과 같이 플라이애쉬를 첨가할 경우 고황산염시멘트 경우 보다 대체적으로 1~2cm 양호하게 나타났으며, 단위시멘트량 증대에 따라 약간 증가되는 경향을 보이고 있다.




Fig. 1(a). Relationship between slump and cement contents at H.W.R.A 1.5%




Fig. 1(b). Relationship between slump and cement contents at H.W.R.A 2.5%

### 3.2 플라이애쉬가 고황산염시멘트의 동결용해 저항성에 미치는 영향

시멘트종류, 물시멘트비 변화에 따른 AE 콘크리트 및 Non-AE 콘크리트를 중기양생하여 14일간 수증양생후 각 사이클 변화에 따른 상대동탄성계수와 내구성지수를 측정한 결과를 보

면 물시멘트비가 높더라도 AE 콘크리트로 제조할 경우에는 동결용해를 300회 실시하여도 내구성이 양호하였는데 이는 AE 콘크리트로 제조시 연행된 미립의 공기포가 동결에 의한 내압을 완충시키기 때문인 것으로 생각된다. 그러나 Non-AE 콘크리트에서의 동결용해에 의한 내구성은 고황산염시멘트 및 플라이애쉬 10% 첨가할 경우 보통 시멘트의 경우 보다 양호하나 300회까지 견전하지 못하므로 내구성을 고려할 콘크리트일 경우에는 필히 AE 콘크리트로 제조되어야 할 것으로 본다.

### 3.3 플라이애쉬가 고황산염시멘트의 건조수축에 미치는 영향

고황산염시멘트와 플라이애쉬를 이용한 고강도콘크리트의 건조수축 시험결과는 Non-AE 콘크리트를 대상으로 하여 표준양생과 중기양생 조건을 비교 검토하였으며 Fig. 2와 같이 표준 양생시 건조수축은 재령 90일에서 보통 시멘트의 경우 평균  $3.47 \times 10^{-4}$ 이며 고황산염시멘트는  $3.21 \times 10^{-4}$ , 플라이애쉬 10% 첨가시에는 평균  $3.20 \times 10^{-4}$ 로 건조수축이 약 7% 감소효과가 나타났다.

한편 Fig. 3과 같이 중기양생으로 실시한 경우 재령 90일의 보통 시멘트에서 평균  $2.55 \times 10^{-4}$  고황산염시멘트는 약  $2.30 \times 10^{-4}$ 으로 약 10% 건조수축 감소효과가 나타났으며, 플라이애쉬를 첨가한 고황산염시멘트는 약  $2.22 \times 10^{-4}$ 로써 보통시멘트에 비해 약 13% 건조수축 감소효과가 나타났다.

특히 중기양생으로 한 경우 고황산염 시멘트는 표준양생시 보다 건조수축 값이 약 28% 감소되어 중기양생시 건조수축에 의한 균열방지의 개선효과가 크게 있음을 나타내는데 이는 죽진양생에 의한 초기강도 발현으로 인한 수화물 골격 형성으로 건조수축이 감소된 것으로 판단된다. 한편 물시멘트비가 낮을수록 건조수축 값이 감소되는데 이는 단위 수량감소에 의한 건조수축 감소로 판단된다.




Fig. 2. Drying shrinkage of high strength concrete at each W/C+F ratio at standard curing condition




Fig. 3. Drying shrinkage of high strength concrete at each W/C+F ratio at steam curing condition (65°C, 5hr)

### 3.4 플라이애쉬가 고황산염시멘트의 화학저항성에 미치는 영향

양생방법별로 7일간 양생시킨후 35% 황산나트륨 용액에 각 재령별로 무게 손실중량 백분율(%)을 측정한 결과 재령 90일의 표준양생시 고황산염시멘트는 6.13%의 손실중량을 보이고 있으나 보통 시멘트의 경우에는 9.25%의 값을 나타내 고황산염시멘트가 약 34% 화학저항성 개선효과가 나타났으며, 플라이애쉬를 첨가한 경우 보통 시멘트에 비해 약 25%의 개선효과가 나타나 고황산염시멘트 단독 사용시 화학저항성이 가장 양호함을 알 수 있다. 한편 고황산염 시멘트 콘크리트를 중기양생을 실시한 경우에는 표준양생시 보다 손실중량이 50%정도 대폭 감소되어 화학저항성의 개선효과가 표준양생에서의 시멘트 종류에 의한 개선효과 보다 더 크게 나타났다. 이러한 원인은 중기 양생으로 실시한 경우 고황산염 시멘트는 에트린자이트 수화물로 내부조직을 치밀하게 하여 가용성 염류의 침투가 어렵고 이로 인해 화학저항성을 개선시킨 것으로 판단된다.

### 3.5 플라이애쉬가 고황산염시멘트의 중성화에 미치는 영향

90일간 촉진 시험한 중성화 깊이를 시멘트 종류별로 고찰하여 보면 고황산염시멘트는 평균 7.7mm로써 보통 시멘트의 8.9mm보다 약 13%의 중성화 감소효과가 나타났으며 플라이애쉬를 첨가할 경우 약 7% 개선효과가 있으나 고황산염시멘트 단독 사용시 보다 중성화가 약간 많이 발생되었다. 특히 고황산염시멘트 단독 사용시 중성화가 양호한 원인은 콘크리트 미세구조를 전자현미경으로 관찰한 결과에서 보이듯이 고황산염시멘트의 콘크리트 조직

이 보통 시멘트의 콘크리트 조직보다 치밀하기 때문에 중성화가 작게 발생된 것으로 보인다.

또한 물시멘트비 종류별로 볼때 물시멘트비가 크면 클수록 중성화가 많이 발생되어 물시멘트비 27% 기준으로한 보통 시멘트의 경우 재령 90일간 촉진 시험한 중성화 깊이는 물시멘트비가 30%인 경우에 중성화 깊이가 7% 증가하였으며 물시멘트비가 33%인 경우에는 중성화 깊이가 14% 더 많이 발생되어 물시멘트비에 의해 중성화가 크게 좌우됨을 알 수 있다. 이는 콘크리트내의 페이스트 부분의 조직이 밀실하지 못한 원인으로 판단된다.

## 4. 결 론

고황산염시멘트 콘크리트에 작업성 향상과 장기 강도 향상을 목적으로 플라이애쉬를 10% 첨가한 경우의 작업성과 압축강도 및 내구특성을 검토한 결과는 다음과 같다.

- (1) 고황산염시멘트에 플라이애쉬 10%를 첨가한 경우 콘크리트 슬럼프 값은 1~2cm증가되고 있으나 단위 시멘트량 증가에 따라 약간 증가 되는 경향이다.
- (2) 고황산염 시멘트에 플라이애쉬 10%를 첨가한 콘크리트의 압축강도 증진 효과는 크지 못하다.
- (3) 동결용해 저항성은 Non-AE 콘크리트로 제조시 고황산염시멘트에 플라이애쉬 10%를 첨가한 경우 고황산염시멘트 단독 사용시 보다 약간 저하현상을 보이고 있으나 AE콘크리트로 제조할 경우에는 동결용해 저항성이 모두 양호하게 나타났다.
- (4) 건조수축은 고황산염시멘트에 플라이애쉬 10%를 사용하므로써 보통콘크리트에 비해 13%의 건조수축 감소효과가 뚜렷하게 나타났다.
- (5) 황산나트륨 용액에 의한 화학저항성은 고황산염시멘트의 경우 34% 개선효과가 나타났으며 플라이애쉬를 10% 첨가한 경우 약 25% 개선효과가 나타났다. 한편 중기양생을 실시할 경우에는 고황산염 시멘트나 고황산염 시멘트에 플라이애쉬 10%를 첨가한 콘크리트가 보통 콘크리트에 비해 약 50%의 개선효과가 나타났는데 이는 에트린자이트 수화물이 내부조직을 치밀하게 하므로써 가용성 염류의 침투

가 어렵기 때문에 화학저항성이 개선된 것으로 판단된다.

(6) 콘크리트 중성화에 미치는 영향은 고황산염시멘트는 보통시멘트에 비해 13% 중성화 감소현상이 보이고 있으며 고황산염시멘트에 플라이애쉬를 10% 첨가한 경우 약 7%의 개선효과가 나타났다.

(7) 이들 결과를 종합하면 고황산염시멘트 단독으로 고강도콘크리트 제조가 가능하나 플라이애쉬를 10% 첨가하여 작업성 개선과 강도향상을 목적으로 하였으나 기대 이상의 작업성 개선과 강도 증진효과는 나타나지 않았으며 내구 특성면에서도 건조수축외에 개선효과가 나타나지 않아 플라이애쉬 사용에 주의가 요구된다.

## 参考文献

- 466, 1985, pp7-15.
9. 山田順治, 有泉昌, “わかりやすいセメントとコンクリートの知識”, 鹿島出版會, 1976, pp 112-232
10. ACI, “Recommended practice for atmospheric pressure steam curing of concrete”, pro. A.C.I., Vol66, No. 8, 1969.
11. A.M.Neville, “Properties of concrete”, Pitman publishing, Bath, 1977, pp22-263.
12. T. C. Powers, “Mechanism of shrinkage and reversible creep of hardened cement paste”, Proc. International Conf. on the Structure of Concrete, London, 1965.
13. 朴承範, 任昌惠, “流動化콘크리트의 乾燥收縮 및 크리프 特性에 關한 研究”, 大韓土木學會誌, 學術發表會, 1987, pp70-82.
14. 岸谷孝一, “鐵筋コンクリートの耐久性”, 鹿島建設技術研究所出版部, 1963, pp35-39.
15. 김생빈, “高强度 콘크리트의 凍結融解抵抗에 미치는 氣泡 組織의 影響”, 콘크리트학회지 제4권 1호, 1992, 3, pp90-95.
1. 朴承範, 任昌惠, “高黃酸鹽 시멘트를 利用한 高强度 콘크리트의 壓縮強度 特性에 關한 實驗的 研究”, 콘크리트학회 논문집, 제4권 3호 (9), 1992, pp135-137.
2. 朴承範, 任昌惠, “高黃酸鹽 시멘트를 利用한 高强度 콘크리트의 수화 및 역학적 특성에 관한 實驗的 研究”, 한국콘크리트학회논문집, Vol15, No. 1, 1993, pp129-138.
3. 石橋忠郎, “高性能減水劑を使用する上の 注意事項(高强度コンクリート)”, コンクリート工學, Vol18, No. 7, 1980, pp75-80.
4. 杉木六郎, “高强度コンクリートの應用例”, コンクリート工學, vol 18, No. 7, 1980(7), pp19-20.
5. 重倉祐光, “高强度コンクリート用混和材料に 關する研究”, 第4回コンクリート工學年次講演論文集, 1982, pp109-112.
6. 문한영, “고성능 감수제를 사용한 시멘트 복합체의 유동성 손실에 대한 연구”, 콘크리트 학회지, Vol 4, No. 2, 1992, pp119
7. 磯崎啓, “常壓蒸氣養生したEttringite高含 有セメント硬化體強度について”, セ技年報, 1978, pp59-62.
8. 高橋和雄, “高强度コンクリート用混和材料の 利用に 關する研究”, セメントコンクリート, No.