

## A34

### 비평형 Al-Ni-TM(TM=Fe, Co, Zr, Nb) 합금의 제특성 (Properties of Nonequilibrium Al-Ni-TM(TM=Fe, Co, Zr, Nb) Alloys)

부산대학교 윤광민 金仁培  
부산공업대학교 金榮煥

#### 서론

1988년 알루미늄합금이 비정질화가 가능할뿐만 아니라 1000MPa 이상의 고강도 및 고연성을 나타낸다는 사실이 발견된 이래, 이 합금을 실용화하기 위한 각종 연구가 진행되고 있다. 특히 알루미늄(Al)-천이금속(TM)-희토류금속(Ln)계 비정질합금은 다른 합금에 비해 훨씬 높은 내식성, 기계적성질 및 열적성질이 얻어지고 있어 주목을 끌고 있다. 그러나, 용질원소인 희토류금속은 고가이면서 반응성이 강해 실용화에 장애가 되고 있다. 다행히도 최근 고알루미늄 농도 구역에서 희토류금속 대신 값이싼 천이금속으로 치환한 합금에 있어서 비정질화가 가능하다는 것이 보고되고 있어 실용재료로서의 가능성을 기대하게 한다. 본 연구는 Al-Ni-TM계 합금에 있어서 비정질의 형성능과 조직, 열적성질 및 기계적성질에 대해 조사된 결과를 보고하고자 한다.

#### 실험방법

Al-Ni-TM(Al=87 또는 88at%, (Ni+TM)=12 또는 13at%, TM=Fe, Co, Zr, Nb) 모합금을 아아크 용해로에서 용해한 후 아르곤 분위기중의 단를형 melt spinning 장치에 의해 비정질리본을 제조하였다. 얻어진 리본재의 두께는 9~12 $\mu\text{m}$ , 폭은 0.7~1.0mm 범위였다. 이 비정질리본을 실리콘 유욕조중에서 380~480K의 범위에서 60초 동안 시효처리하여 비정질 모상중에 Al상이 분산된 2상 합금을 얻었다. 상의 확인은 X선 회절법 및 TEM, 열적안정성 및 결정화온도는 DSC에 의해서 그리고, 기계적성질은 마이크로 비커스 경도계와 인스트롱형 인장시험기로 실시하였다. 또, 고온인장시험은 전기로를 부착시킨 인스트롱형 인장시험기를 사용하였다. 인장파단면 및 고온변형조직은 OM, SEM 및 TEM으로 관찰하였다.

## 실험 결과

- 1)  $\text{Al}_{88}\text{Ni}_9(\text{Zr}, \text{Nb})_3$ 와  $\text{Al}_{88}\text{Ni}_{12-X}(\text{Fe}, \text{Co})_X (X \leq 5)$ 인 합금조성에서 비정질 단상이 얻어졌고 X가 증대함에 따라서 결정상의 석출개시온도가 상승, 열적안정성이 증가하는 것을 알았다. 그리고, X가 증가함에 따라서 경도와 인장강도도 증가하였다.
- 2) 알루미늄의 석출개시온도( $T_{xi}$ )이상의 온도에서 시효함으로써 비정질 모상중에 직경 10nm의 알루미늄초미립자가 균일하게 분산된 2상합금을 제조할 수 있었고, 알루미늄상의 석출량이 증가함에 따라서 열적안정성이 증가하였다.
- 3)  $\text{Al}_{88}\text{Ni}_9(\text{Fe}, \text{Zr})_3$ 합금에 있어서  $V_f$ 가 증가함에 따라 경도값은 약 250에서 500까지 단조롭게 증가하였고, 인장강도값은  $V_f=10\sim 20\%$ 범위에서 최대값을 나타내었다.
- 4)  $\text{Al}_{88}\text{Ni}_9(\text{Fe}, \text{Zr})_3$ 합금을 고온인장시험한 결과 연신율은  $T_{xi}$ 부근에서 급격하게 상승하여 알루미늄상이 가장 왕성하게 석출하는 온도에서 최대값을 나타낸 다음 감소하였다. 인장강도는 알루미늄상만이 석출하는 480K이하의 온도범위에서 약 650MPa 이상의 커다란 값을 나타내었다.