

## A9

### Ag/Co 다층박막의 구조 및 자기저항에 대한 연구

고려대학교 금속공학 이용규\* 김용혁 이성래

### A Study on the Structure and Magnetoresistance of Ag/Co Multilayer Thin Film

#### 1. 서론

자성체간의 반강자성결합(Antiferro Coupling)에 의한 거대자기저항(GMR) 현상은 계면의 거칠기 입계의 크기등에 밀접한 관계가 있다. Ag/Co다층박막에서 미약하지만 반강자성결합력  $J_{AF}$  ( $0.12 - 0.15 \text{ erg/Cm}^2$ )이 발견되고 또한 Ag와 Co의 상호고용도가 거의 없기 때문에 열처리등에 의해 계면에서의 구조변화로 인해 각 층의 평활도 개선 및 분리가 기대된다.

더우기 Ag는 Cu보다 비저항값이 낮고 Ni, Fe등과도 상호고용도가 거의 있으므로 MR값의 증가와 열처리에 의한 열적안정성 및 포화자화값을 줄일 수 있는 시스템으로 발전가능성이 있다.

#### 2. 실험방법

2대의 XTC(quarts Crystal Oscillator)를 사용하여 중착속도 및 두께가 조절되는 동시열진공중착장치를 사용하였다. 기판은 corning glass 2948을 사용하였고 진공도는  $10^{-7} - 3*10^{-6} \text{ Torr}$  을 유지하였다. 열처리는 저온 열처리를 행하였다( $250 - 400^\circ\text{C}$ )

XRD을 사용한 측정값(그림 2a)과 이론적인 계산(다층박막의 초격자내의 불규칙도들을 A원자층, B원자층, 계면으로 독립적으로 변수화시킨 일반적인 Kinematic 이론을 근거로 함, 그림1, 2b)을 이용하여 구조분석을 행하였고 VSM 및 자기저항 측정장치등을 사용하여 자기적인 성질을 연구하였다.

#### 3. 실험결과 및 고찰

1. 시편은 Ag층의 두께를  $20, 30, 40, 50, 60\text{\AA}$ 으로 각각 변화시키면서 제작하였고 Co층의 두께는  $5 - 60\text{\AA}$  내에서 변화시켰다.
2. Ag, Co는 층의 두께가  $10 - 60\text{\AA}$ 에서 XRD측정 및 시뮬레이션을 통해 각각 fcc(111)로 성장하는 것을 확인하였고 as-deposited 상태에서 상대적으로 많은 거칠기가 확인되었다.
3. Ag의 두께에 따라 RKKY oscillation 감소가 발견되었고  $30\text{\AA}$ 과  $60\text{\AA}$ 에서 MR값의 피크가 발견되었다.

#### 4. 참고문헌

- (1) D.H Moska, A. Barthelemy, F.petroff, A. Fert J. Magn. Magn. Mat. 93 (1991) 480
- (2) S. Araki et al. J. Phys. Soc. Jpn. 60, 2827(1991)
- (3) L. F Schelp, G. Tosin, M. Carara, M.N. Baibich, A.A. Gomes, and J.E.

- Schmidt Appl. Phys. Lett. 61(15) 1858,(1992)  
 (4) J.-P. Locquet, D. Neerinck, L. Stockman, and Y. Bruynseraeede, Ivan  
 K. Schekker Phys. Rev. B 39(1989) 13338




Fig. 1. Model of the superlattice used in the simulation




Fig. 2 Experimental(a) and calculated(b) x-ray diffraction profile of a Ag(60Å)/Co(60Å) Supelattice about the fcc(111) reflection with artificial roughness Ag(3Å), Co(2Å), interface(0.3Å)