

퍼멀로이 박막의 자기적 특성에 미치는
타겟 제조조건에 영향

서울대학교 김 현대* 김 상주
한국과학기술연구원 한 석희 김 회중 강 일구
삼성종합기술원 김 인용

The Effects of Target Manufacturing Conditions on the
Magnetic Properties of Permalloy Thin Films

Seoul National University H. T. Kim* S. J. Kim
Korea Institute of Science and Technology S. H. Han H. J. Kim I. K. Kang
Samsung Advanced Institute of Technology I. E. Kim

1. 서론

스퍼터링 방법에 의해 원하는 조성과 구조 및 자기적 특성을 가진 박막합금을 제조하는 것은 스퍼터링 공정에 있어 가장 기초적이고도 중요한 사항이다. 이 방법에 의해 박막을 제조할 경우 박막의 조성, 증착속도 및 여러 물리적 특성들은 투입전력, 이온화가스압력 등과 같은 스퍼터링 조건 뿐만 아니라 타겟의 제조조건에 따라 영향을 받게 된다. 따라서 본 연구에서는 Ar 압력과 투입전력을 변화시켜 퍼멀로이 박막을 제조할 때 타겟의 제조조건에 따른 퍼멀로이 박막의 특성 변화를 체계적으로 고찰해 보고자 한다.

2. 실험방법

본 실험에서 사용한 스퍼터링 장치는 고주파 2극 마그네트론 방식으로 up-sputtering형이다. 타겟은 직경 100 mm인 퍼멀로이 타겟으로 자체제작하였다. 타겟의 제조조건은 냉간압연 후 각각 450, 530, 650 및 750 °C에서 1 시간 열처리하고 공냉하였다. 기판은 (100) Si wafer를 사용하였으며 박막에 일축자기이방성을 부여하기 위해 기판에 영구자석을 설치하여 자장 중에서 1 μm의 막을 성장하였다. 박막의 두께는 surface profiler로, 조성은 WDS 및 AES로 분석하였고 보자력은 VSM으로, 투자율은 8자 코일방법으로 측정하였다.

3. 실험결과 및 고찰

퍼멀로이 박막에서 Ar 압력에 따른 Ni의 질량비의 변화(Ni wt%)는 Ar 압력이 증가함에 따른 Ni wt%의 변화 거동은 각 타겟에 따라 차이는 있으나 전체적으로 감소하여 20 mTorr에서 타겟의 조성값으로 접근하고 있다. Ar 압력에 따른 Ni wt%의 이러한 변화는 각 타겟의 미세구조의 변화와 함께 스퍼터된 원소가 방전공간을 이동 할 경우 다른 입자와의 충돌 산란의 정도, 기판에서의 재증발 효과 및 타겟 표면에서의 조성변화 효과등에 기인하는 것으로 생각된다.

퍼멀로이 박막에서 Ar 압력에 따른 보자력의 변화는 각 타겟의 제조조건에 따라 차이는 있으나 전반적으로 1 ~ 5 mTorr에서 최소의 보자력을 나타내었다. Ar 압력에 따른 이러한 보자력의 변화는 박막내의 조성 변화와 더불어 잔류용량의 변화에 기인한다고 생각된다.

4. 결 론

스퍼터링 방법으로 박막을 제조 할 경우 박막의 조성 및 자기적 특성 등은 타겟의 제조조건에 따라 큰 차이를 나타냈으며, 이는 타겟의 미세구조 및 스퍼터입자의 증착거동의 차이에 기인된 것으로 고찰되었다.

5. 참고문헌

- [1] W. L. Patterson and G. A. Shirn ; J. Vac. Sci. Technol., 4, 343 (1967)
- [2] S. Hayakawa and K. Wasa ; 薄膜化技術, 共立出版株式會社, 1982, p91