

## 일반강연 I -2

### Na-alginate/Poly(vinyl alcohol) 블렌드막의 기체투과 특성

김 민정, 염 경호\*, 이 규호

한국화학연구소 분리소재실, \* 충북대학교 화학공학부

#### 1. 서 론

기존의 기체분리 방법과 비교해 볼때 막분리법은 에너지 효율이 높으며 기체를 연속적으로 분리할 수 있다는 장점을 갖고있다. 그러나 막분리법으로 기체를 분리 할 경우 기체분리에 사용되는 고분자막은 고온에 약하기 때문에 상용 기체분리막을 제조하는데 사용되는 고분자의 종류는 매우 제한되어 있다.

이러한 기존의 고분자 막이 갖는 물성을 개선하기 위한 방법으로 고분자를 블렌드 시킴으로서 고분자의 기체투과 특성 및 물성을 향상시키려는 연구가 여러 연구자들에 의해 진행된 바 있다[1, 2]. Paul[3]은 고분자를 블렌드시켜 막을 제조하여 기체분리에 적용한 연구에서 블렌드막이 각각 단일 고분자로 제조한 막과는 다른 물성을 나타내며 고분자와 고분자 사이의 상호작용으로 인해 막의 기체투과 특성 뿐만아니라 기계적 물성에도 영향을 준다고 보고한 바 있다.

이에 본 연구에서는 Na-alginate와 PVA 등의 수용성 고분자를 사용하여 블렌드막을 제조하고 제조된 막을 대상으로 물성 및 기체투과 특성에 대해 연구함으로써 Na-alginate/PVA 블렌드가 막 물성 및 기체투과 특성에 미치는 영향에 대해 연구하고자 하였다.

#### 2. 실 험

Na-alginate/PVA 블렌드막을 제조하기 위해 Na-alginate와 분자량이 50,000인 PVA를 각각 2.5 wt%의 비율로 중류수에 녹여 고분자 용액을 제조한 후 두 용액의 블렌드 비율을 달리하여(100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100 wt%) 혼합하고 균일하게 혼합되도록 24시간 동안 교반시켜 완전히 혼합하였다. 위의 방법으로 제조한 용액 아크릴판 위에 부어 casting한 후 공기중에서 건조시켜 Na-alginate/PVA 블렌드막

을 제조하였다. 제조된 막은 진공오븐에 넣어 막내에 잔존하는 수분을 제거한 후 보관하여 기체투과 실험에 사용하였다. 제조된 막의 구조는 SEM을 사용하여 관찰하였으며 DSC를 이용해  $T_g$ 를 측정함으로써 열적 특성 및 miscibility를 평가하였다. Na-alginate/PVA 블렌드막의 기계적 강도를 측정하였으며 기체투과 특성은 He, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>를 대상으로 time-lag 방법으로 측정하였다.

### 3. 결 과

블렌드 비율을 달리하여 막을 제조한 결과 20  $\mu\text{m}$  두께의 막을 제조할 수 있었으며 공기중에서 건조시킨 관계로 수분을 어느정도(약 15~20%) 포함하고 있는 막을 제조할 수 있었다. Na-alginate의 함량이 100%인 막의 경우 다른 막에 비해 기계적 강도가 약했으며 PVA의 함량이 높을수록 기계적 강도가 향상된 막을 제조할 수 있었다. Na-alginate/PVA 블렌드막을 대상으로 기체 투과도를 측정한 결과, Na-alginate와 PVA의 함량이 100%인 즉 블렌드시키지 않은 막은 낮은 기체 투과도를 나타내었다. 특히 Na-alginate막은 고분자 주사슬이 유연하지 않음에도 불구하고 packing density가 높아 각 기체에 대해 낮은 기체 투과도를 나타내었다. Na-alginate/PVA 블렌드막의 경우 순수 Na-alginate와 PVA 막에 비해 기체 투과도와 선택도가 향상된 결과를 나타내었다.

1. O. Olibisi, L. M. Robeson, and M. T. Shaw, *Polymer-Polymer Miscibility*, Academic Press, New York, 1979.
2. C. K. Kim, M. Aguilar-Vega, and D. R. Paul, *J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys.*, **30**, 1132(1992)
3. D. R. Paul, *J. Membrane Sci.*, **18**, 75(1984).