

# 超流動 콘크리트의 配合設計에 關한 研究

## The Study on the Mix Design of the Super Flowing Concrete

권영호\*

Kwon, Yeong Ho

이상수\*\*

Lee, Sang Soo

안재현\*\*\*

Ahn, Jae Hyun

박칠림\*\*\*\*

Park, Chil Lim

### Abstract

In this paper, the mix design of the super flowing concrete is described with respect to basic concept, confined water ratio( $\beta_p$ ), volume ratio of water-binder(w/b), volume ratio of fine aggregates(S<sub>f</sub>) and coarse aggregates(G<sub>r</sub>). The primary purposes of this study are to evaluate the effects of cementitious materials(fly ash, slag cement, portland cement), mixing factors( $\beta_p$ , w/b, S<sub>f</sub>, G<sub>r</sub>), and to propose the mix design method of the super flowing concrete.

As results of this study, confined water ratio( $\beta_p$ ) of cementitious materials is very high (0.99~1.1), and then the ranges of the optimum mixing factors to be satisfied with the super flowing concrete are S<sub>f</sub> 47±2%, G<sub>r</sub> 52±1%.

### 1. 序 論

#### 1.1 연구배경

초유동 콘크리트는 1980년대 후반에 일본의 동경대 岡村교수가 다짐 불필요의 고내구성 콘크리트로 "High Performance Concrete"의 개념을 발표<sup>(1)</sup>한 이래, 많은 발전을 거듭해 왔으며 국내에서도 건설교통부 국책과제로 1994년 "超流動 콘크리트의 開發 및 實用化 研究"가 시작되어 연구성과<sup>(2),(3)</sup>가 일부 발표되기도 하였다.

초유동 콘크리트의 개발배경은 콘크리트 품질결합의 誘發要因을 인력에 의한 타설 및 다짐작업으로 간주하여, 이를 개선하면 콘크리트의 품질이 확보된다는 것이며 또한, 이를 통해 인력절감, 산업부산물의 再活用을 달성할 수 있고, 향후 사용성이 높기 때문에 學界 및 建設業界, 材料業界 등의 관심이

\* 정회원, (주)내우건설기술연구소 선임연구원

\*\* 정회원, (주)내우건설기술연구소 주임연구원

\*\*\* 정회원, (주)내우건설기술연구소 건축연구실장

\*\*\*\* 정회원, (주)내우건설기술연구소 소장·공법

집중되고 있는 실정이다.

이러한 연구동향을 분석해 보면, 일본의 경우 1995년 후반까지 28개 건설회사가 각종 초유동 콘크리트의 개발에 착수하였으며, 국내에서도 '94년 건설교통부의 국책과제를 수행하고 있는 (주)大宇建設技術研究所, 東洋中央研究所 및 韓國科學技術院 등에서 실용화 연구의 일환으로 현장에 적용한 사례가 있으며, 또한 수원대, 충남대, 청주대, 경북대 및 건설업계 등에서 개발연구를 시작하고 있다. 이처럼 초유동 콘크리트가 주목을 받는 배경은 다음과 같이 요약할 수 있다.

- ① 건설공사의 不實防止 및 구조물의 品質向上
- ② 콘크리트의 高流動 · 高強度 · 高耐久化
- ③ 건설현장 작업자의 고령화 · 숙련공의 부족(3D 현상) 및 인력절감
- ④ 구조물의 大型化 · 高層化 · 特殊化 및 다진작업이 어려운 구조물의 증대

그러나, 초유동 콘크리트는 일반 콘크리트에 비해 매우 특수한 콘크리트이기 때문에, 배합 · 제조 · 품질선정 · 현장시공 등에 있어서 매우 엄격한 품질관리 및 기술력이 필요하다. 따라서, 초유동 콘크리트를 汎用化시키기 위해서는 초유동 콘크리트의 사용재료, 기본적인 성능범위 및 배합설계법 등에 관한 새로운 접근이 필요하며, 이에 대한 규명이 요구되고 있는 실정이다.

## 1.2 연구목적

국내의 초유동 콘크리트 개발경향은 재료 및 배합설계의 평가없이 일반 콘크리트와 동일한 방법으로 요구되는 기본성능을 확보하기 위한 단계에 머물러 있다. 초유동 콘크리트가 일반 콘크리트와 전혀 다른 接近方法이 필요하다는 것을 대부분 認知하고 있으면서도 일반 콘크리트의 材料評價 및 配合設計法을 사용하는 것은 모순이며, 이에 대한 기본적인 연구가 필요한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 초유동 콘크리트에 사용되는 재료평가 및 배합설계 단계를 제시하고 이에 따른 실험결과를 연관되어 이론화하는 방안을 연구목적으로 한다.

## 2. 초유동 콘크리트의 배합설계

### 2.1 配合設計의 기본개념

본 연구의 초유동 콘크리트는 분체형 2성분계에 국한시켜 중점제 및 3성분계는 제외하였으며, 분체의 경우 플라이애쉬를 주대상으로 하였다. 配合設計의 기본개념은 콘크리트의 流動性 · 充填性 · 材料分離 抵抗性을 만족시키기 위한 것으로 배합수, 시멘트, 잔골재, 굵은골재, 공기량의 比率 및 필요한高性能 減水劑와 AE劑의 사용량을 산정하는 것이다. 따라서, 시멘트와 잔 · 굵은골재 및 고성능 감수제가 要求性能을 만족한다면 자동적으로 소요의 耐久性을 만족하는 것으로 간주한다. 초유동 콘크리트의 배합설계 개념도는 그림 1과 같다.

### 2.2 잔골재 容積比

잔골재에는 시멘트와 같이 분체의 거동을 나타내는 미립자가 함유될 수 있기 때문에 이러한 영향을 고려하여 배합설계를 해야 한다. 따라서, 입경이 0.06mm以下인 微粒 잔골재는 분체로 간주하여 그 이상의 입경은 일반 잔골재로 분류한다. 잔골재의 容積은 초유동 콘크리트의 充填性能에 큰 영향을 미치기 때문에 이를 적절히 설정하는 것이 중요하다. 잔골재 용적비는 전체 모로타르에서 잔골재가 차지

하는 容積比로 다음식에 의해 산정한다.

여기서, S : 잔골재 용적, M : 모르타르 용적,  $S_m$  : 잔골재에서 0.06mm미만인 입자의 비율.





그림 1 초유동 콘크리트의 배합설계 순서

### 2.3 물/시멘트 容積比

초유동 콘크리트에 필요한 단위수량은 시멘트 또는 분체입자가 구속하는 단위수량, 즉 유동에 기여하지 못하는水量을 먼저 산정해야 한다. 이러한 단위수량을拘束水量이라 하며 분체입자가 구속하는 수량의 비, 즉拘束水比는 표 1의 방법으로 산정한다.

표 1 시멘트(또는 분체)의 拘束水比 산정방법



### 2.3.1 페이스트의 플로우시 험

각각의 물/시멘트(또는 물/결합재) 용적비를 대상으로 그림 2와 같이 11의 페이스트를 만들어 플로우시험을 실시한다. 플로우시험은 KS R 5201에 준용하며, 낙하운동을 제거하지 않고 플로우 콘을 세기한 후, 페이스트의 변형이 종료된 시점에서 2방향의 직경을 측정한다.




그림 2 페이스트의 배합방법

### 2.3.2 拘束水比 산정

연속 2회 실시한 플로우시험 결과로 부터 다음식에 의해 상대 플로우 面積比를 산정한다.

$$\text{상대플로우 면적비} (\Gamma_p) = \frac{\pi(F_p/2)^2 - \pi(F_0/2)^2}{\pi(F_0/2)^2} = (F_p/F_0)^2 - 1 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 2)$$

여기서,  $F_p$  : 페이스트의 플로우 값(mm),  $F_0$  : 플로우 콘의 단면직경(100mm)

상대플로우 면적비와 물/시멘트 용적비는 線形關係로 이를 直線回歸하여 상대플로우 면적비가 0이 되는 물/시멘트 용적비, 즉 직선의 切片 값을 拘束水比( $\beta_p$ )라 하며 다음식으로 나타낸다.

$$\text{물/시멘트 용적비} (W/P) = F_p \cdot \Gamma_p + \beta_p \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 3)$$

### 2.3.3 물/시멘트 용적비 선정

물/시멘트 용적비는 시멘트의 拘束水比에 적당한 상수( $K_p$ )를 곱하여 선정하며, (식 1)에서 구한 잔골재 용적비( $S_r$ )로부터 高性能 減水劑의 첨가량을 변화시켜 플로우시험 및 깔대기 시험을 실시한다. 여기서 구한 물/시멘트 용적비와 잔골재 용적비로 부터 모르타르 배합을 계산한다.

모르타르 시험은 페이스트 시험에 준해서 실시하며, 상대 깔대기 속도비는 다음식에서 산정한다. 여기서,  $T$ 은 V형 깔대기의 流下時間을 나타낸다.

$$\text{상대 깔대기 속도비} (R_m) = 10/T \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 4)$$

모르타르 시험에서 상대 플로우 면적비가 5일 때의 상대 깔대기 속도비를 산정한다. 이때, 이 값이 0.9~1.1의 범위를 만족하면 設定한 물/시멘트 용적비로 결정한다.

## 2.4 굵은골재 용적의 산정

굵은골재는 초유동 콘크리트의 充填性을 좌우하며 골재의 최대크기, 입도분포, 입형 등에 따라 다르다. 특히, 골재의 실적율에 따른 영향은 매우 크다. 굵은골재의 용적비( $G_v$ )는 充填性試驗에 의해 평가하며, 일반적으로 공기를 제외한 콘크리트 용적의 %로 나타낸다.

## 2.5 콘크리트 배합계산

앞에서 선정한 잔골재 용적비( $S_r$ ), 물/시멘트 용적비, 굵은골재 용적비( $G_v$ ), 공기량 및 굵은골재의 실적율( $G_a$ )에 따라 콘크리트  $1m^3$ 의 재료용적을 산정하며, 이러한 관계를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\text{공기량 용적} (A) = \text{목표공기량} (Air) \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 5)$$

$$\text{굵은골재 용적} (G) = G_v \times G_a \times (1-A) \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 6)$$

$$\text{잔골재 용적} (S) = S_r \times (1-A-G) \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 7)$$

$$\text{배합수 용적} (W) = (1-A-G) \sim \times (1-S_r) \times \frac{K_p \cdot \beta_p}{K_p + \beta_p} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 8)$$

$$\text{시멘트 용적} (W) = (1-A-G) \sim \times (1-S) \times \frac{1}{K_p + \beta_p} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{식 } 9)$$

여기서, 산정한 값은 容積이기 때문에 각각의 比重을 곱하면 필요한 重量을 구할 수 있다.

## 2.6 고성능 감수제 및 AE제 사용량

고성능 감수제 및 AE제의 사용량은 시험에 의해 결정한다. 空氣量은 目標範圍內에서, 슬럼프 풀로우는  $65 \pm 2\text{cm}$  범위에서 각각의 사용량을 구하며, 모르타르와 마찬가지로 콘크리트의 V형 깔대기 시험을 실시한다. 이때, 상대깔대기 속도비가  $0.5 \sim 1.0$  범위에 있으면 充填性을 만족하는 것으로 한다.

### 3. 배합설계에 따른 실험적 고찰

### 3.1 拘束水比 시험결과

국내에서 시판되는 시멘트 및 초유동 콘크리트에 사용할 혼화재에 대한拘束水比시험을(식2)에 따라 실시하였으며, 결과는 그림3과 같다.




그림 3 결합재에 따른 구속수비 시험결과

拘束水比 시험에서 포틀랜드 시멘트(1종) 및 고로슬래그 시멘트는 S사의 제품을 사용하였고, 플라이애쉬는 30%로 치환한 혼합시멘트를 사용하였다. 실험결과, 구속수비는 보통 포틀랜드 시멘트>열병합발전소 플라이애쉬>고로슬래그 시멘트  $\geq$ 화력발전소 플라이애쉬 순으로 나타났으며, 변형계수는 열병합발전소 플라이애쉬>화력발전소 플라이애쉬>보통 포틀랜드 시멘트>고로슬래그 시멘트 순으로 나타났다. 여기서, 구속수비가 크다는 것은 流動性에 기여하지 못하고 결합재에 흡수되는 拘束水量이 높다는 것을 의미하며, 變形係數가 크다는 것은 동일한 범위의 플로우를 증가시키는데 필요한 단위수량이 크다는 것을 의미한다. 구속수비는 물/결합재 용적비를 결정하는데 중요하기 때문에 명확한 특성을 시험하여 반영하는 것도 필요하지만 시멘트개 재료의 구속수비를 자감시키는 재료적인 研究開發도 필요한 실정이다.

### 3.2 물/결합재 용적비 시험결과

초유동 콘크리트의 물/결합재 용적비는 拘束水比에 일정한 상수(水比係數)의 곱으로 다음식에 의해 산정하며, 이에 따른 시험결과는 <그림 4>와 같다.

동일한 조건(Sr, Gr)에서 물/결합재비가 증가할 수록 流動性은 증대하나, 充填性 및 材料分離 抵抗性은 감소하므로, 구속수비 조건을 고려하여 粘性을 부여할 수 있는 37%를 선정하였다.




그림 4 물/결합재비에 따른 유동특성

### 3.3 잔골재 용적비에 따른 시험결과

잔골재 용적비는 페이스트의 점성을 좌우하기 때문에 유동성 및 충전성을 만족해야 하며, <그림 5>의 결과를 고려하여  $47 \pm 2\%$  범위에서 결정하도록 하였다.




그림 5 잔골재 용적비(S<sub>v</sub>)에 따른 유동특성

### 3.4 굵은골재 용적비에 따른 시험결과

굵은골재 용적비는 50% 범위가 효과적인 것으로 제안되었으나, 본 시험결과 <그림 6>에 나타난 바와 같이  $52 \pm 1\%$  범위가 충填性能에 최적인 것으로 나타났다.




그림 6 굵은골재 용적비(G<sub>v</sub>)에 따른 유동특성

## 4. 결 론

본 연구는 초유동 콘크리트의 配合設計 단계를 새로운 방법으로 접근한 것이며, 수행결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

- ① 국내의 시멘트계 결합재의 拘束水比는 매우 높은 범위(0.99~1.1)에 있기 때문에, 유동특성에

- 미치는 영향이 크므로 배합설계시 水比係數로 조절하여 流動性을 확보해야 한다.
- ② 잔골재의 용적비는  $47 \pm 2\%$ , 굵은골재의 용적비는  $52 \pm 1\%$ 의 범위가 가장 우수하다.
- ③ 공기량은  $4.5 \pm 0.5\%$ , 압축강도는  $330 \pm 10\text{kg/cm}^2$  범위를 만족하였으며, 강도의 범용화를 위한 混和材料의 사용 및 3성분계에 관한 연구가 필요하다.
- ④ 초유동 콘크리트의 配合設計는 제안한 식에 따라 실시하며, 결합재를 사용할 경우에는 시멘트 및 혼화재의 치환식을 사용하면 변수에 따라 재료의 再分配가 이루어 질 수 있다.
- ⑤ 품질성능은 슬럼프 플로우  $65 \pm 2\text{cm}$ , 유하시간  $10 \pm 5\text{초}$ , Box 높이차  $5\text{cm}$  이하로 한다.

## ● 참고문헌 ●

1. 岡村 甫, “新しいコンクリート材料への期待”, セメント・コンクリート, No.475, 1986.9
2. 朴シ七林, 權寧鎬, 李相洙, “超流動 콘크리트의 現場適用 및 實用化 研究”, 대한건축학회, 논문집 제12권 3호, 1996.3, pp.127~134
3. 朴シ七林, 權寧鎬, “高性能 콘크리트 開發 및 實用化 研究”, 한국콘크리트학회, 논문집 제 7권 5호, 1995.10, pp.42~50.