

구연산을 이용해 합성한 HT- LiCoO_2 와 LT- LiCoO_2 의 구조 및 전기화학적 특성

(Structural and Electrochemical Properties of HT- LiCoO_2 and LT- LiCoO_2
Prepared with Citric acid)

강성구, 장기호, 장순호

한국전자통신연구소 반도체연구단

Citric acid 를 이용해 합성한 고온상 LiCoO_2 (HT- LiCoO_2)과 저온상 LiCoO_2 (LT- LiCoO_2)를 합성하고 이들의 구조와 전기화학적 특성에 대해서 연구하였다. HT- LiCoO_2 와 LT- LiCoO_2 는 Li_2CO_3 , $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ 를 $1:y:(1-y):3$ 의 비로 증류수에 녹인 후, 이 용액의 pH 가 4~6 이 되도록 aq. NH_4OH 를 사용하여 조절한다. 이 용액을 80°C 진공하에서 용매를 증발시키면 유기금속 복합물이 남게되고, 이를 300°C 에서 가열하면 유기물은 분해되고 금속산화물의 전구체만이 남는다. HT- LiCoO_2 는 이 전구체를 850°C 에서 20 시간, LT- LiCoO_2 는 400°C 에서 120 시간 반응해 합성하였다. X-선 회절 분석 결과 HT- LiCoO_2 는 $R\bar{3}m$ 의 구조를 갖는 것을 알 수 있으나, LT- LiCoO_2 는 $R\bar{3}m$ 인지 $Fd3m$ 인지를 알 수 없었다. 이를 확인하기 위하여 라マン 분광분석을 수행한 결과 LT- LiCoO_2 는 $Fd3m$ 으로 밝혀졌다. 전기화학반응은 Li/LiPF₆, EC+DEC/ LiCoO_2 의 전지를 구성하여 수행한 결과 HT- LiCoO_2 의 1 차 방전 용량은 130mAh/g 인데 반하여 LT- LiCoO_2 의 1 차 방전 용량은 80mAh/g 에 불과하였다. 이것은 HT- LiCoO_2 는 층상구조를 가지는데 비해 LT- LiCoO_2 는 스피넬 구조를 가지기 때문이다.