

## InP 기판 위에 성장시킨 InAs epilayer의 구조 특성 (Structural Characterization of InAs Epilayers Grown on InP Substrates)

한국전자통신연구소 김좌연, 이중환, 남기수

연락처: 김좌연

(305-350) 대전시 유성우체국 사서함 106 호

한국전자통신연구소 재료기술연구실 선임연구원

TEL: (042)860-3821, FAX: (042)860-6200

### 1. 서론

InAs는 매우 낮은 band gap ( $E_g = 0.36$  eV)을 갖고 high electron mobility ( $32,000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$ )를 가지므로, infrared detectors, optoelectronic devices, 그리고 magnetoresistive sensors 제조에 매우 흥미있는 material이다. InAs와 InP는 같은 결정구조를 갖고 3.2%의 작은 mismatch를 갖고 있으나 이 3.2%의 mismatch는 InAs film에서 높은 defect density를 갖게하는 원인이 된다.

좋은 quality의 heteroepitaxial layer를 얻기 위해서는, two step growth process와 tilting된 substrate의 기술을 사용하고 있다. Two step growth 기술로는 처음에 낮은온도에서 좋은 표면 morphology를 얻을 수 있고, 계속해서 높은온도의 공정으로 낮은온도에서 성장시킨 처음 layer를 annealing하여 낮은온도에서 growing한 layer의 특성을 개선시킨다. 좋은 quality의 film을 얻고 film growth의 mechanism을 알기 위해서, film growth의 initial stage에 관한 연구가 필요하다. 처음 낮은온도에서 성장시킨 InAs film의 질은 곧 바로 최종 epilayer의 quality에 영향을 미친다.

이 연구에서는 낮은온도에서 성장시킨 InAs/InP heterostructure를 여러 InAs film의 두께, annealing 온도와 시간에서 조사하였다.

### 2. 실험 방법

InAs film은 MOCVD 방법으로 ethyldimethylindium (EDMIn)과 arsine 사용으로 (001) InP 기판 위에 길러졌다. 이때 InP 기판은 [110] 방향으로  $2^\circ$  (001) 기울어진 기판을 사용하였다. 구조분석은 JEOL 2000 FX-II를 사용하였으며 electron diffraction, bright/dark field와 high resolution electron microscopy 기술을 사용하였다.

### 3. 실험 결과

(001) plane에서 [110] direction으로  $2^\circ$  miscut 된 InP substrate 위에 InAs film을  $405^\circ\text{C}$ 에서 성장시킬 경우 초기성장은 three dimensional island nucleation에 의해 진행되었다. 같은 공정조건으로  $170 \text{ \AA}$  InAs film을 성장시킬 경우, 세가지 다른 type의 misfit dislocation이 발견되었다. 세종류의 type은 <110> 방향으로 놓인 orthogonal array, [100] 방향으로 놓인 array, 그리고 [110] 방향에서 수 degree 벗어난 방향으로 놓인 array이다. 이들 misfit dislocation들은  $60^\circ$  (mixed) 또는  $90^\circ$  type이었고, 이들 misfit dislocation의 Burgers vector는 표면에서  $45^\circ$  기울어진  $a/2<101>$ 이었다. 또한 이 sample에서 substrate가 [110] 방향으로  $2^\circ$  miscut되어서 [1 $\bar{1}$ 0] direction의 misfit dislocation 밀도는 [110] 방향의 misfit dislocation 밀도보다 커졌다.

이와 같은 공정조건에서  $1,400 \text{ \AA}$ 의 InAs film을 성장시켰을 때 대부분의 misfit dislocation은  $60^\circ$  (mixed) type이었다.  $600 \text{ \AA}$  ( $405^\circ\text{C}$  growth),  $1,400 \text{ \AA}$  ( $405^\circ\text{C}$  growth) 그리고  $2,000 \text{ \AA}$  ( $480^\circ\text{C}$  growth) 성장시킨 InAs film을  $660^\circ\text{C}$ 에서 annealing하였을 때 대부분의 misfit dislocation은 정확하게 <110> 방향으로 놓인 Lomer type이었다. 또한 annealing 후 평균 misfit dislocation spacing은 substrate의 tilting ( $2^\circ$ )에 관계없이 [110] 와 [1 $\bar{1}$ 0] 방향이 같았다. 이는 tilting된 substrate는 매우 얕은 film에서만 misfit dislocation을 생성시키는데 영향을 미치며,  $600 \text{ \AA}$  이상의 InAs film을  $660^\circ\text{C}$  이상에서 annealing하였을 때는 영향을 미치지 않는 것으로 예상된다.

또한 낮은온도에서 성장시킨 이들  $600 \text{ \AA}$ ,  $1400 \text{ \AA}$  그리고  $2,000 \text{ \AA}$  InAs film thickness의 sample을  $660^\circ\text{C}$ 에서 5분 동안 annealing하였을 때 각각 0.006 (19.5%), 0.004 (13%) 그리고 0.002 (6.5%) 정도의 잔류 elastic strain이 남아 있었다.  $1,400 \text{ \AA}$  film thickness를 annealing하지 않았을 경우에 0.01(31.3%) 정도의 잔류 elastic strain이 남아 있었다.

$480^\circ\text{C}$ 에서 성장시킨  $2,000 \text{ \AA}$  thickness InAs film을  $660^\circ\text{C}$  또는  $690^\circ\text{C}$ 에서 annealing할 때 island 경계에서 생성된 threading dislocation은  $1.7 \times 10^{10}/\text{cm}^2$  정도이었다.