

반응성 마그네트론 스퍼터 이온 플레이팅법으로 증착된

TiN 박막의 접착력 및 마모 특성

(A study on the adhesion and the wear properties of TiN film deposited by reactive magnetron sputter ion plating)

이민구,^a 이원종,^a 김홍희,^b 김정수^b

^a한국과학기술원 대전시 유성구 구성동 373-1번지 한국과학기술원 재료공학과

^b한국원자력연구소 대전시 유성구 덕진동 150번지 한국원자력연구소/원자력신소재개발

1. 서론

융점(약 2950°C)이 높고, 화학적으로 안정하며 산화 및 부식에 대한 저항성이 우수하고, 높은 경도(1800~2000Hv)를 갖는 TiN을 반응성 마그네트론 스퍼터 이온 플레이팅법을 이용하여 증착하였다. 본 연구에서는 기판 bias의 변화에 따른 TiN박막의 경도와 접착력 그리고 마모특성과의 상관관계를 조사하였다.

2. 실험방법

본 연구에서 사용한 모재는 AISI 403 martensitic stainless steel과 stellite 6B(Co 계 합금)이었고, 모든 모재는 0.3μm의 Al₂O₃ powder까지 미세연마한 후 에틸알콜과 아세톤으로 초음파세척을 한 뒤 건조시켜 load lock system을 이용하여 chamber내로 장입하였다. 증착전 sputter cleaning으로 시편 및 target 표면에 형성되어 있는 산화막 및 불순물을 제거하였다. 증착총의 두께에 따른 영향을 없애기 위해 모든 TiN 증착총의 두께는 5~6μm로 일정하게 하였다. 증착된 TiN 박막은 경도 시험과 잔류응력 측정, 접착력 측정과 마모시험을 수행하였다.

3. 실험결과

기판 bias가 인가되지 않은 경우에 성장된 박막은 전형적으로 facet type의 표면과 치밀하지 못한 columnar type의 단면을 나타내었으나 기판에 bias가 인가되면 ion bombardment에 의해 facet 및 columnar 구조가 사라지고 매끈한 표면과 치밀한 구조를 가진 박막이 형성되었다. 박막의 경도는 박막이 압축응력을 나타낼수록 증가하였으며, 기판 bias가 -75V 근처에서 최대값(약 3400kgf/mm²)을 나타내었다. 접착력 시험 결과 TiN 박막의 접착력은 경도와 비례하며, 기판 bias가 -75V 근처에서 최대 임계하중을 나타냈다. 기판 bias가 인가되지 않은 경우(0V), 박막의 접착력은 주로 계면 특성에 의해 지배되나, 기판 bias가 -100V 이상에서는 박막의 경도가 저하되면서 박막의 접착력은 주로 박막 자체의 특성(경도)에 지배되었다. 마모시험 결과 역시 경도와 매우 유사한 비례 경향을 나타내었으며 기판 bias가 -75V일 때 최소의 마모량을 나타내었다.