

## Laser ablation 방법에 의한 Iron Nitride 연구

포항공과대학교 물리학과 송 중 현\*, 정 윤 희

### Iron nitride thin films prepared by the laser ablation method

Dept. of Phys., POSTECH Jong-Hyun Song\*, Yoon-Hee Jeong

#### 1. 서론

Iron nitride에는  $\alpha$ -Fe,  $\zeta'$ -Fe<sub>2</sub>N,  $\epsilon$ -Fe<sub>x</sub>N ( $2 < x \leq 3$ ),  $\gamma'$ -Fe<sub>4</sub>N,  $\alpha'$ -Fe<sub>8</sub>N,  $\alpha''$ -Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>의 여러가지 상이 있다. 이중  $\alpha''$ -Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>는 1970년대 초기에 Kim과 Takahashi [1]에 의하여 순수한 Fe 보다 포화된 magnetic moment가 17 %나 크다는 것이 알려짐에 따라 많은 연구 대상이 되어 왔으며 그 원인은 N 원자에 의한 [2 - 6] 것으로 예상된다. 본 연구에서는 laser ablation 방법에 의한  $\alpha''$ -Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>의 single-crystal film 성장 가능성과 그것의 자기적 성질에 대하여 조사하였다.

#### 2. 실험방법

Substrate는 세척된 slide glass와 MgO(100)를 사용하였으며 증착 chamber의 base pressure는 10<sup>-6</sup> Torr를 유지하였다. N<sub>2</sub>의 압력과 target-substrate의 거리, substrate 온도 등의 증착조건을 변화시켜가며, 회전하고 있는 Fe target에 pulsed laser를 입사시켜 증착하였으며 laser는 파장이 266nm인 Nd:YAG laser를 사용하였다. Film의 격자구조를 분석하기 위하여 XRD를 측정하였으며 VSM을 이용하여 magnetic moment와 hysteresis curve를 측정하였다.

#### 3. 실험결과 및 고찰

Substrate가 glass인 경우, laser의 fluence는 film의 조성비에 영향을 끼치지 않는 것으로 나타났으나 substrate의 온도, N<sub>2</sub>의 압력, target과 substrate의 거리는 film의 조성비에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. substrate의 온도가 높아짐에 따라  $\epsilon$ -Fe<sub>x</sub>N(002)에서  $\epsilon$ -Fe<sub>x</sub>N(101)으로 방향성이 바뀌는 것을 알수 있었으며 격자상수

가 온도에 따라 점차 줄어들음을 볼수 있는데 이는 N원자의 함유량이 줄어들음[7]에 의한 것이라고 예상된다.  $N_2$ 의 압력을 점차 높이고 Fe target과 substrate의 거리가 멀어질수록  $\epsilon - Fe_xN$ 보다는  $\alpha'' - Fe_{16}N_2$ 가 안정되어지는 것으로 나타났다. substrate가 MgO(100)인 경우엔  $N_2$ 의 압력이 20mT, target-substrate 거리가 60mm, substrate온도는  $150^\circ C$ 인 증착조건에서  $\alpha'' - Fe_{16}N_2(022)$ 의 single-crystal film이 성장하는것을 알 수 있었다.

#### 4. 결론

Iron nitride의 여러가지 상중  $\alpha'' - Fe_{16}N_2$ 는 substrate의 온도가  $150^\circ C$ 이고  $N_2$ 의 압력은 높을수록, target-substrate거리는 멀수록 안정되어지는 것으로 나타났으며 이는 증착속도가 느릴수록  $\alpha'' - Fe_{16}N_2$ 이 안정되게 성장한다는 것을 말한다고 할수 있다. MgO(100) substrate 위에  $\alpha'' - Fe_{16}N_2$ 의 single-crystal이  $N_2$ 의 압력이 20mT, target-substrate 거리가 60mm, substrate온도는  $150^\circ C$ 인 증착조건에서 안정되게 성장되며, substrate가 glass일경우 substrate온도가 높으면 격자상수가, N원자의 함유량이 줄어들음에 따라 수축된다.

#### 5. 참고 문헌

- [1] T. K Kim and Takahashi, Appl. Phys. Lett. **20**, 492 (1972).
- [2] B. I. Min, Phys. Rev. **46**, 8232 (1992).
- [3] R. Coehoorn and G. H. O. Daalderop, Phys. Rev. **48**, 3830 (1993).
- [4] Jingsong He, Yumei Zhou, Wuyan Lai, and C. Y. Pan, Phys. Rev. **52**, 6193 (1995).
- [5] Akimasa Sakuma, J. Magn. Magn. Mater. **102**, 127 (1991).
- [6] Kenji Umino, Hiroyuki Nakajima, Kazuro Shiiki, J. Magn. Magn. Mater. **153**, 323 (1996).
- [7] R. J Bouchard, C. G Frederick, and V. Johnson, J. Appli. Phys. **45**, 4067 (1974).