

초고진공 전자공명 화학기상증착법을 이용한 SiGe/Si 초격자 구조의 성장

주 성재, 윤 의준

서울대학교 재료공학부 및 반도체공동연구소

SiGe은 4족 원소인 Si과 Ge으로 bandgap engineering을 가능하게 해주므로 최근에 이르러 학문적, 실용적 차원에서 집중적인 연구가 진행되고 있다. 특히, 매우 얇은 Si과 SiGe 단결정바마을 교대로 성장시켜서 인위적인 주기를 만들어주면 보통의 박막상태에서 얻을 수 없는 특이한 전기적·광학적 성질을 갖도록 할 수 있으며, 격자불일치 응력(misfit strain)이 적절히 안배된 Si/Ge 단주기 초격자(short-period superlattice) 구조에서 zone folding 효과에 의해 pseudo-direct bandgap을 얻을 수 있다는 사실이 이론적으로 예측되어 있다[1]. 이와 같은 잠재력을 충분히 활용하기 위해서는 격자이완을 억제하기 위해 저온에서 고품질의 SiGe 및 Si 단결정박막을 성장시킬 수 있는 성장방법을 확립하는 것이 매우 중요하다. 또한 초격자 구조의 물성은 이종접합계면(heterointerface)의 특성에 의해 크게 좌우되므로, 화학적 조성이 급격하게 바뀌고 매끈한 계면을 격자이완이 일어나지 않도록 얻을 수 있는지가 검증되어야 한다.

본 연구에서는 초고진공 전자공명 화학기상증착법(Ultrahigh Vacuum Electron Cyclotron Resonance Chemical Vapor Deposition : UHV-ECR-CVD)을 이용하여 다양한 두께와 조성을 가지는 SiGe/Si 초격자 구조를 성장시킨 후, 투과전자현미경 및 고분해능 X선 회절법(High-Resolution X-Ray Diffractometry : HRXRD)을 이용하여 구조분석을 실시하였다. 성장시 기판온도는 510°C로 고정하였으며, remote ECR 수소플라즈마로 SiH₄과 GeH₄을 분해하여 성장을 진행하였다. Fig. 1은 초격자 구조의 단면을 투과전자현미경으로 관찰한 사진이다. 두께의 균일성이 매우 우수하며, 격자이완이 전혀 일어나지 않은 우수한 구조적 성질을 갖고 있음을 알 수 있다. 저온에서 성장이 이루어지므로 interface undulation도 전혀 관찰되지 않았다. Fig. 1의 초격자에 대하여 HRXRD 분석을 행하여 rocking curve를 얻은 후 simulation과 비교한 결과는 Fig. 2와 같다. 실험 결과와 simulation이 완벽한 일치를 보여주고 있으며, simulation을 통하여 초격자의 1주기가 Si_{0.89}Ge_{0.12} 67nm/Si 16.5nm로 이루어져 있음을 알았다. simulation을 시행할 때 계면에서의 Ge 조성이 급격하게 바뀐다고 가정하여 Fig. 2와 같이 좋은 결과를 얻었으므로, 성장을 끝낸 직후 계면에서의 상호확산(interdiffusion)이 거의 없는 급격한 계면을 얻을 수 있음을 확인하였다. 한편, Triple Axis X-Ray Diffractometer(TAD)를 사용하여 얻은 Grazing Incidence Reflectivity (GIR) 분석에서 reflectivity가 (2θ)⁻¹에 비례함을 확인하였으며, 이로부터 거칠기가 거의 없는 매끈한 계면을 얻을 수 있음을 알 수 있었다[2].

참고문헌

- [1] E. Kasper and F. Schaffler, Group IV compounds, in *Semiconductors and Semimetals*, Ed. T.P. Pearsall (Academic Press 1991), Vol.33, pp 223-309.
- [2] L.G. Parrat, Phys. Rev., Vol.95, pp359 (1954)




Fig. 1 XTEM micrograph of a 10-period Si 165 Å - Si / 67 Å $\text{Si}_{0.838}\text{Ge}_{0.162}$ MQWs grown by UHV-ECRCVD.




Fig. 2 A high resolution X-ray rocking curve showing the thickness uniformity of the layers and the interface abruptness. A simulated rocking curve is shown below for comparison.