

## ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn 형광체의 부활성제에 따른 광학적 특성

### The Optical properties of ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn phosphor with co-activators

전자부품종합기술연구소 : 한종근, 박용규, 한정인,

중앙대학교 물리학과 : 주성후

#### I. 서 론

최근에 평판 디스플레이의 하나인 전계 방출 표시 소자(FED)에 대한 관심이 높아지면서 핵심 요소 기술로 UHV에서 화학적 안정성과 전기 전도성이 우수한 저전압 구동 산화물 형광체에 관한 연구가 집중되고 있다. 따라서 본 연구에서는 여러 가지의 부활성제를 첨가하여 최적의 발광 특성을 나타내는 녹색 발광 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn 형광체를 제작하고, PL(PLE), CL, ESR 등을 측정하여 부활성제가 발광에 미치는 효과를 규명하고자 하였다.

#### II. 실험 방법

ZnO와 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 분말을 1:1로 혼합하고 Mn, MnO, MnO<sub>2</sub>, MnF<sub>2</sub>, MnCl<sub>2</sub>를 각각 0.003 mole씩 첨가하여 진공 분위기(약 10<sup>-6</sup> torr)에서 1100 °C로 10 시간동안 소성하여 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn 형광체를 합성하였다. 소성된 각 시료의 결정성을 확인하기 위하여 XRD를 측정하였고, Mn<sup>2+</sup>로 존재하는 이온의 함량을 조사하기 위하여 ESR(Electron Spin Resonance)을 측정하였다. PL/PLE 측정을 통하여 발광 특성을 분석하였고, CL의 전압과 전류에 따른 휘도를 분석하였다. CL 측정시 막은 Screen Printing법을 이용하여 형성하였고, 이 때의 진공도는 1 × 10<sup>-8</sup> torr를 유지하였다.

#### III. 결과 및 논의

XRD 측정을 통하여 제작된 시료의 결정성을 조사한 결과 (311), (220), (222) 등의 방향으로 성장된 다결정 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 고용체로 형성됨을 확인할 수 있었다. 각각의 도편트별로 제작된 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn 형광체의 PL과 CL 스펙트럼은 Mn<sup>2+</sup> 이온의 3d<sup>5</sup>에 위치한 전자의 여기 상태인 <sup>4</sup>T<sub>1</sub>에서 바닥 상태인 <sup>6</sup>A<sub>1</sub>으로의 천이에 의하여 나타나는 510 nm의 peak를 갖는 거의 유사한 발광 스펙트럼을 나타낸다. E-gun의 전압과 전류를 1 kV, 1 mA로 고정하고 각 시료의 CL 발광 휘도를 측정한 결과, MnO가 첨가된 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn,O 형광체의 경우 255 cd/m<sup>2</sup>로 가장 밝은 휘도를 나타내었다. 동일한 양의 Mn이 첨가된 시료들을 ESR로 측정하여 Mn<sup>2+</sup> 이온의 함량을 조사한 결과 MnO가 첨가된 경우에 가장 많은 Mn<sup>2+</sup> 이온이 존재함을 확인하였다. 따라서 MnO 형태의 dopant를 첨가하여 소성한 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Mn,O 형광체의 경우 녹색 발광에 기여하는 Mn<sup>2+</sup> 이온이 가장 많이 존재하여 최대의 발광 휘도를 나타내고, 색좌표는 x=0.124, y=0.656으로 CRT의 색도 특성과 유사한 색순도를 관측할 수 있었다.