

한국전기전자재료학회 춘계학술대회 논문집 1997.

## HVPE에 의한 불순물이 첨가된 GaN 박막의 제작 (The preparation of the doped GaN thin films by HVPE )

\*정성훈 광운대학교 전자재료공학과

송복식 광운대학교 전자재료공학과

문동찬 광운대학교 전자재료공학과

김선태 대전산업대학교 재료공학과

\*Sung-Hoon Chung Dept. of Electronic Material Eng., Kwangwoon University

Bok-Sik Song Dept. of Electronic Material Eng., Kwangwoon University

Dong-Chan Moon Dept. of Electronic Material Eng., Kwangwoon University

Sun-Tae Kim Dept. of Material Eng., Taejon National University of Technology

### Abstract

The p-GaN films doped with the impurity of Zn were grown on n-GaN films to prevent the defects from the lattice mismatch with sapphire substrates by HVPE. For growth of the high quality n-GaN, the optimized conditions were at first deduced from the results of various HCl gas flow rates and growth temperatures. On the basis of these conditions, p-GaN films were grown and investigated of the characteristics. The FWHM of the double crystal rocking curve of n-GaN was decreased and the hexagonal phases on the surface of GaN films were tend to be vivid with the increment of HCl gas flow rates. Finally the n-type GaN films with FWHM of 648arcsec were obtained at 10cc/min of HCl gas. As the GaN films were grown with the above conditions, Zn was introduced in the form of vapor as a dopant for p-GaN films. But when Zn vaporized at 700°C was doped to the films, the crystallites of Zn were distributed uniformly on the surface of the GaN film due to the over-doped.

### 1. 서 론

GaN는 넓은 직접천이형 에너지 밴드갭( $E_g \approx 3.4\text{eV}$ )을 지닌 반도체 재료로서 청색과 자외 분광영역의 발광 다이오드에 사용되고 있으며<sup>[1]</sup>, 낮은 누설전류 및 암전류, 높은 캐리어 속도, 낮은 유전상수등의 우수한 전기적특성을 지니고 있다. AlN, InN 함께 3원 화합물을 구성할 수 있으며 넓은 영역의 밴드갭( $E_g = 1.9\text{eV} \sim 6.2\text{eV}$ ) 변화가 가능 하므로 광대역, 분광영역의 광소자에 적용이 가능하다.

특히 GaN는 높은 물리적강도와 내열성,

내방사성 및 내화학성을 지니고 있기 때문에 고온과 열악한 환경에서의 작동을 요구하는 전자소자에 적용될 수 있으며 넓은 밴드갭은 소자의 잡음신호를 감소시켜 광검출기에 적용시킬 수 있으며 또한 청색, 녹색, 자외영역에서 높은 발광효율을 기대할 수 있으므로 광기록 매체의 저장밀도를 현저히 증가시킬 수 있는 단파장 레이저 다이오드 재료로서 가장 유망하다. 이와 같은 많은 적용가능성을 지닌 GaN의 제작을 위해서는 분해 방지를 위해서 라디칼 또는 단원자 상태의 질소의 높은 분압을 유지해야 하고 막 성장시에는 고온(700~1400°C)이 필요하다. 이와 같은 조건에 따라 1969

1400°C)이 필요하다. 이와 같은 조건에 따라 1969년에 Maruska와 Tietjen<sup>[2]</sup>에 의해 최초로 GaN에 에피택셜층이 성장 되었으며 이후 많은 연구자들이 반응로 내부를 변형하여 양질의 에피택셜 층을 형성한 바 있다.<sup>[3]</sup> 최근에는 금속유기화학 기상증착법(MOCVD)을 이용하여 완충층상에 GaN박막을 성장시켜 결정질을 현저히 향상시킨 바 있으며 특히, 높은 p형 전도성 GaN 에피택셜 박막성장이 이루어짐으로써 동종 p-n 접합을 통한 GaN의 광소자 용용이 가능하게 되었다. 1980년대말까지 p형 불순물의 첨가는 주로 GaN의 높은 저항성을 낮추기 위해 시도되었으나 이후에 Akasaki등에 의해 성장 후 처리과정을 도입함으로써 p형 전도성을 지닌 GaN 에피택셜층이 실현되었으며<sup>[4]</sup> Nakamura등에 의해 MOCVD방법을 이용한 고농도의 캐리어 및 저저항성을 가진 p-GaN 에피택셜 층 성장이 실현되었다<sup>[5]</sup>

본 실험에서는 제작비가 저렴하고 성장을 이 높으며 양질의 에피택셜층을 재현성있게 성장 할 수 있는 HVPE 방법을 이용하여 p-GaN 에피택셜층을 성장하고 성장된 막의 후처리에 따른 특성변화를 조사하여 전도성 향상을 꾀하고 본 방법에 의해 제작된 동종 pn접합의 광소자에 대한 용용 가능성에 대해 알아보고자 한다.

## 2. 실험 방법

p형 불순물이 첨가된 GaN을 성장하기 위한 관으로 HVPE 장치를 제작하기 위해 그림1과 같이 2단전기로 내에 내경 70mm의 석영관을 반응관으로 설치한다. 반응관 내부에는 NH<sub>3</sub>와 GaCl 가스가 수평 흐름을 유지하여 기판상의 넓은 면적에 걸쳐 혼합됨으로써 균일한 GaN가 형성되도록 한다. 이 때 주입되는 NH<sub>3</sub>는 성장영역에서 단원자 질소(N)와 수소(H) 및 수소분자(H<sub>2</sub>)로 분해된 후 단원자 질소(N)는 GaCl와 반응하여 사파이어 기판위에

GaN를 형성하게 된다. 성장되는 동안 저온영역으로의 역흐름을 방지하기 위해 고순도의 질소가스(N<sub>2</sub>)를 주입하여 반응가스와 생성물을 주배출구로 밀어내게 된다. 이와 같은 방법으로 표1과 같이 Ga이 위치하는 온도와 HCl의 유량 및 성장온도를 변수로 하여 불순물이 첨가되지 않은 n-GaN를 최적의 성장조건에서 성장한 후 p형 불순물을 주입함으로써 p-GaN를 상위층으로 성장하여 pn접합을 시도한다. 이때 p형 불순물의 주입구는 NH<sub>3</sub>와 GaCl의 주입구와 평행하게 유지하되 두 반응가스의 흐름에 영향을 주지 않도록 충분한 간격을 두고 설치해야한다. p형 불순물은 그림(1)과 같이 고상의 불순물이 담긴 석영그릇을 GaN 막 성장시 평탄하게 온도구배된 위치에 밀어 넣어 질소가스의 유량과 전기로내의 불순물위치변화에 의해 양을 조절하여 반응관 내부에 유입시키는 방법으로 GaN에 첨가한다.




Fig. 1. Schematic drawing of HVPE system

기판으로 사용되는 (0001)방향의 사파이어(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)는 막 성장전에 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> : H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> : H<sub>2</sub>O = 5 : 1 : 1의 수용액내에서 표면을 화학적으로 에칭하고 고순도 질소로 건조시킨 후 반응관 내에 수평이 되게 위치시켜 GaN막이 성장되도록 한다. 성장된 p-GaN 층의 불순물 활성을 위해 600~900°C의 온도로 열처리하고 질소 vacancies의 발생을 방지하

기 위해 시편 표면상에서 고순도의 질소가스를 균일한 흐름을 갖도록 주입한다.

성장된 막은 이중결정 X선 회절법을 사용하여 n형 및 p형 전도성 GaN 에피택셜층의 결정성과 기판과의 결정방향 일치성을 조사하고 전자현미경으로 표면을 분석하여 전기적 특성과 함께 GaN에 대한 최적의 p형 전도성 불순물을 결정한다. p-GaN막의 광 루미네센스로 재결합방출시의 광자파장을 조사하여 불순물 종류에 따른 파장영역을 결정한다. 성장조건 및 불순물 첨가조건에 따른 흡수계수를 조사하여 금지대영역내의 특허, 얇은 준위에서의 불순물 및 결합상태를 조사함으로써 효율적인 광소자재료로서의 사용가능성을 알아본다.

### 3. 결과 및 고찰

#### (1) HCl양에 따른 막 표면의 변화

불순물을 첨가하지 않은 GaN 막은 반응되는 HCl의 양이 증가함에 따라 표면을 형성하는 육각상의 3차원 성장이 뚜렷하게 나타난다. 사진 1(a)와 같이 50cc의 경우 Ga이 과잉 운반되어 막의 투명성이 약화되었는데 이는 형성된 막이 에피택시 성장되지 않았음을 의미한다. 또한 HCl양이 감소함에 따라 사진 1(d)와 같이 경면의 투명한 막이 형성되었다. 그러나 성장된 막의 전면에 걸쳐 갈라지는 현상을 확인할 수 있는데 이는 기판과의 격자 부정합에 기인한 것이다. 투명한 양질의 에피택셜 막은 NH<sub>3</sub> 출구로부터 8~10cm 거리에서 얻어졌는데 이는 GaN 막이 GaCl과 NH<sub>3</sub>와의 충분한 반응후에 형성되기 때문으로서 < 8 cm에 위치한 기판에 형성되는 연황색의 막은 불완전 반응에 의해 Ga이 과다하게 포함된 막으로 생각된다. 이상의 실험에 의해 불순물이 첨가되지 않았을 때의 최적 GaN 성장조건에 제작된 막에 Zn 온도 700°C, 캐리어 가스 50cc의 조건에서 첨가를 시도한 결과, 사진 2와 같이 막의 표면에 Zn 과잉첨가에 따른 석출상이 나타났다.




Photo. 1. The morphology variations of undoped GaN films HCl flow rates(cc/min)  
(a) 60 (b) 30 (c) 15 (d) 10




Photo. 2. The surface morphology of Zn doped GaN

#### (2) HCl양에 따른 결정질의 변화

HCl의 양이 증가함에 따라 이중결정 x선 rocking curve의 반치폭이 그림 2와 같이 증가하는 경향을 나타내었다. 이와 같은 현상은 결정질의 저하를 의미하는데 즉, Itoh와 Okamoto에 의하면 에피택셜 막에 모자이크 구조가 나타나거나 격자의 간격이 불균일하면 x선 rocking curve의 반치폭이 증가한다고 보고하고 있다.<sup>[6]</sup> 결정질 저하는 금속 현미경에 의해 확인된 표면의 부분적인 3차원적 성장 경향에 의한 표면불량과도 관계된다.

차원적 성장 경향에 의한 표면불량과도 관계된다.




Fig. 2. The DCRC of the high quality n-GaN film




Fig. 3. The dependence of FWHM of DCRC on HCl flow rate

#### 4. 결 론

HVPE방법에 의해 불순물이 첨가되지 않은 GaN 막과 Zn 불순물이 첨가된 GaN 막을 성장하였다. 불순물이 첨가되지 않은 GaN막의 최적성장조건은 성장온도 1050 °C, HCl 10cc/min, NH<sub>3</sub> 500cc 이었다. 이중결정 x선 rocking curve에 의해 HCl이 증가할수록 반치폭이 증가 하므로 결정질이 저하됨을 알 수 있었다. 위의 최적조건에서 700°C에 위치한 Zn불순물을 첨가한 결과 Zn파이ning에 의해 표면에서 석출상이 나타남을 확인할 수 있었다.

#### 참 고 문 헌

- [1] S. N. MOHAMAD, ARNEL A. SALVADOR, AND HADIS MORKOC, "Emerging Gallium Nitrides Based Devices", PROCEEDING OF THE IEEE, vol.83, No.10, pp.1305-1355 (1995).
- [2] H. P. Maruska and J. J. Tietjen, "The preparation and properties of vapor-deposited single crystalline GaN", Appl. Phys. Lett. vol.15, pp.327 (1969)
- [3] J. I. Pankove, J. E. Berkeyheiser, H. P. Maruska, and J. Wittke, "Luminescence properties of GaN.", Solid state Coloumn. vol.8, pp.1051 (1970)
- [4] H. Amano, M. Kito, K. Hiramatsu, and I. Akasaki, "p-type conduction in Mg-doped GaN treated with low-energy electron beam irradiation (LEEBI)", Jpn. J. Appl. Phys. vol.28, pp.L2112-2114 (1989)
- [5] S. Nakamura, N. Isawa, M. Seno, and T. Mukai, "Highly p-typed Mg-doped GaN films grown on GaN buffer layers," Jpn. J. Appl. Phys. vol. 30. pp.L1708 (1991)
- [6] Isamu AKASAKI, Hiroshi AMANO, Yasuo KOIDE, Kazumasa HIRAMATSU and Nobuhiko SAWAKI, "EFFECT OF AlN BUFFER LAYER ON CRYSTALLOGRAPHIC STRUCTURE AND ON ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF GaN AND Ga<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>N(0<x≤0.4) FILMS GROWN ON SAPPHIRE SUBSTRATE BY MOVPE", Journal of Crystal Growth, vol.98, pp.209~219 (1989)