

폴리이미드막에 편광되지 않은 UV광을 경사지게 조사한 광배향 TN-LCD의 전기광학특성에 관한 연구

서대식, 박태규, 한정민, 박두석, 황울연\*  
 송실대학교 공과대학 전기공학과, \*한국전자 LCD 사업부

EO performance of photo-aligned TN-LCD with oblique non-polarized UV light irradiation on polymer surface

Dae-Shik Seo, Tae-Kyu Park, Jeong-Min Han, Doo-Seok Park, and Lyul-Yeon Hwang\*  
 Dept. of Electrical Eng., Soongsil University, LCD Division, Korea Electronics Co., Ltd

**Abstract** - In this paper, we studied the electro-optical (EO) performance of photo-aligned twisted nematic(TN)-liquid crystal display(LCD) with oblique non-polarized ultraviolet (UV) light irradiation on polyimide (PI) surface. The monodomain alignment of photo-aligned TN-LCD is obtained with an angle of incidence of 85° on PI surface. Also, we observed that the voltage-transmittance and response time characteristics of photo-aligned TN-LCD is almost same compared to rubbing treated TN-LCD. Finally, we measured that the voltage-holding-ratio(VHR) of photo-aligned TN-LCD is almost same compared to rubbing treated TN-LCD.

1. 서 론

최근 정보화시대가 가속화되어감에 따라 정보표시소자에 대한 사회적인 요구가 급증하고 있다. 이러한 정보 표시소자중에 특히 액정디스플레이소자(LCD)는 낮은 소비전력과 경량, 풀칼러, 휴대화 등의 특징으로 휴대용 정보통신기기를 비롯하여 노트북 컴퓨터 등에 폭 넓게 사용되고 있다. 이러한 LCD 소자의 제조공정중 가장 중요한 것은 고분자막위에 액정분자를 배열시키는 액정배향처리이다. 이러한 배향처리는 일반적으로 러빙처리법을 가장 많이 사용하고 있다. 러빙처리법은 배향처리가 간편하며 비교적 안정된 배향을 얻을 수 있기 때문에 대량생산에 적합하다. 그러나 러빙처리법은 고분자막표면과 러빙을 위한 섬유등이 직접적으로 접촉하는 기계적인 방법이기 때문에 러빙처리중에 먼지나 오물에 의한 오염, 정전기의 발생등이 문제가 되고 있다. 특히 정전기의 발생은 TFT(thin-film-transistor)-LCD의 TFT 소자를 파괴해서 TFT-LCD의 제조공정상의 수율저하를 일으키는 직접적인 원인이 되고 있다.<sup>1-6)</sup>

따라서 러빙하지 않는 너러빙배향처리법에 대한 요구가 증대되게 되었다.<sup>7)</sup> 너러빙배향처리법은 Langmuir-Blodgett (LB)법을 이용한 액정배향기술이 발표되면서 관심을 불러일으키게 되었다.<sup>8)</sup> 너러빙배향처리법에는 LB법을 비롯하여 막분리법, 광분해법, 광중합법, 광이성화법등이 있다. 이 중에서 광분해법은 Hasegawa 등에 의하여 제안된 것으로 직선편광된 UV광을 폴리이미드 표면에 조사하여 편광된 방향과 직교방향으로 액정분자를 배열시키는 방법이다.<sup>9)</sup> 그리고 최근 Yamamoto 등에 의하여 고분자막 표면에 편광되지 않은 UV광을 경사지게 조사하여 균일한 액정배향을 얻은 것이 보고되고 있다.<sup>10)</sup>

최근, 본 연구그룹은 폴리이미드막 표면 위에 편광되지 않은 UV광을 경사지게 조사시킨 액정셀에서 균일한 액정배향을 얻을 수 있었으며, 네마틱액정의 프리틸트각을 3° 이상을 실현하였다.<sup>11,12)</sup> 또한, LCD의 전기광학특성에 있어서 전압-투과율특성, 응답특성, 그리고 전압보유율특성은 LCD의 성능을 평가하기위해서 중요하다.

본 연구에서는 편광되지 않은 UV광을 경사지게 조사시킨 광배향 TN-LCD의 제작 및 전기광학특성에 관하여 연구 보고한다.

2. 본 론

2.1 실험

본 연구에서는 축쇄기를 가지는 폴리머(Nissan Chemical Industries Co., Ltd. 제공)를 사용하였으며 그 분자구조를 그림 1에 나타내었다.




Fig.1. The used molecular structure of the polymer.

폴리이미드막은 폴리머를 ITO (indium-tin-oxide) 전극이 코팅된 유리 기판 위에 스펀코팅법을 이용하여 막을 균일하게 코팅한 후 250°C의 오븐에서 1시간 동안 열처리하여 제작하였다. 그림 2에 사용한 UV광 조사장치의 개략도를 나타내었다. 셀은 기판의 경사각도 85°에서 1시간 조사한 기판을 두께가 약 5μm 정도로 조절하였다. 제작한 셀은 불소계열의 네마틱 액정(네마틱-동방상태의 상전이 온도 T<sub>c</sub>=87°C)에 chiral dopant를 섞어 진공챔버를 사용하여 네마틱상태에서 진공주입한 후 30분간 열처리하였다. Chiral dopant는 d/p값을 조절하여 첨가하였으며 90° 회전한 피치를 가지도록 제작하였다. UV광을 경사지게 조사한 광배향 TN-LCD 셀과 비교하기 위하여 러빙 처리한 TN-LCD를 제작하였으며, 여기에 사용된 러빙강도는 164mm이다. 제작한 셀의 배향상태를 관찰하기 위하여 편광현미경을 사용하였으며, TN-LCD의 전기광학 특성을 평가하기 위하여 투과율-전압특성, 응답특성, 그리고 전압보유율특성 등을 측정하였다.

2.2 결과 및 고찰

그림 3에 광배향법을 이용한 TN-LCD의 전압무인가 시와 전압인가시의 편광현미경 사진을 나타내었다(in crossed Nicols). 그림 3 (b)의 전압인가시에는 작은 크기의 도메인이 다수 형성되어 있는 것을 알 수 있다. 이것은 reverse tilt disclination으로 생각할 수 있으며, 광배향법을 이용한 TN-LCD에서 많이 발생하고 있는 경향이 얻어지고 있다. 그리고 TN-LCD에서는 이러한

도메인이 전기광학 특성에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 생각할 수 있다.






Fig. 2. A schematic diagram of used UV light irradiation system.



(a)



(b)

Fig. 3. The microphotograph of photo-aligned TN-LCD on PI surface.

(a) off state : (b) on state.

그림 4에 UV광 조사에 의해 제작된 TN-LCD와 러빙처리된 TN-LCD의 투과율 특성을 나타내었다. 러빙처리된 일반 TN-LCD에 비해서 광배향을 이용한 TN-LCD가 임계치가 낮은 경향을 나타내고 있는 것을 알 수 있다. 그리고 광배향을 이용한 TN-LCD가 전압-투과율의 임계치 특성이 보다 더 급격한 경향을 나타내고 있다.




Fig. 4. The voltage-transmission characteristics of photo-aligned TN-LCD and rubbing treated TN-LCD on PI surface.

표 1은 러빙처리와 UV광 조사로 각각 제작된 TN-LCD의 구동전압에 따른 투과율을 나타낸다. 여기서,  $V_{10}$ 은 투과율이 10%일 때의 전압,  $V_{90}$ 는 90%일 때의 전압을 나타낸다.

Table 1. The applied transmission versus voltage photo-aligned TN-LCD and rubbing treated TN-LCD on PI surface.

	Rubbing treated TN-LCD (V)	Photo-aligned TN-LCD (V)
$V_{10}$	3.16	2.70
$V_{90}$	1.82	1.75

그림 5에 폴리이미드막에서의 광배향을 이용한 TN-LCD와 일반 TN-LCD의 응답특성을 나타내었다. 광배향을 이용한 TN-LCD는 러빙처리된 TN-LCD와 거의 동등한 특성을 나타내고 있음을 알 수 있다. 또한 광배향을 이용한 TN-LCD와 러빙처리된 일반 TN-LCD의 응답속도를 표 2에 나타내었다.




Fig. 5. The response time characteristics for photo-aligned TN-LCD and rubbing treated conventional TN-LCD on PI surface.

Table 2. The response time characteristics for photo-aligned TN-LCD and rubbing treated TN-LCD.

	Rising Time $\tau_r$ (msec)	Decay Time $\tau_d$ (msec)	Response Time $\tau$ (msec)
Rubbing treated TN-LCD	8.1	12.7	20.9
Photo-aligned TN-LCD	9.6	22.2	31.8

다음으로 광배향을 이용한 TN-LCD의 전압보유율 (VHR)특성을 평가하였다. 전압보유율은 인가된 전압에 대해서 frame cycle동안 액정셀에서 이를 유지하고 있는 특성으로서 인가된 전압  $V_0$ 에 대해서 유지하고 있는 전압  $V$ 의 비율로 나타내며 보통 TFT-LCD에서는 90% 이상이 요구되어진다. 전압보유율은 특히 AM(active matrix)-LCD에서 전압인가상태를 유지시키는데 매우 중요한 역할을 하며 frame cycle에 의해서 인가되는 구동전압에서 다음 펄스가 인가되는 시간동안 액정분자구동상태를 유지하고 있어야 하는 관점에서 볼 때 TN-LCD의 중요한 전기광학특성 중의 하나이다. 전압보유율특성은 60Hz의 frame cycle로 1V의 전압을 인가하여 측정 한 결과, 광배향을 이용한 TN-LCD에서는 약 94%정도를 나타내었으며 이 값은 러빙처리된 TN-LCD와 비교하여 거의 동등한 값을 나타내는 것을 알 수 있었다.

### 3. 결 론

본 연구에서는 폴리이미드막에 편광되지 UV광을 경사지게 조사시킨 광배향을 이용한 TN-LCD에서의 전기광학 특성을 평가하였다. 광배향을 이용한 TN-LCD는 전압-투과율 특성, 응답특성, 그리고 전압보유율특성 등이 TN-LCD와 거의 동등한 특성을 나타내고 있는 것을 알 수 있었다.

본 연구는 한국학술진흥재단의 96 자유공모과제(01-E-0809)의 연구비 지원에 의하여 수행되었습니다.

#### [참 고 문 헌]

- [1] M.Schadt and W.Helfrich, "Voltage-dependent optica activity of a twisted nematic liquid crystal", Appl. Phys. Lett. 18,127 (1971).
- [2] J. Cognard, "Alignment of nematic liquid crystals and their mixtures", Mol. Cryst. Liq. Cryst. Supplement, 1 (1982)
- [3] T. Sugiyasma, S. Kuniyasu, D.-S. Seo, H. Fukuro, and S. Kobayashi, "A simple model for pretilted nematic liquid crystal medium and its torsional surface coupling strength" Jpn. J. Appl. Phys. 29, 2045 (1990).
- [4] D.-S. Seo, K. Muroi, and S. Kobayashi, "Generation of pretilt angles in nematic liquid crystal, 5CB, media aligned on polyimide films prepared by spin-coating and LB techniques : effect of Rubbing", Mol. Cryst.Liq. Cryst. 213, 223 (1992)
- [5] D.-S. Seo, S. Kobayashi, and M. Nishikawa, "Study of the pretilt angle for 5CB on rubbed polyimide films contating trifluoromethyl moiety and anaalysis of the surface atomic concentration of F/C(%) with an electron spectroscop for chemical analysis", Appl. Phys. Lett. 61, 2392 (1992)
- [6] D.-S. Seo, N. Yoshida, S. Kobayashi, M.Nishikawa,

and Y. Yabe "Effect of the molecular structure of weakly rubbed organic solvent soluble polyimide with trifluoromethyl moieties on anchoring strength of liquid crystal", Jpn. J. Appl. Phys. 34, 4896 (1995).

- [7] H. Matsuda, D.-S. Seo, N. Yoshida, K. Fujibayashi, and S. Kobayashi, "Estimation of the static electricity and optical retardation produced by the rubbing polyimide and polyamide films with different fabrics", Mol. Cryst. Liq. Cryst. 264, 23 (1995)
- [8] D.-S. Seo, H. Matuda, T. Ohi-Ide, and S. Kobayashi, "Alignment of nematic liquid crystal(5CB) on the treated substrates : characterization of orientetion films, generation of pretilt angles, and surface anchoring strength" Mol. Cryst. Liq. Cryst., 224, 13 (1993)
- [9] M. Hasegawa and Y. Taira, "Nematic homogeneous alignment by photo depolymerization of polyimide", SID digest paper, 213 (1994).
- [10] T. Yamamoto, M. Hasegawa, and H. Hatoh, "Liquid-crystal alignment by slantwise irradiation of non-polarized UV light on a polyimide layer", SID digest paper, 642 (1996).
- [11] 서대식, 황윤연, 이보호, "폴리이미드막표면위에 경사진 자외선 조사를 이용한 네마틱 액정의 배향에 관한 연구", 전기전자재료학회지 10, 461 (1997).
- [12] D.-S. Seo, L.-Y. Hwang, and S. Kobayashi, "Investigation of pretilt angle generation in nematic liquid crystal with slanted non-polarized ultraviolet light irradiation on polyimide surfaces", Liq. crystals, 23, 923 (1997).