

# 포스터 14

## 증착온도와 금속열처리에 의한 PZT박막의 결정성 및 배향성 변화 Variation of the Crystallinity and Orientation of PZT thin films with Deposition Temperature and RTA

이정영, 이명수  
전북대학교 공과대학 재료공학과

### 1. 서론

PZT 박막의 경우 유전상수 및 잔류분극 값이 커서 DRAM이나 비휘발성 메모리(FRAM)등에 유망한 커패시터 유전체 재료이다. 또한 PZT박막의 결정방향에 따라서 전기적특성이 변화하므로 박막의 결정방향을 조절하는 방법에 대한 연구가 보고되어져 왔다.

본 연구에서는 RF Magnetron Sputtering과 Rapid Thermal Annealing (RTA)을 이용하여 PZT 박막을 제조하였으며 이 때, 온도변화에 따른 결정성 및 배향성의 변화 및 특성의 변화를 조사하였다.

### 2. 실험방법

RF Magnetron Sputtering을 이용하여  $\text{SiO}_2/\text{Si}(100)$  기판위에 증착된 Pt 박막을 하부전극으로 사용하여 PZT 박막을 증착하였다. 이 때, Pt와 PZT의 증착온도를 동일하게 하여 상온에서 300°C 까지 변화시켜가며 박막을 증착하였다.

시편은 RTA를 이용하여 450 ~ 650 °C의 온도범위에서 열처리를 하였으며, 분위기 가스는 질소를 사용하였다. XRD(X-ray diffraction)을 이용하여 결정성과 방향성의 변화를 조사하였으며, SEM(scanning electron microscope)으로 미세구조를 관찰하였다. 커패시터의 전기적 특성은 LCR meter, Ferroelectric tester, 그리고 semiconductor parameter analyzer를 이용하여 분석하였다.

### 3. 결과

Pt과 PZT의 증착온도가 상온일 경우는 (100) 방향으로 우선배향성을 나타내었으며, 150°C에서 증착된 박막에는 (100)과 (111)면이 혼재하였고, 300°C에서 증착된 PZT 박막은 (111)방향으로 우선배향성을 가지며 성장되었음을 알 수 있었다. 또한 박막의 배향성에 관계없이 모든 시편에서 RTA 온도가 증가함에 따라 결정성이 증가함을 알 수 있었다. (100)방향과 (111)방향으로 우선배향된 시편의 유전상수값은 600°C에서 열처리한 경우 각각 670, 680이었으며, (100)과 (111) 방향이 혼재하는 박막의 경우는 890이었다. Pt/PZT/Pt 커패시터의 전류특성 및 피로특성 역시 박막의 결정성 및 배향성에 따른 변화하였다.