

**Ba<sub>x</sub>Sr<sub>1-x</sub>TiO<sub>3</sub> (BST)용 하부전극 SrRuO<sub>3</sub> 박막의****미세구조와 계면반응에 관한 연구****(Microstructure and Interfacial Reaction of SrRuO<sub>3</sub>****Thin Film for a Bottom Electrode of BST)**포항공과대학교 재료금속공학과 : 오상호, 박찬경**1. 서론**

삼원계 Ru 산화물인 SrRuO<sub>3</sub>는 BST와 같은 perovskite 구조를 가져 박막으로 증착되는 BST 박막의 결정성을 향상시킬 수 있으며, 또한 SrTiO<sub>3</sub>나 LaAlO<sub>3</sub> 등의 산화물 단결정 기판을 사용하여 전극(SrRuO<sub>3</sub>), 유전체(BST) 모두를 에피탁시로 성장시킬 수 있다는 큰 장점을 가지고 있다. 비저항 값은 RuO<sub>2</sub>에 비해 크지만, 등방성 금속성 전도도( $\sim 280 \mu \Omega \text{cm}$ )를 가지며 화학적·열적 안정성( $\sim 1200\text{K}$ )이 매우 뛰어나 새로운 전극재료로 가능성을 가지고 있다. 그러나 지금까지 기판으로 주로 SrTiO<sub>3</sub>, LaAlO<sub>3</sub>, MgO 등의 산화물 단결정 기판을 사용하고 있고, 증착방법으로는 PLD(Pulsed Laser Deposition)등이 이용되고 있어 실제 소자 구현을 위해서는 앞으로 많은 연구가 필요한 실정이다.

본 연구에서는 rf 마그네트론 스퍼터링법으로 Si 기판위에 증착된 SrRuO<sub>3</sub> 박막의 후속 열처리 및 BST 박막의 증착시 미세구조와 확산거동 및 계면반응에 대해 고찰하고자 한다.

**2. 실험 방법**

SrRuO<sub>3</sub> 박막은 Ru(99.95%)와 SrCO<sub>3</sub>(99.99%) 분말로 제조된 3" 세라믹 SrRuO<sub>3</sub> 타겟을 이용하여 기판온도 600~700°C, 작업압력 20mTorr, 산소분압비(Ar:O<sub>2</sub>=8/2)에서 rf 마그네트론법으로 Si(100) 기판위에 증착하였다. BST 박막은 650°C에서 10mTorr, 10% 산소분압비에서 증착하였다. 후속 열처리는 RTA(Rapid Thermal Annealing)을 이용하여 1기압의 산소분위기에서 800°C, 10분 동안 하였다. 각 시편은 XRD, AES, TEM 등을 이용하여 분석하였다.

**3. 실험 결과**

Si 기판위에 증착된 SrRuO<sub>3</sub>는 주상정의 다결정 박막으로 성장하였으며, 산소분위기 800°C 열처리후에도 비저항 및 미세구조는 갖 증착시와 동일하게 안정하게 유지되었다.