

## D-19

### 탄화물기 써멧트의 입성장 거동과 기구 (Grain growth behavior and mechanism of carbide base cermets)

Japan Fine Ceramics Center 辛純基, 岸野淳, 松原秀彰

#### 1. 서론

탄화물, 질화물, 산화물등의 경질상과 금속의 복합재료인 써멧트는 일반적으로 액상소결에 의하여 제조된다. 이 액상소결 때에 경질상 입자의 성장이 일어난다. 경질상 입자의 입경은 이재료의 여러가지 특성, 특히 기계적인 성질에 큰 영향을 미치므로, 입경제어는 실용적으로 극히 중요하다. 지금까지 액상중에 있어서 고상입자의 성장기구에 대하여 용해/재석출을 기초로한 oswald ripening이 널리 알려져 있다. 본 써멧트 재료에 이용되고 있는 탄화물의 입성장에 관해서도 주로 이러한 이론을 기본으로 한 입성장 기구의 검토가 되고 있으나 그 내용을 살펴보면 아직도 명확하지 못하다. 본 연구에서는 탄화물(TiC, WC)기 써멧트의 액상소결시에 일어나는 탄화물 입자의 성장거동에 미치는 각종인자의 영향을 조사하였다<sup>1,2)</sup>. 또한 성장기구에 대하여도 검토 하였다.

#### 2. 실험방법

본 실험에서 이용한 분말은 시판의 TiC, WC, Mo<sub>2</sub>C, Cr<sub>3</sub>C<sub>2</sub>, ZrC, TaC Ni, Co 등이다. 제작한 합금의 조성은 다음과 같다. 1) TiC-(2-60)vol%Ni, 2) TiC-Mo<sub>2</sub>C-(2-60)vol%Ni, 3) TiC-XC-30vol%Ni(XC는 첨가물), 4) Ti<sub>0.5</sub>Co<sub>0.5</sub>-(10-60)vol%Ni, 5) Ti<sub>0.5</sub>Co<sub>0.5</sub>-XC-30vol%Ni, 6) WC-(2-60)vol%Co, 7) WC-VC-(2-60)vol%Co, 8) WC-XC-30vol%Co. 합금탄소량은 2상 영역내에서 고탄소로 하였다. 실험온도는 1400℃로 소정시간 가열하였다. 액상량이 가장 적은 2vol%의 경우에는 hot-press를 이용하였다. 이러한 합금에 대하여 경질상 입자의 평균입경, 입경분포, 입자들의 접착도 등을 SEM 사진을 이용하여 측정하였으며, 액상의 조성분석(EPMA)과 탄화물 입자계면의 관찰(TEM)도 행하였다.

#### 3. 실험결과 및 고찰

탄화물기 써멧트의 액상소결시의 입성장은 액상량, 첨가탄화물, 합금탄소량 등의 여러가지 인자에 의하여 영향을 받지만 어느 경우에도 탄화물입자 끼리가 서로 접착한 상태로 진행되는 것을 알 수 있었다. 따라서 이러한 써멧트의 입성장은 액상을 매개로 한 용해/재석출 기구만로서는 설명될수 없었으며, 본 연구에서는 탄화물입자 끼리의 접착계면의 이동에 의해 올속되는 입성장model을 제안하였다.

#### 4. 참고문헌

- 1) H. Matsubara, S-G. Shin, T. Sakuma: Mater. Trans. JIM, 32(1991)951.
- 2) S-G. Shin, H. Matsubara: Sintering Technology, edited by Randall et al. (1996)157.