

## 졸-겔법을 이용한 Nanocrystalline TiO<sub>2</sub>

### 염료감응 태양전지에 관한 연구

( A Study on the Nanocrystalline TiO<sub>2</sub>  
Dye-Sensitized Solar Cells by Sol-Gel method)

고려대학교 이상현 · \*김강진 · 김동환

\*고려대 화학과

#### 1. 서론

염료감응 태양전지는 반도체와 액체의 계면에 생기는 공간전하충을 이용한다.<sup>1)</sup> 빛에 의해 들뜬 염료는 반도체의 전도띠로 전자를 주입하면서 산화된다. 이 전자는 계면에 형성된 공간전하충에 의해 반도체의 내부로 이동하게 되고, 외부 회로를 따라 전류를 형성하게 된다. 이때 산화된 염료는 전해질에 존재하는 초감응제에 의해 다시 환원되게 된다. 이 초감응제는 다시 counter 전극에서 전자를 공급받아 환원됨으로써 태양전지의 회로를 완성시킨다.

#### 2. 실험방법

Ti(IV) isopropoxide, acetic acid, isopropanol을 precursor로 이용하여 졸-겔법으로 Ti 콜로이드를 제작한다. Colloid를 230°C 13시간 동안 autoclave 처리를 한다. Autoclave 처리된 colloid를 SnO<sub>2</sub>:F (16Ω/Sq) 기판에 spreading하여 코팅한다. 시편을 450°C에서 30분간 열처리한 후에  $3 \times 10^{-4}$  M의 RuL<sub>2</sub>(NCS)<sub>2</sub> [L= 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid] in absolute ethanol에 24시간 동안 담구어 염료를 흡착시킨다.<sup>2)</sup> 염료가 흡착된 TiO<sub>2</sub> 전극을 working 전극으로 하고 백금전극을 counter전극으로 사용하였다. 두 전극 사이에 I<sup>-</sup>/I<sup>3-</sup>를 포함하고 있는 acetonitrile 전해질을 주입하였다. 염료가 흡착된 Ti 전극에 pyridine derivative 처리를 하여 셀에 미치는 효과를 고찰하였다.

#### 3. 실험결과

Autoclave 처리후 XRD분석 결과 rutile상은 없는 반면 anatase 상만 나타난다. 그 결과 염료가 흡착할 수 있는 표면적이 증가하게 된다. 4-tert-pyridine 처리한 전극의 경우 반도체와 전해질 계면에서의 전자의 recombination을 줄여서 open-circuit voltage가 증가하고 효율도 증가하게 된다. I<sub>3</sub>의 농도에 따라 open-circuit voltage와 short-circuit current가 변화한다.

#### 4. 참고문헌

- 1) Jong-Hyun Bae, Dongwhan Kim, Kang-Jin Kim, Bull. Korean Chem. Soc., 18, 567-572 (1997)
- 2) Brian O'Regan, Michael Grätzel, Nature, 353, 737-739 (1991)