

**TiCo<sub>3</sub> 금속간 화합물의 분말제조  
(Powder Fabrication of TiCo<sub>3</sub> Intermetallic Compound)**

한양대학교 이종섭\* 이완재

### 1. 서론

고온절삭용 공구 재료로서 많이 사용되고 있는 Cermets는 그 인성이 낮아 제한적 사용을 하고 있다. 일반적인 금속간 화합물은 고온강도가 높은 반면 상당히 취약하고 낮은 연성을 지니나 TiCo<sub>3</sub> 금속간 화합물은 실온에서 신율이 일반금속처럼 매우 높고 내식 내산화성이 우수하다. 이러한 TiCo<sub>3</sub> 금속간 화합물을 Cermets의 Binder로 사용다면 기존 Cermets보다 크게 향상된 인성을 가진 새로운 Cermets의 재료로서 사용될것이라 생각된다.

따라서 본 연구에서는 Cermets의 Binder로 사용하기 위한 TiCo<sub>3</sub> 금속간 화합물을 비정질상의 분말로 제조하였다.

### 2. 실험방법

원료분말로는 Ti(100mesh, 일본 고순도화학연구소)와 Co(평균입도: 약 1μm, sherritt 사)을 사용하여 TiCo<sub>3</sub> 금속간화합물의 조성인 Ti-79.5wt%Co가 되도록 Ar 분위기의 glove Box에서 청량, 배합하고 300Mpa로 성형한후 예비 소결을 통하여 bulk 형태로 만들었다. 제조한 소결체를 Melt-spinner(Ar 분위기)에서 완전히 용융시킨후 1,000rpm으로 wheel을 회전시켜 용융된 합금을 flake ribbon 상태로 제조하였다. 얻어진 ribbon이 TiCo<sub>3</sub> 금속간화합물인지 확인하기 위하여 XRD 회절패턴을 분석하였으며 얻어진 ribbon을 8시간 30분동안 습식 불밀하였다.

이 분말을 LPA, SEM으로 입도의 크기와 형상을 확인하였으며 비정질상의 확인을 위해 XRD 회절패턴을 사용하였다. 얻어진 비정질상의 분말이 TiCo<sub>3</sub> 상인지를 확인하기 위하여 얻어진 분말을 1000°C에서 30분간 어닐링처리한 후 XRD를 사용 TiCo<sub>3</sub> 회절패턴과 비교 분석 하였다. 최종 얻어진 비정질상의 TiCo<sub>3</sub> 분말은 ICP, CS분석기를 이용하여 분순물의 혼입정도를 검사하였다.

### 3. 결과 및 고찰

위 실험 방법을 통하여 비정질상의 TiCo<sub>3</sub> 금속간화합물의 분말을 얻을 수 있었다. 얻어진 금속간화합물의 평균입도는 약 200nm이고 입자의 형상은 얇은 판상의 형태로 제조되었다. Melt-spinner를 통하여 얻어진 flake ribbon 의 XRD 분석결과 TiCo<sub>3</sub> 결합상을 확인할수 있었으며 이를 분쇄하여 얻어진 분말은 비정질상으로 나타났다.




Fig. 1 Pattern of XRD and number of particle size obtained by LPA

- a) pattern of ribbon b) pattern after ball milling c) pattern after annealing
- d) number of particle size obtained by LPA

이를 어닐링 처리한 결과  $TiCO_3$  금속간화합물의 peak를 확인하였으며 SEM으로 얇은 판상형태로 분쇄되는 과정을 관찰할 수 있었고 LPA로 측정한 입자의 크기는 평균 200nm로 나타났다. 습식볼밀시 혼입된 불순물의 함유량을 측정하기 위해서 ICP, CS분석을 행한 결과 Fe 2.7wt%, Cr 0.71wt%, Ni 0.70wt%, W 0.79wt%, C 0.252wt%로 나타났다.