

## 미임계 핵변환로 최적 냉각재 선정

한석중, 김도형, 유동한, 신운철, 박원석

한국원자력연구소  
대전광역시 유성구 덕진동 150

### 요약

원자력시설에서 배출되는 고준위 방사선 폐기물이나 TRU 등의 심지충처분의 보완책으로서 핵변환(Transmutation) 처리방안이 연구되고 있다. 이 핵변환시스템의 냉각재로서 액체금속류가 고려되고 있다. 본 연구에서는 핵변환로에 적합한 냉각물질을 도출하기 위해서 보다 합리적인 선정방법으로서 의사결정방법을 이용하여 중점비교 대상인 나트륨(Na), 나트륨-칼륨 합금(Na-K alloy), 납(Pb), 납-비스므스 합금(Pb-Bi alloy)에 대한 정량적 평가를 시도하였다. 아울러 이 냉각재 후보물질에 대한 냉각재로서의 적합성 여부를 비교 검토하였다. 본 방법을 이용한 결과 핵변화로의 냉각재로서는 납-비스므스 합금이 가장 적합한 것으로 평가되었다.

### 1. 서론

원자력시설에서 배출되는 고준위 방사선 폐기물이나 TRU 등의 심지충처분의 보완책으로서 핵변환(Transmutation) 처리방안이 연구되고 있다. 핵변환로는 기존 원자로와 다른 특징을 지니고 있어서 핵변환로에 적합한 냉각재 및 냉각방안에 대한 연구가 필요하다. 핵변환로에 대한 연구를 수행하고 있는 CERN, LANL, ORNL 등에서는 기존에 사용되지 않은 납이나 납-비스므스 합금을 냉각재로서 이용하는 냉각방안을 고려하고 있다. 그러나 납이나 납합금에 대한 연구 및 이용이 미미한 실정에서 핵변환로의 냉각재 및 냉각방안으로서 본격적으로 연구하기에 앞서서 이용 가능한 냉각 물질들의 특성 및 적합성에 대한 기초적인 조사 검토의 필요성이 제기되었다. 본 논문에서는 핵변환로에 적합한 최적의 냉각물질을 도출하기 위한 보다 합리적인 선정방법으로서 의사결정방법의 하나인 SMART(Simple MultiAttribute Rating Technique) 방법을 이용하여 나트륨(Na), 나트륨-칼륨 합금(Na-K alloy), 납(Pb), 납-비스므스 합금(Pb-Bi alloy)에 대한 정량적 평가를 시도하였다. 아울러 이 냉각재 후보물질에 대한 냉각재로서의 적합성 여부를 비교 검토하였다.

### 2. 최적 냉각재 선정 방법론

핵변환로에 적합한 냉각물질을 비교 검토하기 위해서는 냉각재가 갖추어야 할 최적이란 기준이 무엇인가를 도출하여야 한다. 그리고 이러한 기준에 적합한 평가 항목 및 정량적 평가 방법을 도출하여야 한다. 그리고 최종적으로 이러한 각 항목을 적절하게 종합하는 과정이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 핵변환로의 최적 냉각재 선정 방법을 다음의 3 단계의 과정으로 구성하였다.

- 제 1 단계 : 선정기준의 도출 (핵변환로의 냉각재로서 갖추어야 할 기준들을 도출한다.)
- 제 2 단계 : 선정 요인 도출 및 정량화 (선정된 최적 냉각재 기준을 바탕으로 보다 구체적인 선정 요인들을 도출한다. 그리고 각 선정 요인에 대한 상세한 비교 검토 및 정량적 평가 방안을 도출한다.)
- 제 3 단계 : 의사결정법을 이용한 평가 (전 단계에서 도출된 기준과 요인을 근거로 의사결정방법을 이용하여 정량적 평가를 수행한다. 본 논문에서는 의사결정법으로서 SMART 방법을 사용하였다.)

### 3. 최적 냉각재 선정

#### 3.1 최적 냉각재 선정 기준

핵변환로에 적합한 냉각재의 선정 기준은 두 가지 방향에서 도출할 수 있다. 먼저 첫번째 선정 기준은 핵변환로의 개발 목적에서 유도되는 기준들이다. 핵변환로에 적합한 냉각재를 선정하는 것이 최우선 고려사항이기 때문이다. 둘째는 선정기준은 일반적으로 냉각재가 갖추어야 할 특성들에 대한 기준들이다.

- (1) 핵변환로에서 특히 강조되는 개발 방향은 (1) 핵변환, (2) 안전성, (3) 경제성, (4) 대중수용성 등의 문제이다. 따라서 본 연구에서는 이러한 개발방향에 적합한 선정 기준을 도출하였다 [1].
- (2) 냉각재의 일반적인 특징은 냉각물질의 물리 화학적 특성이나 열수력 특성을 말한다. 특히, 냉각재 선정 시 고려해야 할 특성은 (1) 핵특성, (2) 물리적 특성, (3) 화학 특성, (4) 부식 특성, (5) 열수력 특성, (6) 독성 등이 있다 [2,3].

이상의 기준을 근거로 각 기준에 적합한 선정 요인을 도출하였다. 선정 요인은 구체적이고 상세한 비교 검토가 가능한 항목으로 구성하였다. 본 논문에서 채택한 선정 기준 및 요인은 표 1에서 확인할 수 있다.

#### 3.2 냉각재 후보물질

최적 냉각재를 선정할 때 모든 냉각재 물질을 검토하는 것보다 냉각재로서 사용 가능한 물질을 몇 가지 선정하여 집중적으로 비교 검토하는 것이 효과적이다. 따라서 비교검토하기 전에 냉각재 후보물질을 선정하였다.

현재 세계적으로 핵변환로에 대한 연구 방향은 고속증성자를 이용하는 시스템 개념이 주류를 이루고 있다. 따라서 냉각재가 갖추어야 할 핵특성은 기본적으로 고속증성자스펙트럼에 부합해야 한다. 일반적으로 고속증성자에 적합한 냉각물질은 가스종류와 액체금속류가 있다. 가스종류는 노심의 열출력밀도가 낮은 경우만 사용가능하기 때문에 본 논문에서는 기본적으로 액체금속류만을 냉각재 후보물질로서 고려하였다. 그리고 액체금속류 중에서도 핵특성이 적합하지 않고 사용에 제약 요인이 있는 물질은 고려대상에서 제외하였다. 이러한 요인을 제외하고 냉각재로서 고려할 수 있는 액체금속은 알카리금속류인 나트륨(Na), 나트륨-칼륨 합금(Na-K alloy)과 중금속류인 납(Pb)과 납-비스모스 합금(Pb-Bi alloy) 등이 있다. 본 논문에서는 이들 4 종류의 냉각물질을 핵변환로 냉각재 후보물질로서 정하고 상세한 비교 검토를 수행하였다.

#### 3.3 냉각재 후보 물질 간의 비교 및 정량화

각 요인에 대한 비교 방법은 정량적 비교를 기본으로 하였으나 정량적 비교가 어려운 항목에서는 정성적 비교 방법을 활용하였다.

- (1) 정량적 비교 : 평가항목에 적합한 정량적 평가방법을 도출하여 비교하였다. 정량적 평가는 단일값의 경우 수치를 바로 평가에 사용하였으며 연속적인 값의 경우 그래프를 활용하였다.
- (2) 정성적 비교 : 정량적 비교가 어려운 요인은 정성적 방법을 사용하였다. 정성적 비교란 비교 대상간의 평가를 상대적인 좋음/나쁨, 양수/음수, 큼/작음 등으로 비교하는 것을 말한다.

#### 평가항목에 대한 비교 및 정량화

##### • 기본 요건

- (1) 핵변환 : 기본적으로 핵변환력을 최대한 발휘할 수 있는 물질을 우선적으로 고려하여야 한다. 핵변환력에 냉각재가 미치는 영향은 각 냉각재를 사용하였을 때의 노심특성을 해석하여 얻을 수 있다. 그리고 미임계 핵변환로는 외부증성자원을 필요로 한다. 외부증성자원은 고에너지 양성자빔을 중금속표적에 조사하여 얻는 데 액체중금속이 가장 우수한 증성자표적이기 때문에 이 점도 고려하였다.
- (2) 안전성 : 핵변환로의 개발에서 고유안전성의 확보는 중요한 고려 요인이다. 따라서 냉각재의 선정도 최대한 고유안전성을 확보할 수 있는 물질을 우선적으로 고려하고 있다.
  - 냉각재 화재 및 폭발 가능성 : 액체금속은 특성상 급속한 산화반응이나 기타 화학적 반응에

- 대한 활성이 매우 강하다. 고유안전성 확보를 위해서 화학적 반응 중에서 폭발 및 발화가능성이 낮은 물질을 우선적으로 고려하였다.
- 자연대류 : 비상시의 잔열의 안전한 제거를 위해서 자연대류 특성을 고려한다. 따라서 물질의 특성을 자연대류시의 열전달 특성을 기초로 평가하였다. 자연대류에 의한 열전달 특성은 Grashof 수와 Nusselt 수의 실험적 결과를 활용하였다.
  - 냉각재 누출 : 냉각재 누출이 발생했을 때의 안전특성도 중요하게 고려되어야 할 요소이다. 냉각재 누출 특성은 냉각재의 추가 누출이나 안전상의 문제점을 정성적으로 평가하였다.
  - (3) 대중수용성 : 냉각물질의 연구 및 적용 시 예상되는 일반 사회의 반발 가능성을 고려하였다.
  - (4) 경제성 : 냉각재에 대한 경제적 특성은 냉각물질의 확보 및 가공의 용이성, 비용 등을 종합적으로 고려하였다. 그리고 냉각재로 채택할 때 앞으로의 기술개발에 대한 문제점을 검토하였다.
  - 냉각재 비용 : 냉각재의 비용으로는 냉각물질의 비용 및 확보가능성에 비중을 두었다. 특히, 냉각물질의 가격을 주 평가자료로 활용하였다.
  - 기술개발 가능성 : 현재의 물질에 대한 연구정도, 이용, 개발해야 할 과제 등에 대한 난이도 등을 고려하였다.

#### • 일반 요건

- (1) 열수력 : 일반적으로 냉각능력을 결정하는 주요변수는 (1) 냉각재 유동량, (2) 펌프의 양수력, (3) 노심에서의 온도 상승정도, (4) 노심냉각재 부피 등이다. (1) & (2)는 펌프의 용량에 의해서 결정되고 (3) & (4)는 설계시 고려할 수 있는 변수이다. 따라서 냉각물질의 열전달 능력의 차이는 이 변수들의 조정에 의해서 가능하므로 각 물질의 열전달 특성의 차이는 어느 정도 보상할 수 있다.
  - 비등점 및 용융점 : 일반적으로 낮은 용융점과 높은 비등점을 갖는 물질이 좋은 냉각재이다.
  - 열전달 특성 : 열전달 특성은 열전달 계수 및 열용량을 주로 고려하였다.
  - 양수력 : 냉각재를 순환하는 데 들어가는 양수력은 열전달 특성뿐만 아니라 시스템의 효율에도 많은 영향을 미친다.
- (2) 핵특성 :
  - 중성자 감속 및 중성자 흡수 특성은 핵자료표를 이용하였다.
- (3) 화학반응특성 :
  - 화학반응 : 냉각재의 화학특성은 화학적 활성, 구조물에 주는 안전상의 제한요인 및 불순물의 용해도 등이 평가대상으로 하였다.
  - 불순물제거 : 액체금속을 냉각재로 사용하기 위해서는 액체금속내의 불순물을 적절하게 제거내지는 제어할 수 있어야 한다.
- (4) 부식 : 액체금속과 구조재료 및 용기의 부식 특성은 냉각물질의 선정 및 운전조건의 결정에 가장 중요한 제한 요소이다. 부식의 억제를 고려사항으로 불순물의 용해도 특성과 불순물의 제거내지 제어 특성이 반영되었다.
- (5) 독성 : 독성은 물질의 취급 및 보수의 용이성, 접근성 등의 측면에서 고려되었다.
  - 생화학적 독성 : 물질자체의 인체 및 환경에 미치는 독성
  - 방사능 : 냉각재에 의한 방사능

각 항목에 대한 평가결과는 표 1에 간략하게 정리하였다. 평가결과는 단일값인 경우 정량적 비교를 하였으며 연속적 값인 경우는 그래프를 활용하였다. 그리고 정량적 비교가 어려운 항목은 정성적 평가를 활용하였다.

#### 3.4 SMART 방법의 적용

의사결정법의 일종인 SMART는 단일 인자에 대한 평가방법으로서 SAUT (Single Attribute Utility theory)를 이용하는 방법이다[4]. SAUT란 단일인자의 평가를 자연적스케일을 가치스케일로 치환한 후 효용스케일로 치환하는 방법으로서 주관적이거나 정성적인 값을 정량적인 값으로 환산하는데 유용하다. 단일 인자에 대한 평가결과를 종합화 하는 MAUT(Multi Attribute Utility Theory)의 다양한 방법중의 하나가 바로 SMART 이다. SMART 에서는 각 인자를 적절히 계층화하고 각 인자에 대한 상대적 중요도를 가중치로서 부여하여 단일인자에 대한 평가 결과를 합산한다. 이 방법에서는 상대적 가중치에 대한 통일성을 부여하기 위해서 각 가중치를 정규화 한다.

본 논문에서는 위의 개별적 평가 결과를 SMART에 적합하게 전환하기 위해서 다음과 같은 방법을 사용하였다.

- (1) 각 개별인자의 평가결과는 단일 값이나 그래프적 표현, 정성적 평가 등 다양한 자연적 스케일로 되어 있기 때문에 각 평가결과를 가치스케일로서 표에 나타난 방법으로 치환하였다. 그리고 가치스케일인 각 후보물질별 평가순위를 기초로 효용스케일로 치환하였다. 가치스케일인 순위를 효용스케일로 치환하는 방법은 다음 방법을 따랐다.

가치스케일						효용스케일 (정규화, %)
양순위스케일 *	음순위스케일 **	양수/음수	있음/없음	좋음/나쁨	강함/약함	
1	4	양수	없음	좋음	강함 (약함)	100
2	3	-	-	-	-	66.6
3	2	-	-	-	-	33.3
4	1	음수	있음	나쁨	약함 (강함)	0

\* 양 스케일 : 순서가 높을수록 가치가 높다.

\*\* 음 스케일 : 순서가 낮을수록 가치가 높다

(2) 각 항목에 대한 가중치의 결정도 평가의 통일성을 유지하기 위해서 순위로서 정하였다. 각 순위에 대한 가중치의 부여는 역수  $w_i = (1/R_i)/[\sum_j (1/R_j)]$ 을 이용하였다. 상위항목에 대한 가중

치의 결정도 각 항목의 우선 순위를 결정하고 순위별 가중치를 사용하였다.

평가결과에 대한 가치스케일 값을 표 1에 실었다. 그리고 SMART 법에 의한 계산은 Microsoft 사의 Window 95 운영체계에서 실행되는 'Criterion Decision Plus'라는 프로그램을 사용하여 계산하였다[5]. 표 1의 각 평가 항목에 대한 구조적 묘사는 그림 1에 나타내었다. 본 방법을 사용한 평가결과는 표 2와 그림 2에 나타내었다. 평가결과는 Pb-Bi 합금, Pb, Na, Na-K 가 각각 0.75, 0.70, 0.31, 0.30을 기록하였다. 따라서 본 방법으로 평가한 결과 Pb-Bi 합금, Pb 이 핵변환로의 냉각재 물질로서 적합한 것으로 나타났다. 각 상위 항목별 결과는 다음과 같다(표 2).

#### 1) 기본 요건 :

1. 핵변환력 항목에서는 Pb, Pb-Bi 합금이 우수한 것으로 평가되었다.
2. 안전성 항목에서는 Pb, Pb-Bi 합금 순서로 유리한 것으로 평가되었다.
3. 대중수용성 항목에서는 Pb, Pb-Bi 합금이 유리한 것으로 평가되었다.
4. 경제성 항목에서는 Na, Na-K 합금 순서로 우수한 것으로 평가되었다.

#### 2) 일반요건 :

1. 열수력 항목에서는 Pb-Bi 합금, Pb 순서로 우수한 것으로 평가되었다.
2. 핵특성 항목에서는 Pb, Pb-Bi 합금 순서로 우수한 것으로 평가되었다.
3. 화학적 특성 항목에서는 Pb, Pb-Bi 합금이 유리한 것으로 평가되었다.
4. 부식 항목에서는 Na, Na-K 합금이 유리한 것으로 평가되었다.
5. 독성 항목에서는 Pb, Pb-Bi 합금 순서로 유리한 것으로 평가되었다.

모든 항목을 종합할 때 핵변환로 냉각재로서의 적합성은 Pb-Bi 합금, Pb, Na, Na-K 합금 순으로 평가되었다.

## 4. 결론 및 논의 사항

본 논문에서는 핵변환로의 냉각물질로서 논의되고 있는 액체금속류 중에서 가장 선정가능성이 높은 물질인 Na, Na-K 합금, Pb, Pb-Bi 합금 등에 대한 상세한 비교 검토 및 의사결정법을 이용한 평가를 수행하였다. 특히 의사결정법을 이용하여 정량적이고 종합적인 비교 평가를 수행하였다.

본 연구에서는 Pb-Bi 합금과 Pb 간의 차이는 작지만 핵변환로의 Pb-Bi 합금이 최적 냉각재로서 평가 판단된다. 본 결과에서는 잘 드러나지는 않지만 Pb 를 냉각재로 사용하기 위해서는 기본적으로 시스템의 운전온도를 650°F 이상의 높은 온도를 유지해야만 하기 때문에 운전온도를 300°F 이상에서 운전할 수 있는 Pb-Bi 합금이 냉각재로 활용하기에 적합하다. 그러나 여러 가지 측면에서 성질이 다른 물질을 동일한 평가기준을 적용하는 것은 한계를 지니고 있다.

## 참고문헌

1. 박원석 외, 장수명 핵종소멸처리 기술개발: 핵변환로 기술개발, KAERI/RR-1702/96, 한국원자력연구소, 1996
2. R. N. Lyon, Liquid-Metals Handbook, Oak Ridge National Laboratory, 1952
3. J. G. Yevick & A. Amorosi, Fast Reactor Technology: Plant Design, the M.I.T. Press, 1966
4. D. von Winterfeldt & W. Edwards, Decision Analysis and Behavioral Research, Cambridge University Press, 1986
5. Criterion Decision Plus: User's Guide, InfoHavest Inc., 1995




그림 1 최적 냉각재 선정을 위한 의사결정구조도




그림 2 각 선정기준의 최적 냉각재 평가 결과에 대한 기여도




그림 3 각 후보냉각재 물질의 운전온도 특성

표 2 각 선정기준에 대한 평가 결과

Attribute	Pb-Bi	Pb	Na	Na-K
핵변환	0.3200	0.3200	0.1066	0.1066
안전성	0.1528	0.1349	0.0145	0.0287
대중수용성	0.0427	0.0427	0.0000	0.0000
경제성	0.0073	0.0290	0.0752	0.0388
열유체/열전달	0.0928	0.0530	0.0576	0.0707
핵특성	0.0649	0.0568	0.0163	0.0081
부식	0.0251	0.0162	0.0265	0.0265
화학특성	0.0283	0.0283	0.0121	0.0121
폭발성	0.0130	0.0196	0.0000	0.0065
총합	0.7469	0.7005	0.3088	0.298

표 1. 선정 기준 및 요인, 쟁목별 평가 결과

요건 기본 요건	순위 1	선정 기준 핵변환	순위 1.1	선정 요인 핵변환력	순위 1.1.1	핵변환력	순위 1.1.1.1	노심핵식결과[1], 증성자표적[1]	Na 3	Na-K 3	Pb 1	Pb-Bi 1
안전성	1.2	냉각재 폭발 및 화재	1.2.1	냉각재의 화학적 활성 [2,3]	1.2.1.1	냉각재의 화학적 활성 [2,3]	있음	있음	없음	없음	없음	없음
		반응도사고	1.2.2	Temp. Coeff. [1]	1.2.2.1	Temp. Coeff. [1]	양수	양수	음수	음수	음수	음수
		냉각재 누출	1.2.3	증성적 비교 [1]	1.2.3.1	증성적 비교 [1]	나쁨	나쁨	좋음	좋음	좋음	좋음
		지연 대류	1.2.4	Gr vs Nu [2]	1.2.4.1	증성적 비교 [1]	4	3	2	2	1	1
대중 수용성	1.3	대중수용성	1.3.1	냉각물질가격 [3]	1.3.1.1	냉각물질가격 [3]	4	4	4	4	4	4
정책성	1.4	냉각재 비용	1.4.1	냉각물질가격 [3]	1.4.1.1	냉각물질가격 [3]	1	3	2	2	4	4
		기술개발 가능성	1.4.2	기술개발정도 [1]	1.4.2.1	기술개발 난이도 [1]	1	2	4	4	3	3
일반 요건	2	열수력	2.1	비등점 및 용융점	2.1.1	vs 운전온도 (그림 3)	4	2	3	3	1	1
		열전달 특성	2.1.2	열체적량, 열용량, $\rho c_p$ [2] (열전달 계수, n [2])	2.1.2.1	열체적량, 열용량, $\rho c_p$ [2] (열전달 계수, n [2])	3 (1) 3	4 (4) 3	1 (2) 1	1 (2) 1	2 (3) 1	2 (3) 1
		양수력	2.1.3	양수력 [2]	2.1.3.1	양수력 [2]						
핵특성	2.2	증성자 흡수	2.2.1	핵특성표 [3]	2.2.1.1	핵특성표 [3]	2	1	3	3	4	4
		증성자 감속	2.2.2	핵특성표 [3]	2.2.2.1	핵특성표 [3]	4	3	1	1	2	2
부식	2.3	부식	2.3.1	부식특성 조사검토 [2,3]	2.3.1.1	부식특성 조사검토 [2,3]	1	2	4	4	3	3
화학적 특성	2.4	화학반응	2.4.1	화학적 활성 [2,3]	2.4.1.1	화학적 활성 [2,3]	강함	강함	약함	약함	약함	약함
		불순물	2.4.2	불순물 용해도 [2,3]	2.4.2.1	불순물 용해도 [2,3]						
			2.4.3	불순물 체거의 용이성 [2,3]	2.4.3.1	불순물 체거의 용이성 [2,3]	1	1	3	3	3	3
독성	2.5	생화학적 독성	2.5.1	인체에 대한 독성 [2,3]	2.5.1.1	인체에 대한 독성 [2,3]	강함	강함	강함	강함	강함	강함
			2.5.2	방사능 발생량 [3]	2.5.2.1	방사능 발생량 [3]	1	2	4	4	3	3