

가열에 따른 GA도금층 물성의 변화

(Effects of heating on the Properties of Coating Layer in Galvannealed Steel Sheet)

POSCO, 기술연구소 김 흥윤*

1. 서론

철강에 대한 내식성에 있어 전기도금 및 용융도금으로 대별되는 아연도금은 가장 경제적인 방법으로서, 아연도금 강판은 건축, 가전 등 산업 전반에 걸쳐 다양하게 이용되고 있다. 특히 고급 건축자재용으로 사용되는 PCM은 아연도금 강판을 소재로 사용하여 내식성을 부여하고, 도장처리로 의장성을 부여하고 있는데, 도료의 소부건조를 위해서 약 250°C까지 가열되는 등으로 아연도금 강판은 때로는 가열되는 경우가 있고, 이때 아연도금층은 영향을 받는다. 따라서 본 연구에서는 가열에 따른 아연도금층의 물성변화를 조사하였다.

2. 실험방법

도금층이 9.0~10.0wt%Fe-Zn 조성을 갖는 합금화 용융아연 도금강판(두께 0.6mm)을 준비하고, 100~700°C 범위에서 210sec동안 가열처리하여, 도금층의 각종 물성을 조사하였다.

3. 결과 및 고찰

- 1) 합금화 아연 도금층은 가열온도 350°C부터 조직변화가 일어나기 시작한다.
- 2) 도금층 Fe함량은 온도 증가에 따라 완만하게 증가하다가, 500~600°C 범위에서 급격하게 증가하고, 그 이상의 온도에서는 증가속도가 감소하는 경향을 나타낸다.
- 3) 소지철로부터 New Phase가 도금층 Crack에서 생성되어 성장하는 것으로 생각되고, 또한 기존 도금층도 반응하여 600°C 이상에서는 다공질 조직을 나타낸다.




Fig.1 Effects of Fe contents on heating temperature in coating layer




Fig.2 SEM image for coating layer treated 600°C x 210 sec.