

[연구 13]

수지필름의 접착강도와 마찰계수에 미치는 왁스의 영향

Effect of wax on the adhesion strength and the friction coefficient of the resin film

조수현*, 노상걸 (POSCO 기술연구소)

1. 서론

크로메이트와 수지를 이용한 강판 코팅법은 우수한 부식저항 성질로 인해 산업에 널리 사용되어 왔다. 이중 박막의 수지처리 강판에 있어서 낮은 마찰계수를 가지는 왁스를 수지중에 도입하면 강판의 마찰특성을 개선하는 효과^{1),2)}를 거둘 수 있으나 왁스의 첨가로 인한 물리적 성질 즉, 피막의 접착강도에 미치는 영향^{3),4)}을 고려하여야 한다. 따라서, 본 연구에서는 고분자 필름 내의 왁스의 분포와 왁스량에 따른 접착강도의 변화를 고찰함과 아울러 소지층의 극성에 따른 왁스분포의 변화를 관찰하였다.

2. 실험방법

- 1) 접착강도는 pull-off test(ASTM D 4541-85)에 의해 측정되었다. 왁스를 투여한 아크릴-우레탄 수지를 강판상에 도포한 후 시아노아크릴레이트 접착제를 사용하여 지름 20mm의 원통형 알루미늄 홀더를 접착시킨후 instron 4206 universal testing machine 을 사용하여 crosshead 속도 5mm/min으로 하여 실험을 수행하였다.
- 2) 접촉각 측정을 위한 시편제작은 유리표면을 아세톤으로 세척한 후 디클로로디메틸 실레인/에탄올 용액(5/95 중량%)에 24시간 이상 침적하여 유리표면을 비극성화 시킨후 접촉각 측정기와 증류수를 사용하여 표면 접촉각을 측정하였다.

3. 결과 및 요약

- 1) 아크릴-우레탄 수지와 크로메이트 처리된 강판사이의 접착강도는 왁스량의 증가에 따라 감소 하였다. 이것은 아크릴-우레탄의 이민-에스터와의 반응에 의한 경화밀도 및 밀착력이 왁스에 의해 감소하기 때문이다.
- 2) 아크릴-우레탄 수지필름내에서의 왁스 이동양상은 소지층의 극성에 의존하는 것으로 나타났다. 극성 소지층에 있어서는 수지필름/소지철 계면에서 왁스의 양이 왁스량의 증가에 정비례하여 증가하는 반면 비극성 소지층에 있어서는 수지필름/소지철 계면에서의 왁스량이 10 phr(parts per hundred resin) 왁스 첨가의 경우에도 빠르게 증가한 후 30 phr 첨가시 부터는 거의 일정하게 유지되는 것으로 나타났다.
- 3) 표면 마찰계수는 왁스량의 증가에 따라 감소하였으며 경화제 및 실리카 양에는 거의 영향받지 않는다.

표 1. 비극성 및 극성 유리판을 사용한 물의 표면 접착각

구 분	왁스량(phr)							
	0	10	20	30	40			
유리표면	75 (30)							
아크릴-우레탄/ 공기 계면	74 (74)	74 (73)	76 (76)	86 (86)		87 (87)		
유리측 박리면	64 (56)	83 (60)	85 (63)	88 (66)	89 (74)			
아크릴-우레탄 측 박리면	70 (68)	70 (73)	65 (65)	65 (64)	63 (63)			




그림 1 왁스량에 따른 크로메이트 처리 전기 아연-니켈 합금
도금상에서의 아크릴-우레탄 수지층의 접착강도

참고문헌

- 1) D. Satas : Coatings Technology Handbook. Marcel Dekker, New York(1991)
- 2) J. J. Bikerman, J.Macromol.Sci.-Rev.Macromol.Chem.11(1), 1-44(1974)
- 3) S. Wu : Polymer Interface and Adhesion. Marcel Dekker, New York(1982)
- 4) M. M. Pastor-Blas, M. S. Sanchez-Adsuar and J. M. Martin-Martinez, J. Adhesion Sci. Technol., 8 (1994)