

PBDG의 자격 전달에 관한 연구

김동관 동신대학교 대학원 전기전자공학과
이경섭 동신대학교 공과대학 전기전자공학과

A Study on the Stimulation Transmit of PBDG

d. k. kim dept. of Electrical and Electronic Eng. Donh-shin Univ. Grad.
k. s. Lee Electrical and Electronic Eng. Donh-shin Univ.

Abstract - Conductive Langmuir-Blodgett(LB) films have recently attracted much interest from the viewpoint of ultrathin film conductors at the molecular level. The result shows that the Maxwell-displacement-current (MDC) measuring technique is useful in the detection of phase-transitions over the entire range of molecule areas. In this parer, electrical properties of PBDG Langmuir(L) films were investigated using a displacement current measuring technique with pressure stimulation. Displacement current was generated When the Spread volume 150 μ l and compression velocity was about 30, 40, 50 mm/min. In the result, it is known that current is generated of higher current peek as compression velocity become faster.

1. 서 론

기수계면에서 발생된 전위를 응용을 할 수 있기 때문에 유기단분자막의 전기적 특성에 관한 연구에 많은 관심을 가지고 있다.^{[1]-[3]} 단분자막의 실험적 연구는 여러 가지 평가기법을 발달시켰는데 그 중 LB법은 수면위에 단분자막을 형성시킬 수 있으며 수면에 전개된 L막에 표면압을 제어하여 유기 단분자를 기관에 누적시킬 수 있고 분자의 성분을 주기적인 층으로 배열하여 다층을 얻을 수 있다.^{[4]-[6]}

본 연구에서는 기수계면 단분자의 물성을 평가하기 위해 막을 압축하여 π -A등온선의 측정과 동시에 공기중의 전극에 유기된 전하량의 변화에 따른 전류를 측정하였으며 압축속도에 따른 자격전달 특성을 측정, 비교하였다. 또한 누적 조건을 검출하여 누적조건에 따라 각 1, 3, 5층을 누적하여 광흡수율을 측정하였다.

2. 시료 및 실험장치

수면에 전개된 유기단분자막을 형성한 후 베리어를 압축하면 식(1)의 전하량 Q가 상부전극에 유기되고 이들 유기전하량은 전류계를 통하여 측정할 수 있다.

$$Q = -\frac{N}{d} \cdot \mu z - \epsilon \frac{S}{d} \cdot \phi S \quad (1)$$

- N : 상부전극 아래에 있는 분자수
- d : 상부전극과 수면과의 거리
- μz : 쌍극자모멘트의 크기
- ϵ : 유전율
- ϕs : 수면의 전위
- S : 상부전극의 면적

이때 상부전극과 하부전극사이의 분자간 전속밀도가 변화할 때 변위전류는 흐르게 되며 외부 회로를 통하여 흐르는 변위전류 I_D 는 식 (2)와 같다.

$$I_D = -\frac{dQ}{dt} = \frac{N}{d} \frac{d\mu_z}{dt} + \frac{\mu_z}{d} \frac{dN}{dt} \quad (2)$$

또한 트러프에 전개된 유기단분자막의 분자당 점유면적을

$$N = \frac{S}{A} \quad (3)$$

S : 상부전극의 면적

라고 하여 식(4)와 같은 관계식을 구할 수 있다.

$$I_D = \frac{N}{d} \frac{d\mu_z}{dt} + \frac{\mu_z}{d} \frac{dN}{dt} = \frac{S}{d} \frac{1}{A} \frac{dA}{dt} \left(\frac{d\mu_z}{dA} - \frac{\mu}{A} \right) \quad (4)$$

유기단분자막의 외부자격에 따른 분자의 점유면적 변화는 압축속도 α 에 의해 변화되는 식(5)와 같다.

$$\alpha = \frac{dA}{dt} \quad (5)$$

또한 유기단분자막에 외부자격을 인가시킨 속도에 따른 변위전류를 구하기 위하여 식(6)과 같이 속도 α 에 변위

전류는 비례함을 알 수 있다.

$$I_D = \frac{S}{d} \frac{\alpha}{A} \left(\frac{d\mu_z}{dA} - \frac{\mu_z}{A} \right) \quad (6)$$

그림 1은 본 연구에 이용한 시료의 분자구조이다. 분자는 Poly(γ -benzyl-D-glutamate)로서 지방질의 소수기와 carbonyl기를 갖는 친수기 물질로 구성되어 있다. PBLG는 클로로포름을 용매로 사용하여 1.0m mol/l의 농도로 조성하였다.




그림 1. PBDG의 분자구조
Fig. 1. Molecule structures of PBDG

그림 2는 본 연구의 실험 장치이다. 가동 barrier의 이동에 의한 표면압력 인가장치와 PTET 트러프로 구성되어 있다. 상부전극(electrode1)은 압력 자격에 따른 변위전류를 검출하기 위하여 면적이 45.6cm²의 투명 도전성 전극(SnO₂)을 스테인레스 스틸로 실드 하였으며 트러프에 탈착이 용이하도록 하였다. 하부전극(electrode2)은 금선으로서 순수물속에 설치하였으며 상부전극과 수면과의 거리는 LCZ meter를 이용하여 약 1.0mm의 거리로 유지시켰다. 조성된 PBDG를 수면에 전개시켜 10분간 안정시간을 유지한 후 압축속도는 30~50mm/min의 범위로 가변시켜 가며 측정하였다.




그림 2. 측정장치
Fig. 2. Experiment apparatus

3. 실험 결과 및 고찰

PBDG 단분자를 수면에 전개시켜 외부자격을 인가시키기 위해 베리어를 압축했을 때 분자점유면적에 대한 표면압의 변이와 전류변화, 쌍극자모멘트의 결과를 그림 3에 나타내었다. 그림 3은 베리어 자격속도(30, 40, 50mm/min)에 의한 변위 전류가 변화된 실험 결과이다.

분자의 점유면적은 83~25Å² 부근까지 압축하였으며 각각 분자의 점유면적이 48Å²부근에서 표면압의 변화를 볼 수 있었다. 전류는 각각 분자점유면적이 52~55Å²부근에서 최대값을 나타내며 속도가 빠를수록 크게 나타내고 있다.




그림 3. 낮은 압력에서의 결과
Fig. 3. Result in low pressure

그림 4는 PBDG를 uv-spectrophotometer로 측정된 파장에 따른 흡수율을 측정된 결과이다. 약 360nm에서 증가하기 시작하여 260-270nm에서 흡수율의 최대를 볼 수 있었고 파장이 감소할수록 다시 흡수율이 떨어짐을 알 수 있었다.




그림 4. PBDG의 흡수율
Fig. 4. Absorption rate of PBDG

그림 5는 slide glass에 z-type으로 1, 3, 5을 제작한 생체박막을 uv-spectrophotometer로 측정된 파장에 따른 흡수율 변화를 나타낸 것이다. 그림 6에서 시료의 흡수율과는 반대로 반응을 하는데 이는 광을 투과 또는 반사하는 것으로 생각되어 지며 시료에 광을 흡수할 수 있는 성분이 없기 때문이라고 여겨진다.




그림 5. LB박막의 흡수율
Fig. 5. Asoptive rate of LB thin films

4. 결 론

- (1) PBDG에 외부자격을 가하여 표면압의 변화와 전류, 쌍극자모멘트를 검출하였다.
- (2) 압축속도가 빠를수록 변위전류 및 쌍극자 모멘트의 값은 점차 커져감을 알 수 있었고 이론식 일치함을 알 수 있었다.
- (3) 광흡수율을 측정한 결과 시료의 흡수율은 약 270nm에서 피크값을 나타냈고, z-type으로 1, 3, 5층을 누적하여 흡수율을 측정한 결과 시료에서 측정한 피크값과 잘 일치함을 알 수 있었고 누적 층수가 높을수록 흡수율이 커짐을 알 수 있었다.

[참 고 문 헌]

- [1] M.Iwamoto and Y. Majima: Jpn. J. Appl. Phys. 27(1988) 721.
- [2] M.Iwamoto and Y. Majima: Thin Solid Films 178(1989) 67.
- [3] G. L. Gaines, jr.: Insoluble Monolayers at Liquid-Gas Interfaces(Interscience Publishers, New York, 1965)Chap. 4.
- [4] W. D. Harkins: The Physical Chemistry of Surface films (Reinhold Publishing corporation, New York, 1957)Chap. 2
- [5] A. Miler, C. A. Helm and H. MÖhwald, "The Colloidal Nature of Phospholipid Monolayer", J. Physique, vol. 48, pp. 693-701, 1987.
- [6] J. T. Davies and E. K. Riedal: Interfacial Phenomena (Academic Press, New York and london, 1963)Chap. 2.