

혼합형 초저발열 시멘트를 사용한 콘크리트의 물성 -현수교 앵커리지 콘크리트 대상-

The Mechanical Properties of Concrete Using Blended Super Low Heat Cement

송용순*

강석화**

손명수***

Song, Yong Soon

Kang, Suck Hwa

Son, Myung Soo

ABSTRACT

In the case of the offshore concrete structures like the anchorage block of a suspension bridge of Kwangan Grand Road, there is a need of the concrete which has low heat of hydration and good resistance for sea-water attack.

In this study, the blended super low heat cement which satisfies that requirement was developed and several tests were carried out.

The concrete using the blended super low heat cement showed lower adiabatic temperature rise than 30°C and good early strength. Also, its passed charge(coulomb) to resist chloride ion penetration was very low.

1. 서론

광안대로 현수교의 앵커리지·주탑 기초는 매우 큰 철근 콘크리트 구조물로 수화열 발생에 따른 균열이 예상되기 때문에 가능한 수화발열량이 적은 시멘트의 사용이 불가피하며, 또한 해안 구조물이기 때문에 해수에 대한 저항성이 큰 콘크리트의 제조가 필요하다. 이와 같은 배경에서 앵커리지 저판에 수화열이 낮고 해수 저항성이 우수한 3성분계 혼합형 저발열 시멘트를 사용한 콘크리트를 타설하고 있다.¹⁾ 그러나, 앵커리지 구체 부분은 저판에 타설중인 콘크리트보다 더욱 낮은 수화열과 내해수성, 공기 단축 등의 필요성이 대두되어 현재 사용중인 혼합형 저발열 시멘트의 성능을 개선시킬 필요가 있다. 따라서, 본 연구에서는 현수교 앵커리지 구체에 적합한 혼합형 초저발열 시멘트를 개발하고 이 시멘트를 사용한 콘크리트의 특성에 대해서 고찰하였다.

2. 실험 개요

2.1 시험 항목 및 품질기준

* 정회원, 동양중앙연구소 주임연구원

** 정회원, 동양중앙연구소 건설재료연구실장

*** 정회원, 동양중앙연구소 연구원

현수교 앵커리지 구체에 사용될 시멘트 및 콘크리트의 시험항목 및 품질기준은 다음 표 1과 같다. 표 1과 같이 초저발열 시멘트 및 콘크리트의 품질기준은 현재 타설되고 있는 시멘트와 콘크리트에 비하여 수화열이 낮고 초기 재령 7일 강도의 기준값이 대폭 상향된 것이 특징이다. 따라서, 콘크리트의 수화열은 시멘트의 종류와 단위시멘트량에 큰 영향을 받으므로 수화열이 가장 낮고 초기 강도 발현이 좋은 시멘트를 사용해야 하며 단위시멘트량은 작업성이 확보되는 최저량인 콘크리트로 배합 설계할 필요가 있다.

표 1 시멘트·콘크리트의 시험항목 및 품질기준

시멘트				콘크리트				
항목		품질기준	시험방법 및 조건	항목		품질기준	시험방법 및 조건	
화학성분 (%)	MgO	6 이하	XRF 기기분석	7일	150 이상	KS F 2405 (φ 10×20cm)		
	SO ₃	4 이하		28일	240 이상			
수화열 (cal/g)	7일	60 이하	KS L 5121	91일	300 이상			
	28일	70 이하		인장강도 (kgf/cm ²)	7일	20 이상	KS F 2423 (φ 10×20cm)	
	3일	55 이하		28일	35 이상			
분말도(cm ³ /g)	3500 이상		KS L 5106	단열온도	상승량	30°C 이하	-초기온도 15, 25°C	
비중	2.8 이상		KS L 5110	상승 계수	상승 계수	0.4~0.8	-측정기간 : 10일	
압축강도 (kgf/cm ²)	3일	70 이상	KS L 5105	슬럼프(cm)	14 ± 2	KS F 2402		
	7일	120 이상		공기량(%)	5 ± 1.5	KS F 2421		
	28일	220 이상		단위용적중량(kg/m ³)	2300 이상	수증양생 7일후 표건		
강열감량(%)	3 이하		KS L 5120	염소이온투과성(Q)	2500 이하	ASTM C-1202		
응결	초결	60분 이상	(길모아 시험)	촉진중성화(mm)	20 이하	온도 30°C, 습도 60%, CO ₂ 10%		
	10시간 이하			pH	-	콘크리트 혼합직후		
				응결	-	KS F 2436		
안정도(%)	0.8 이하		KS L 5107	불리딩율	-	KS F 2414		
				탄성계수	-	KS F 2438		

2.2 사용재료의 특성

혼합형 초저발열 시멘트는 보통 포틀랜드시멘트, 고로슬래그 미분말, 플라이애쉬를 수화열 및 강도 발현, 작업성 등을 고려한 최적의 비율로 혼합된 것으로 그 물리·화학적 특성은 표 2와 같다. 또한, 콘크리트의 작업성 및 초기 강도를 확보하기 위해 고미분말의 석회석(비중 2.7, 비표면적 3720cm²/g, 평균입경 20μm)을 사용하였다. 고성능 감수제는 표준형 나프탈렌계를 사용하였으며, 잔골재는 강모래(비중 2.56, F.M.=2.5)를 굽은 골재는 쇄석(비중 2.61, G_{max}=25mm)을 사용하였다.

표 2 혼합형 초저발열 시멘트의 물리·화학적 특성

시멘트 종류	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	I.g. loss	비중 cm ³ /g	블레인 cal/g	수화열 cal/g	응결(h:m)			압축강도(kgf/cm ²)		
											초결	종결	3일	7일	28일	
저발열	33.8	12.9	3.2	40.6	4.2	2.6	1.4	2.84	3929	39	04:20	07:45	121	206	404	
초저발열	33.6	13.7	2.4	40.2	4.7	2.8	0.8	2.82	4300	34	05:50	08:20	149	205	320	

2.3 콘크리트 배합

혼합형 초저발열 시멘트를 사용하여 현수교 앵커리지 구체 콘크리트의 품질기준에 적합하도록 배합 설계한 최종 결과는 표 3과 같다. 석회석 미분말은 석회석 미분말의 분말도별(입경), 종류별 첨가량(잔골재의 중량비로 5~15% 치환 첨가), 잔골재율에 따라 작업성 및 초기 강도 발현이 매우 양호한 것을 결정하였다.

표 3 혼합형 초저발열 시멘트를 사용한 콘크리트 배합

시멘트 종 류	굵은골재 최대크기	단위수량 (kg/m ³)	W/C (%)	S/A (%)	단위재료량(kg/m ³)					
					시멘트	잔골재	굵은 골재	석회석 미분말	고성능 감수제	공 기 연행제
저발열*	25mm	166	47.5	46.0	349	791	947	-	C×0.7%	C×0.095%
초저발열		155	55.0	42.0	282	737	1037	82	C×1.0%	C×0.052%

* 현재 앵커리지 저판에 타설되고 있는 콘크리트 배합

3. 결과 및 고찰

3.1 초저발열 시멘트의 물성

초저발열 시멘트의 물리·화학분석 결과 모든 품질 기준값을 만족하였다. 특히 분말도는 4300cm/g 의 고미분말로 초기 압축강도 발현에 매우 유리한 특성을 가지고 있으나, 미소수화열은 5cal/g 정도의 차이로 큰 차가 없다. 또한, 응결은 초결에서 약간 지연되는 특성이 있지만 종결에서는 현재의 저발열 시멘트와 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 몰탈 압축강도는 재령 28일 강도를 기준으로 할 때 재령 3일에서 46%, 7일에서 64% 수준으로 앞서 언급한 것처럼 고미분말 및 3성분계 혼합비율 조정에 의해 초기 재령에서 현 저발열 시멘트보다 높은 강도 발현율을 나타내도록 한 것이 특징이다.

3.2 초저발열 콘크리트의 물성

혼합형 초저발열 시멘트를 사용하여 표 3과 같은 콘크리트 배합 조건에서 콘크리트의 물리적 특성은 다음과 같다.

3.2.1 작업성(슬럼프 및 공기량)

혼합형 초저발열 시멘트를 사용한 초저발열 콘크리트의 슬럼프 및 공기량은 나프탈렌계 고성능감수제를 시멘트 중량비 1% 사용시 각각 15cm, 5.2%로 나타나 품질기준치를 만족하였다. 또한, 콘크리트의 수화열을 저감시키기 위해 초저발열 단위 시멘트량을 최대한 적게 사용하고 석회석 고미분말의 첨가(잔골재 중량비로 10% 치환 첨가)에 의해 단위 결합재량을 상향²⁾시킴으로써 굳지 않은 콘크리트가 거칠거나 굵은 골재의 분리 현상은 나타나지 않았다.

3.2.2 응결 및 블리딩

초저발열 콘크리트의 응결은 실내온도 20±3°C에서 초결 9~11시간, 종결 16~18시간으로 다소 지연되는 특성이 있어 거푸집의 양생 방법, 탈형 시기 등 충분한 배려가 필요한 것으로 판단된다. 또한, 블리딩율은 시간에 따라 서서히 발생하여 390분에 6%정도로 나타나 콘크리트 다짐 및 마무리 작업을 양호하게 유지하는데 매우 유리할 것으로 판단된다.

3.2.3 단열온도 상승량

재령 10일에서 콘크리트의 단열온도 상승량은 초기 출발 온도 15, 25°C의 변화에 따라 각각 28.5, 29.6°C로 거의 차이가 없고 목표치인 30°C이하를 만족하였으며, 그림 1에서와 같이 재령 3~4일에서 단열온도 상승량은 거의 최대치에 도달하는 특성을 보였다. 또한, 온도상승계수는 콘크리트 시방서의 $T=K(1-e^{-\alpha(t-t_0)})$ 식을 적용하였을 때 콘크리트의 초기 출발온도에 따라 각각 0.48, 0.55로 약간 차이가 있는 것으로 나타났으나 품질 기준치를 만족하고 있다. 특히 재령 1일 이후의 온도상승곡선은 콘크리

트 출발온도에 상관없이 거의 비슷한 양상을 나타내었다.

3.2.4 강도 및 탄성계수

초저발열 콘크리트의 압축강도는 그림 2와 같이 단열온도 상승량이 낮은 것에 비하여 초기 재령 7일에서 압축강도 발현율(28일 기준 65% 수준)이 높은 것이 특징으로 품질기준치인 150kgf/cm^2 를 충분히 상회하였다. 초저발열 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 1/8~1/12수준으로 재령 28일에서 압축강도가 최소 350kgf/cm^2 이상 만족해야 기준치에 도달할 수 있을 것으로 사료된다. 압축강도와 탄성계수의 관계는 $E_c = 0.1811 \sigma_{ck}^{0.482}$ 로 매우 양호한 상관성($R=0.92$)을 보였다.

3.2.5 염소이온투과성 및 중성화

재령 28일에서의 염소이온 침투 저항성은 통과전하량이 298 Coulombs로 기준치보다 상당히 낮고 현재 타설중인 저발열 콘크리트의 1/3수준을 나타내어 현수교 앵커리지의 입지상 해수중 혹은 대기중 염분의 침투를 최대한 억제할 수 있을 것으로 판단된다. 그러나, 촉진중성화 시험결과 재령 5주에서 26mm를 나타내어 품질 기준치인 20mm보다 더 깊이 중성화가 진행되었다. 따라서, 철근의 피복두께를 고려한 중성화 방지 대책이 필요할 것으로 사료된다.

4. 결 론

현수교 앵커리지의 구체 콘크리트에 적합한 혼합형 초저발열 시멘트 및 초저발열 콘크리트를 개발하여 본 구조물에 요구되는 물성을 평가한 결과는 다음과 같다.

- (1) 혼합형 초저발열 시멘트의 물리·화학적 특성은 모든 품질 기준을 만족하였다.
- (2) 혼합형 초저발열 시멘트를 사용한 초저발열 콘크리트는 초기강도 발현이 우수하면서 단열온도상승량 30°C 이하의 기준치를 만족하였으며, 염소이온 투과량이 현 저발열 콘크리트와 비교시 1/3수준으로 내해수성이 매우 우수한 것으로 판단되었으나, 촉진 중성화는 기준치를 초과하여 별도의 대책이 필요한 것으로 판단되었다.




그림 1 콘크리트 단열온도시험 결과




그림 2 콘크리트 압축·인장강도

참고문헌

- 1) 구교준, 송용순, 강석화, 김상철, “해양 매스콘크리트 타설을 위한 시멘트 종류별 기초시험”, 한국콘크리트학회 논문집, 제10권 2호(통권 제19집), 1998. 11
- 2) 日本コンクリート工學協會, “石灰石微粉末の特性とコンクリートへの利用に関するシンポジウム”, '98