

## 알루미늄 겔슬러지 흡습제의 물성 및 흡습 능에 관한 연구

김건우, 서동수, 김성수<sup>1\*</sup>

부산대학교 응용화학공학부, <sup>1</sup>지산대학 환경공학과,

### 1. 서론

전국의 50여개 알루미늄제품 생산공장에서 월간 3500 Ton의 수산화 알루미늄겔슬러지가 발생되고 있으나 자원으로 재활용하지 못하고 폐기되고 있는 실정으로 환경문제 해결과 폐기물의 자원화를 위하여 여러 각도의 재활용 방안이 강구되어야 한다.

본 연구에서는 폐기되고 있는 알루미늄겔 슬러지의 성분분석, 열 분석 및 열처리온도에 따른 TEM사진 촬영과 비표면적 측정을 통하여 슬러지의 분체특성을 조사하고, 이러한 슬러지에  $\text{CaCl}_2$ 를 첨가하여 직경 2mm, 길이 5~10mm의 봉상 형태로 성형한 후 180, 320, 500℃로 열처리한 시료에 대하여 열처리 온도 및  $\text{CaCl}_2$  첨가량에 따른 흡습율을 측정하고 K.S 수준 및 기존흡습제와 비교 검토함으로써 폐슬러지를 이용한 흡습제 제조의 실용화 가능성에 연구 목적을 두었다.

### 2. 실험

알루미늄슬러지에  $\text{CaCl}_2$ 를 0, 1, 3, 5 wt%로 각각 첨가하여 충분히 혼합한 후 직경 2mm, 길이 5~10mm 크기의 봉상형태로 성형하고 105℃에서 24시간 건조한 시편에 대하여 120℃, 180℃, 220℃, 320℃, 500℃, 800℃의 각 온도에서 2시간 열 처리하여 제조하였으며, 알루미늄-슬러지 분석 및 시제품의 분체특성측정은 열분석기(Seiko SC/5200), ICP (Labtam Co. 8440 Plasmalab), TEM (Hitachi), BET-Analyzer (Quantachrome) 및 Incubator(JEIO Model. IB-20)를 사용하여 측정하였다.

### 3. 결과 및 고찰

#### 3.1. 알루미늄-슬러지의 화학분석

알루미늄슬러지는 pH 7의 중성이며 105℃에서 24시간 건조시 건조감량이 약 80%를 가지며 주성분이 수산화 알루미늄 겔로 구성되었다. 105℃에서 건조한 알루미늄슬러지의 성분분석결과 ignition loss가 30.3 wt% 정도로 크고, Al이 20wt% Ca이 3.8wt%로 주종을 이루었다. Ca의 함량이 높은 것은 폐수처리 과정에서 중화제로서  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 를 넣었기 때문으로 생각된다.

#### 3.2. 알루미늄-슬러지의 열분석

알루미늄슬러지를 1200℃까지 승온속도 10℃/min로 열분석하였다. 슬러지의 1200℃까지의 총무게 감량은 약 90%이며, 이중에서 120℃까지 무게 감량이 80%로 대부분이 흡착수분의 증발에 의한 것으로 보이며, 700℃까지의 6%의 점진적 중량감소는 결정수,

유기물등의 분해로 보이며, 900℃부근의 3%의 중량감소는 슬러지의 화학조성에서 나타난 바와 같이 SO<sub>4</sub>의 분해와 일부 유기물의 산화에 의한 것으로 보인다. 알루미늄슬러지는 300℃ 이하에서 85% 중량감소로 경량성과 다공성을 가진다.

### 3.3. 비표면적 및 형상

열처리온도에 따라 비표면적 변화를 살펴본 결과 CaCl<sub>2</sub>를 첨가하지 않은 경우 알루미늄슬러지는 80% 이상의 수분의 증발로 인하여 140 m<sup>2</sup>/g의 매우 큰 비표면적을 가지게 되었으며, 온도 180℃, 320℃까지는 수분의 증발이 계속되어 비표면적이 증가하고 있으나, 500℃로 가열함에 따라 비표면적이 다소 감소함을 알 수 있다. 5wt% CaCl<sub>2</sub>인 경우 첨가한 시료는 CaCl<sub>2</sub>를 첨가하지 않은 시료에 비하여 비표면적이 감소하였는데 이는 시료의 세공을 CaCl<sub>2</sub>가 작은쪽 세공을 막은 것으로 판단된다.

각 온도에서 열처리한 시료를 TEM으로 촬영하여 입자크기와 기공크기를 결정하였다. 이때 입자크기는 100~500Å이며, 기공크기는 50~500Å이었다.

### 3.4. 열처리 온도 및 시간에 따른 흡습량 변화

KSA 2110에 의한 시험방법과 같이 측정조건은 25℃에서 72hr. 동안 상대습도 20%, 50%, 90% 일 때 각 온도별 흡습율을 측정하였다. 흡습량은 180℃에서 열처리한 시료가 가장 크고 열처리 온도가 증가할수록 흡습량이 감소하는 것을 알 수 있었으며, 최대 흡습량은 상대습도 90%, 열처리온도 180℃일 때 약 28%임을 알 수 있었다. 이 수치는 K.S기준에 다소 미달되는 값으로 흡습율을 높이기 위하여 CaCl<sub>2</sub>를 첨가한 시료에 대하여 열처리 온도에 따른 흡습율 변화량을 측정하였으며, 이 결과로부터 K.S 수준 이상의 흡습능을 가진 흡습제 제조 가능성을 확인 할 수 있었다.

## 4. 결 론

본 연구에서는 알루미늄 가공공정으로부터 발생하는 알루미늄슬러지를 이용하여 흡습제를 제조하고, 시제품의 특성을 조사한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 열처리에 의하여 세공성과 다공성을 나타내었으며, 180℃에서 2시간 열처리한 시료가 최대 비표면적 202m<sup>2</sup>/g, 입자 크기 100~150Å, 기공 크기 50~500Å를 가진다.

2. 시제품에서 CaCl<sub>2</sub>를 첨가하지 않은 시료는 열처리온도 180℃에서 최고 흡습율 28%(RH 90%)를 나타냈으나, 첨가한 시료는 320℃ 열처리에서 최고 흡습율 83%(RH 90%, CaCl<sub>2</sub> 5% 첨가)를 나타내었다.

3. 알루미늄슬러지에 CaCl<sub>2</sub>를 3% 및 5%를 첨가하여 제조한 흡습제는 흡습율이 K.S 기준보다 상회하므로 기존 흡습제와의 대체가능성을 확인할 수 있었다.

4. 알루미늄슬러지를 이용한 흡습제 제조는 슬러지의 성형성이 좋고 제조공정이 간단하며, 원료비가 절감되므로 자원의 재활용 측면에서 실용화되어야 할 것으로 판단된다.

## 참 고 문 헌

1. ファインセラミックス 辭典委員會編, ファインセラミックス辭典, 技報堂, pp. 17~19 (1987).
2. KSA 2110('92). 포장용 실리카겔 건조제