

D - 4

Nb가 첨가된 Rutile(TiO_2)의 전하 보상 및 전기적 특성

백승봉 · 이순일 · 김명호
창원대학교 세라믹공학과

Charge Compensations and Electrical Properties of Nb-doped Rutile(TiO_2)

Seung-Bong Baek, Soon-il Lee and Myong-Ho Kim
Department of Ceramics Engineering, Changwon National University, Kyungnam 641-773

순수한 rutile은 3.06eV의 band gap을 갖는 부도체이지만, 낮은 산소분압이나 고온에서는 비화학양론적인 TiO_{2-x} 가 되어 n형 반도체가 된다. 또한 5가나 6가의 donor를 첨가하여 반도체화 시킬 수 있다. 첨가제에 의한 여분의 전하 보상은 온도 및 산소분압에 따라 지배적인 결합형태가 변화하여 전기 전도도의 산소분압 의존성이 변화하게 된다. 따라서, 본 연구에서는 산소분압, 온도 및 첨가량의 변화에 따른 전기 전도도 변화를 관찰하여 여분의 전하 보상 메카니즘 및 결합 형태를 규명하고자 하였다.

0.05, 0.1, 0.2, 1.5, 4.0mol% Nb_2O_5 를 첨가한 TiO_2 와 순수한 rutile을 1400°C에서 10시간 동안 소결한 시편을 4탐침법으로 저항을 측정하여 전도도로 환산하였다. 도편트를 첨가하지 않은 rutile의 경우 본 연구의 산소분압 범위($10^0 \sim 10^{-17}$ atm)의 1100°C 이상에서 고유결합 형태인 4가로 이온화된 Ti 침입형 이온이 지배적인 결합 형태로 존재하여 Nb를 첨가한 TiO_2 에서 전기 전도도를 측정하기 위한 온도 범위를 1100~1300°C로 하였다. 높은 산소분압은 O_2 와 Ar 가스의 혼합비로 조절하였고, 낮은 산소분압은 H_2 와 Ar 가스의 비를 조절하여 CaO로 안정화된 ZrO_2 센서로부터 emf값을 측정하여 산소분압으로 환산하였다.

전기 전도도는 온도, 첨가량 및 산소분압에 다음과 같은 의존성을 보였다. 전기 전도도의 산소분압 의존성($\log \sigma / \log P_{O_2}$)은 급격한 의존성(영역 I), $-1/5$ (영역 II), 0(영역 III), $-1/4$ (영역 IV)로 나타났다. 영역 I은 magneli phase를 형성하여 전기 전도도가 산소분압에 아주 급격하게 변하였다. 영역 II는 전도도의 산소분압 의존성이 $-1/5$ 로 주 결합의 형태가 TiO_{2-x} 의 고유결합으로서 4가로 이온화된 침입형 Ti이온인 영역으로 1100°C 이상의 낮은 산소분압 범위에서는 첨가제에 의한 영향보다는 열적 활성화에 의해 형성되는 고유결합인 Ti^{+4} 가 지배적인 결합이었다. 동일한 온도에서 첨가량이 적을수록 이 영역이 넓어졌다. 영역 III는 Nb가 Ti자리에 치환(Nb_{Ti}^{+4})하여 전도도가 Nb의 첨가량에 의존하고 산소분압에 독립적인 영역으로 전자보상에 의해 전도도가 증가한다. 이 영역에서는 첨가량이 증가할수록 낮은 산소분압 범위에서 일정한 전도도를 보였다. 높은 산소분압 범위에서 나타나는 영역 IV는 전도도의 산소분압 의존성이 $-1/4$ 로 Nb의 첨가로 4가로 이온화된 Ti 빈자리(V_{Ti}^{+4})의 형태로 이온보상에 의해 전도도가 변한다. 이 영역에서는 첨가량이 증가할수록 높은 산소분압 범위에서 전도도의 산소분압 의존성($-1/4$)이 뚜렷하게 나타났다.

Nb를 첨가한 TiO_2 에서 전하 보상은 온도, 첨가량, 산소분압에 따라 보상 메카니즘이 변하여 전기 전도도는 온도와 첨가량에 비례하고, 산소분압에 반비례하였다.