

Q-10

수평 자기기록 매체용 Pt 과잉 FePt 박막의 제조 및 평가

한양대학교 물리학과 *정재윤 · 김정기
한국과학기술연구원 박막기술연구센터 배승영 · 신경호

Pt-rich FePt Thin Films for Logitudinal Recording Media

Dept. of Physics, Hanyang University, *Jae-Yoon Jeong and Jung-gi Kim
Thin Film Technology Research Center, KIST, Seung-Young Bae and K.H. Shin

1. 서론

AMR 헤드 및 Spin valve형 MR 헤드와 같은 고감도의 재생헤드가 등장하면서, 자기기록 미디어의 $Mr \cdot t$ (잔류자화 × 자성층 두께)를 한층 낮춤으로써 재생신호의 편스폭(PW50)을 줄이고 Hard Transition Shift (HTS), Partial Erasure, Non-linear Transition Shift (NLTS)와 같은 비선형적 신호왜곡을 감소시키는 일이 가능하게 되었다. 그러나 현재 널리 쓰이고 있는 Co계 합금 자성층은 열적 안정성 (thermal stability) 및 초상자성(superparamagnetic) 발현 때문에 $Mr \cdot t$ 의 감소가 거의 한계에 이르고 있다.

고밀도 자기기록을 위해서는 자기이방성에너지가 더 크고, 충분히 큰 보자력을 가지면서 낮은 $Mr \cdot t$ 값을 갖는 재료가 필요한데 그 재료로 주목받는 것이 FePt이다. $L1_0$ chemically ordered intermetallic compound 인 FePt는 1300°C 이하에서 ordering된 fct 구조를 가지며 10^7erg/cm^3 이상의 높은 자기이방성 에너지를 보유, 20Gbit/cm^2 이상의 기록밀도를 실현할수 있는 미디어로 주목받고 있다.^[1-2] 반면 ordering된 박막을 얻기 위해서는 400°C 이상의 고온이 필요하다는 점등이 문제점으로 남아있다.

본 연구에서는 Pt과잉의 배향성 FePt의 박막을 제조, 상전이 거동과 미세구조, 자기적 성질을 평가하고 나아가 비자성인 Pt에 의한 결정립의 자기적 고립 가능성을 타진하였다.

2. 실험방법

FePt박막을 유리기판위에 DC 마그네트론 스퍼터링방법으로 증착하였다. 박막은 Fe target 위에 Pt chip을 놓아 Fe : Pt 조성비를 46 : 54로 하여 1000\AA 두께로 증착하였고 초기진공은 1.0×10^{-6} Torr 이하로 하였고 증착시 Power는 50W, 아르곤 분압은 1.0×10^{-3} Torr를 유지하였다. 기판온도는 상온, 100°C , 250°C 로 하였고, 열처리는 5.0×10^{-6} Torr 이하에서 400°C 와 500°C 에서 행하였다. 결정배향성과 ordering여부는 XRD로 분석하였고, 자성특성은 VSM으로 측정하였다.

3. 실험결과 및 고찰

기판온도에 따른 결정배향성을 보기위해서 상온, 100°C , 250°C 에서 각각 증착한후 500°C 에서 진공 열처리하여 XRD로 Symmetric scan과 Rocking scan을 한 것을 fig1.에 나타내었다. fig1.를 보면 250°C 에서 증착한 것이 in-plane으로 (111)면이 우선성 장한 것을 알 수있고, rocking scan으로 측정한 결과 증착온도가 높을수록 full-width-at half-maximum값이 작아지는것으로 보아 배향이 잘된 것을 확인할수 있다. 열처리 후 ordering 여부를 확인하기 위하여 XRD Asymmetric scan을 한 것을 fig2.에 나타내었다. 400°C 와 500°C 에서 각각 열처리한것에서 superlattice peak 이 나온 것으로보아 400°C 이상에서 ordering 되었음을 알 수 있다. Fig3.에는 기판온도 250°C 에서 증착후 400°C 에서 열처리하여 VSM으로 각각 면내방향과 면수직방향으로 측정한 것을 나타내었는데 자화용이축이 면내에 형성되어 이방성을 나타냄을 알수있다. 각 조건에서의 보자력값을 fig4.에 나타내었는데, 열처리 전의 값들은 scale의 차이로 잘 구별이 되지 않으나 기판온도가 높을수록 보자력값이 커짐을 확인하였고, 열처

리 온도가 높을수록 보자력값이 증가하였는데 조성비가 50:50 일 경우의 보고된 값 보다 훨씬큰 11400Oe의 보자력값이 얻어졌다. 이는 과잉 Pt의 영향이라 예상할수 있다.

4.참고문헌

- [1] M.R.Visokay and R.Sinclair, *Appl. Phys. Lett.*, **66**(13) 1692-4 (1995)
- [2] M.H.Hong, K.Hono and M.Watanabe, *J. Appl. Phys.*, **84**(8) 4403-9 (1998)




Fig1.XRD Symmetric (2theta/theta) and (Rocking (theta) scan for FePt (1000 Å)/glass,annealed 500 °C for 2hours)




Fig2.XRD Asymmetric scan (2theta scan with fixed theta) for FePt (1000 Å)/glass, $T_s=250^{\circ}\text{C}$




Fig3. In-plane and perpendicular hysteresis of FePt (1000 Å)/glass, $T_s=250^{\circ}\text{C}$, $T_a=400^{\circ}\text{C}$




Fig4. H_c for FePt (1000 Å)/glass for each condition